




TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	2K-PU-Multilack Matt			4526																												
Opis	Pigmentirani 2K mat lak za pohištvene površine v notranjosti in zunanosti. Odlikuje ga dobra obstojnost. Univerzalna uporaba na različnih podlagah.																															
Posebne lastnosti	 Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.																															
Področje uporabe	 Premaz za lesene, kovinske in trde PVC površine. Masivni leseni deli v zunanosti in notranjosti, kot npr. lesena okna in vrata. Za nemasivne lesene dele v zunanosti priporočamo Pullex Color (4403) ali Pullex Aqua-Color (5325).																															
OBDELAVA																																
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. • Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +10°C. • Optimalni delovni pogoji so pri 15-25°C in 40-80% rel. vlažnosti • Iztekanju smole se ni mogoče izogniti. • Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. • Upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda. • Vsebnik, ki vsebuje s strjen material, ne zapreti.																															
Mešalno razmerje	 8410 7 utežnih delov 2K-PU-Multilack Matt (4526) 1 utežni del PUR-Hardener 8410 (8410000210) 2K-PU-Multilack Matt (4526) se lahko uporablja izključno z navedenim trdilcem in v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.																															
Odpri čas mešanice	 8h 8 ur Nadaljnje podaljšanje uporabnega časa mešanice ni več mogoče. Visoke temperature skrajšajo odpri čas.																															
Način nanosa:	 0-5% 8520 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th><th>Mazanje</th><th>Valjčkanje</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,8 – 2,0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>3-4</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td>DD-Verdünner 8519 (8519)</td><td>PUR-Streichverdünner 8520 (8520)</td><td></td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>20</td><td>0-5</td><td></td></tr><tr><td>Količina nanosa g/m²</td><td>150-200</td><td>75-100</td><td></td></tr><tr><td>Celotna količina g/ m²:</td><td>150-200</td><td></td><td></td></tr></table>  Brizganje je dovoljeno le v brizgalnih kabinah, ki ustrezajo HOS predpisom.				Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Mazanje	Valjčkanje	Šoba (mm)	1,8 – 2,0	-	-	Tlak brizganja (bar)	3-4	-	-	Razredčilo	DD-Verdünner 8519 (8519)	PUR-Streichverdünner 8520 (8520)		Dodatek razredčila (%)	20	0-5		Količina nanosa g/m²	150-200	75-100		Celotna količina g/ m²:	150-200		
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Mazanje	Valjčkanje																													
Šoba (mm)	1,8 – 2,0	-	-																													
Tlak brizganja (bar)	3-4	-	-																													
Razredčilo	DD-Verdünner 8519 (8519)	PUR-Streichverdünner 8520 (8520)																														
Dodatek razredčila (%)	20	0-5																														
Količina nanosa g/m²	150-200	75-100																														
Celotna količina g/ m²:	150-200																															

20% 8519 150–200g ↓↓↓ 1m²	Oblika, lastnosti, vlažnost podlage vplivajo na količino nanosa in izdatnost. Natančne vrednosti lahko določimo s predhodnim preizkusom. Priporočamo, da se naredi preizkus na originalni podlagi.	
Čas sušenja (pri 23°C, 50% rel.vl.) 6h	Nadaljnje lakiranje pri sobni temperaturi	Po cca 6 urah
Čiščenje delovnih naprav 8519 8520	Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti. Nizke temperature in/ali visoka zračna vlažnost podaljša čas sušenja. Izogobati se direktni sončni svetlobi. Takoј po uporabi DD-Verdünner 8519 (8519) ali PUR-Streichverdünner 8520 (8520).	
PODLAGA		
Vrsta podlage	Les, kovina, trdi PVC.	
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.	
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage. Upoštevajte: • ÖNORM B 3430-1 • ÖNORM B2230-1 1 • DIN 18363 • Tehnični list proizvoda Star premaz, ki ni več obstojen, odstraniti.	
Vlažnost lesa	Lesovi listavcev: 12% ± 2% Lesovi iglavcev: 15% ± 2%	
Priprava podlage	Les in leseni gradbeni elementi: Lesne sestavine (smola) je potrebno odstraniti. Ostre robove je potrebno zgladiti. Brušenje Gr 120-150 Železo in jeklo: Potrebno je odstraniti rjo; ostanke maščob odstraniti z Entfetter (7233) Cink, aluminij in ostale neželezne kovine Z Entfetter (7233) in brusnim flisom mat zbrusimo. Trd PVC in umetni materiali, ki se lahko premažejo Z Entfetter (7233) in brusnim flisom mat zbrusimo Stari premazi Zbrusimo z granulacijo 120 in očistimo. Prosim upoštevajte tehnični list izbranega proizvoda.	
NANOS PLASTI		
Impregnacija	Les in leseni gradbeni elementi v zunanosti Za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti po potrebi impregniramo z 1 x Pullex Imprägnier-Grund (4436) (velja za lesove, ki ustrezajo EN 350, 3-5) Zaščitno sredstvo je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list.	
Temeljni premaz	Železo in jeklo v zunanosti: 1–2 x 2K-Epoxy-Grund (5604)	

	Cink, aluminij in ostale neželezne kovine 1–2 x 2K-Epoxy-Grund (5604) Eloksiran aluminij in jeklo je potrebno dobro mat zbrusiti in v roku 60 min z ADLER 2K-Epoxy-Grund (5604) grundirati. Stari premazi Pri intaktnih premazih je potrebno preveriti ustreznost proizvoda. Pulverlack: Priporočamo generalno grundiranje z ADLER 2K Epoxy-Grund 5604. Zaradi različnih materialov je potrebno preizkusiti oprijemljivost. Upoštevajte tehnični list!
Vmesno brušenje	Vmesno brušenje po potrebi Gr 240 Odstraniti brusni prah.
Vmesni premaz	1 x 2K-PU-Multilack Matt (4526) (ni potrebno pri brizganju)
Vmesno brušenje	Vmesno brušenje po potrebi Gr 240 Odstraniti brusni prah. Pri sušenju, ki je daljše od 24 ur, je brušenje obvezno.
Končni premaz	1 x 2K-PU-Multilack Matt (4526)
NEGA	
Nega	Obstojnost lesenih delov v zunanosti je odvisna od mnogih dejavnikov. To so predvsem vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je pomembna pravočasna nega. Če je potrebno intaktne površine pobrišemo (prah in umazanija) in 1-2x premažemo z 2K-PU-Multilack Matt (4526).
Obnova	Pri obnovi zunanjih površin masivnih lesenih delov (okna in vrata) je potrebno preveriti premaz na notranji strani in na enak način obdelati.
Vsebnost	1 kg, 4 kg
Barvni odtenki	Osnovni barvni odtenki: 2K-PU-Multilack Matt W10 Weiß, tönbar (4526000010) 2K-PU-Multilack Matt Basis W20 (4526000020) 2K-PU-Multilack Matt Basis W30 (4526000030) Da zagotovimo enak barvni odtenek, je potrebno uporabiti material iste šarže. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! Upoštevajte delovne smernice ARL 800 : ADLER Mix, Pur Mix und Color4You Dosiermaschinen.
Dodatni proizvodi	2K-Epoxy-Grund (5604) DD-Verdünner 8519 (8519) Entfetter (8009) Pullex Aqua-Color (5325) Pullex Color (4403) Pullex Imprägnier-Grund (4436) PUR-Streichverdünner 8520 (8520) Upoštevati tehnični list proizvoda.

NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	3 leta, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi. zmrzali in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Odprte vsebnike uporabiti v najkrajšem možnem času.
Tehnični podatki	HOS: mejne vrednosti za 2K-PU-Multilack Matt (kat. A/i): 500 g/l. 2K-PU-Multilack Matt vsebuje maksimalno 480g/l HOS.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se določa kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja. 2-0 ZKL 4526 | 09/24 nadomesti 1-0