



TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aduro Primer2523																																		
Št. proizvoda	2523000210																																		
Opis	Hitro sušeči 2K-PUR temeljni lak na akrilatni osnovi, ki dobro zapolnjuje in se dobro brusi. Lahko se prelakira z laki na vodni osnovi. Leseno površino ne naredi tako hrapavo kot temeljni laki na vodni osnovi. Vodotopne sestavine lesa (npr. pri hrastu in macesnu) se ne aktivirajo s proizvodom, zato tudi ni težav z obarvanjem. Vsebuje zaščito pred svetlobo.																																		
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEV1104875A, A+ 																																		
Področje uporabe 	Kot temeljni premaz za pohištvene površine, interier. Primeren tudi za površine, ki so beljene z vodikovim peroksidom. Uporablja se v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom. Področje uporabe je odvisno od obdelave izdelka in izbranega pokrivnega premaza.																																		
OBDELAVA																																			
Napotki za obdelavo 	- Pred uporabo dobro premešati. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +10°C. - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. - Prosim upoštevajte delovne smernice za PUR lake (ARL131).																																		
Mešalno razmerje 	10 utežnih delov Aduro Primer (2523) 1 utežni del PUR-Hardener 8419 (8419000210) Aduro Primer (2523) se lahko uporablja izključno s trdilcem v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.																																		
Uporabni čas mešanice 	8 ur Mešanica se lahko uporabi še naslednji dan, vendar jo je potrebno zmešati s svežo mešanico v razmerju 1:1. Nadaljnje podaljšanje uporabnega časa mešanice ni več mogoče.																																		
Način nanosa:	 0-5% 8519  10-15% 8519 <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix/Aircoat</th><th>Brizganje pod pritiskom</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba Ø (mm)</td><td colspan="2">0,23 - 0,28</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td colspan="2">100 - 120</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja (bar)</td><td>-</td><td>1 - 2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td colspan="2">0 - 5</td><td>10 - 15</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td colspan="2">30 - 32</td><td>18 - 20</td></tr><tr><td>Količina nanosa g/m²</td><td colspan="3">100 - 130</td></tr></tbody></table> Lastnosti in vrsta podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točno vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.			Način nanosa	Airless	Airmix/Aircoat	Brizganje pod pritiskom	Šoba Ø (mm)	0,23 - 0,28		1,8	Tlak brizganja (bar)	100 - 120		2-3	Tlak razprševanja (bar)	-	1 - 2	-	Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)				Dodatek razredčila (%)	0 - 5		10 - 15	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	30 - 32		18 - 20	Količina nanosa g/m²	100 - 130		
Način nanosa	Airless	Airmix/Aircoat	Brizganje pod pritiskom																																
Šoba Ø (mm)	0,23 - 0,28		1,8																																
Tlak brizganja (bar)	100 - 120		2-3																																
Tlak razprševanja (bar)	-	1 - 2	-																																
Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)																																			
Dodatek razredčila (%)	0 - 5		10 - 15																																
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	30 - 32		18 - 20																																
Količina nanosa g/m²	100 - 130																																		
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po 3 urah</td></tr><tr><td>Manipuliranje in skladanje</td><td>Po 12 urah</td></tr></table> Pri sušenju pri sobni temperaturi svetujemo sušenje preko noči, saj se s tem naknadno lakiranje izboljša. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti.			Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po 3 urah	Manipuliranje in skladanje	Po 12 urah																												
Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po 3 urah																																		
Manipuliranje in skladanje	Po 12 urah																																		

Čiščenje delovnih naprav  8519 8501	Takoj po uporabi očistiti z DD-Verdünner 8519 (8519) ali Waschverdünner (8501).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev (masivni les, furnirane plošče, iverne plošče).
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna (maščobe, voski, silikon, smola) in ne prašna. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Priprava podlage	Brušenje: Lesovi listavcev: granulacija 150-180 Lesovi iglavcev: granulacija 100-150
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1 – 2 x Aduro Primer (2523)
Vmesno brušenje	Površine s temeljnim premazom zbrusimo z granulacijo 280-320. Vmesno brušenje mora biti neposredno pred končnim lakiranjem, da zagotovimo dobro oprijemljivost. Paziti je potrebno, da ne pride do prekomernega brušenja (prebrušenja).
Končno lakiranje	1x lakiranje z lakom na vodni osnovi kot npr. Bluefin Unistar (2965), Bluefin Resist (2963). Možno je tudi prelakiranje z 2K-PUR laki na osnovi topil.
Vsebnost	4kg, 20kg
Dodatni proizvodi	Bluefin Resist (2963) Bluefin Unistar (2965) DD-Verdünner 8519 (8519) PUR-Hardener 8419 (8419) Waschverdünner 8501 (8501) Upoštevati ustrezni tehnični list.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe	 1 leto, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Ne sme zmrzniti.
Viskoznost mešanice	Viskoznost ob dobavi: ca. 32 – 38 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Varnostni napotki	 Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

2-0 ZKL 2523 | 05/25 | nadomesti 1-0