

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aduro Select		2679
Opis	Poliuretanski prozorni lak na osnovi topil za eno- ali dvokomponentno obdelavo pohištenih površin. Dobro zapolnjuje, ima dobro mehansko in kemijsko odpornost, dobro poživilja videz lesa. Primeren za sistem lakiranja »lak na lak«. Ne vsebuje aromatov.		
Posebne lastnosti	   ÖNORM A 1605-12 (pohištvne površine) Obstojnost na kemijske vplive: enokomponentna obdelava 1-B Obstojnost na kemijske vplive: dvokomponentna obdelava 1-B1 Obstojnost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) Odpornost na praske: 4-D (≥ 1,0 N) DIN 68861 (pohištvne površine) Del 1: Obstojnost na kemijske vplive: 1B Del 2: Obstojnost na drgnjenje: 2D (od 50 do 150 U). Del 4: Odpornost na praske: 4-D (≥ 1,0 N do ≤ 1,5 N) DIN 53160-1 in DIN 53160-2 obstojnosti na znoj in slino. ÖNORM EN 71-3 3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi). Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.		
Področje uporabe	  • Za lakiranje normalno obremenjenih pohištenih površin v notranjosti kot npr. površine v spalnici, dnevni sobi– področje uporabe III do IV po ÖNORM A 1610-12 – kot enokomponentna obdelava • Za lakiranje močno obremenjenih pohištenih površin v notranjosti kot npr. kuhinje, kopalniška oprema, mize– področje uporabe II do IV po ÖNORM A 1610-12 v kombinaciji z ustreznim trdilcem.		
OBDELAVA			
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. • Lakiranje poteka enokomponentno ali dvokomponentno; ne sme se uporabiti oba postopka hkrati: npr. enokomponentno grundiranje in dvokomponentno končno lakiranje (lahko privede do napak)! • Ni primerno za lakiranje pigmentiranih pohištenih površin. • Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat. • Upoštevajte delovne smernice ARL 131 za PUR lake.		
Mešalno razmerje	10 utežnih delov Aduro Select (2679) 1 utežni del PUR - Hardener 8429 (8429000210)		
 8429 10%			
Odpri čas mešanice	8 ur Pripravljeno mešanico od prejšnjega dne je potrebno razredčiti s svežo mešanico v razmerju 1:1. Nadaljnje podaljšanje odprtega časa ni več mogoče.		
 8h			

Način nanosa	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Airless</td><td>Airmix, Aircoat</td><td>Brizgalna pištola z lončkom</td></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td colspan="2">0,23-0,28</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td colspan="2">100-120</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Dodatek razredčila DD Verdünner 8519</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td colspan="2">0-5</td><td>10</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td colspan="2">20-25</td><td>18-20</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td colspan="3">Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²</td></tr></table>	Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,23-0,28		1,8	Tlak brizganja (bar)	100-120		2-3	Tlak razprševanja	-	1-2	-	Dodatek razredčila DD Verdünner 8519				Dodatek razredčila (%)	0-5		10	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	20-25		18-20	Količina nanosa	Ca. 100-150 g/m ² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m ²		
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom																														
Šoba (mm)	0,23-0,28		1,8																														
Tlak brizganja (bar)	100-120		2-3																														
Tlak razprševanja	-	1-2	-																														
Dodatek razredčila DD Verdünner 8519																																	
Dodatek razredčila (%)	0-5		10																														
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	20-25		18-20																														
Količina nanosa	Ca. 100-150 g/m ² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m ²																																
 0-5% 8519  10% 8519																																	
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table><tr><td>Brušenje in prelakiranje</td><td>2 h</td></tr><tr><td>Manipuliranje</td><td>12 h</td></tr></table> Za izboljšanje nadaljnega lakiranja priporočamo vmesni čas sušenja preko noči pri sobni temperaturi. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti	Brušenje in prelakiranje	2 h	Manipuliranje	12 h																												
Brušenje in prelakiranje	2 h																																
Manipuliranje	12 h																																
Čiščenje delovnih naprav  8519  8501	Takoj po uporabi očistiti z DD-Verdünner 8519 (8519) ali Waschverdünner (8501).																																
PODLAGA																																	
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni les, furniran, iverne plošče)																																
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole.																																
Priprava podlage	Les listavcev: brušenje Gr 150-180 Les iglavcev: iglavcev Gr 100-150 Lesni prah (posebej iz por) je potrebno skrbno odstraniti.																																
NANOS PLASTI																																	
Temeljni premaz	1 x Aduro Select (2679)																																
Vmesno brušenje 	Brušenje Gr 240-320. Paziti, da ne pride do prebrušenja. Odstraniti lesni prah. Vmesno brušenje je potrebno zagotoviti pred končnim lakiranjem za boljši oprijem.																																
Končno lakiranje	1 x Aduro Select (2679)																																
ČIŠČENJE IN NEGA																																	
Čiščenje in nega	ADLER Clean Möbelreiniger 7202 in nega z Clean- Möbelpflege Plus 7222. . Prosim upoštevajte tehnični list.																																
NADALJNI NAPOTKI																																	
Vsebnost	4kg, 20kg																																
Barvni odtenki	Aduro Select G10 (2679000110) Aduro Select G30 (2679000130) Aduro Select G50 (2679000150)																																

Dodatni proizvodi	DD-Verdünner 8519 (8519) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) PUR-Hardener 8429 (8429) Waschverdünner 8501 (8501)
Čas uporabe 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto – ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, zmrzali in vlažnosti; Ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Tehnični podatki	Viskoznost ob dobavi: ca. 25 s ± 2s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C) Viskoznost mešanice: ca. 23 s ± 2s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja. 05-23 1-0 ZKL 2679 | 04/25 | nadomesti 0-2