


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aduro Tiropur			2548																																
Opis	Aduro Tiropur jepoliuretanski prozorni lak, ki se hitro suši, ima dobro mehansko in kemijsko odpornost, dobro poživilja videz lesa, dobro zapolnjuje in daje lepo porasto sliko.																																			
Posebne lastnosti Standardi	ÖNORM A 1605-12 (pohištevne površine) obstojnost na kemijske vplive: 1-B1 obstojnost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) obstojnost na praske: 4-D (≥ 1,0 N) DIN 68861 (pohištevne površine) Del 1: kemijska obstojnost 1B Del 2: obstojnost na drgnjenje: 2D (od 50 do 150U). Del 4: obstojnost na praske: 4E (>1,0 do ≤ 1,5 N) Francoska uredba DEVL1104875A Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+																																			
Področje uporabe	- močno obremenjene pohištvene površine v notranjosti, npr. kuhinje, sanitarno pohištvo. Razred II do IV po ÖNORM A 1610-12. - Za lakiranje površin obdelanih z vodikovim peroksidom																																			
OBDELAVA																																				
	- Proizvod je potrebno pred in med uporabo dobro premešati. - Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj 10°C. - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve - Upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda, delovne smernice (ARL131).																																			
Mešalno razmerje																																				
Uporabni čas mešanice																																				
Način obdelave	0-10% 8519 10-15% 8519 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>0,23-0,28</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>100-120</td><td>3-4</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019 ali PUR Verdünnung 80029</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td>25</td><td>25</td><td>18</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td colspan="3">Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²</td></tr></table>				Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8	Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	3-4	Tlak razprševanja	-	1-2	-	Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019 ali PUR Verdünnung 80029				Dodatek razredčila (%)	-	-	10	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	25	25	18	Količina nanosa	Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²		
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom																																	
Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8																																	
Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	3-4																																	
Tlak razprševanja	-	1-2	-																																	
Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019 ali PUR Verdünnung 80029																																				
Dodatek razredčila (%)	-	-	10																																	
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	25	25	18																																	
Količina nanosa	Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²																																			
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po ca. 1 uri</td></tr><tr><td>Manipuliranje in skladanje</td><td>Po sušenju preko noči</td></tr></table>				Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po ca. 1 uri	Manipuliranje in skladanje	Po sušenju preko noči																												
Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po ca. 1 uri																																			
Manipuliranje in skladanje	Po sušenju preko noči																																			

	Da bi izboljšali nadaljnje lakiranje priporočamo sušenje preko noči pri sobni temperaturi. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.
Čiščenje delovnih aparatov   8519 8501	Z ADLER DD-Verdünnung 80019 ali ADLER Waschverdünnung 80077.
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni les, furniran, ...) prosim, upoštevajte delovne smernice: vrste lesa za PUR lake.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.
Priprava podlage	Les listavcev: brušenje z zrnatostjo 150-180. Les iglavcev: brušenje z zrnatostjo 100-150. Pri brušenju uporabiti filter za prah P3.
NANOS PLASTI	
Nanos proizvoda	1x ADLER Tiropur NG 25461 ff
Vmesno brušenje 	Brušenje z Gr 240-320. Paziti, da ne pride do prebrušenja. Odstraniti prah, ki nastane pri brušenju. Pred končnim lakiranjem je vmesno brušenje nujno, da pride do dobrega oprijema. Pri brušenju uporabiti zaščitni filter P2.
Končno lakiranje	1x ADLER Tiropur NG 25461 ff
NEGA IN OBNOVA	
Nega	Čiščenje z CLEAN Möbelreiniger 96490 in nega z ADLER Clean Möbelpflege 96491. Upoštevajte ustrezni tehnični list.
Vsebnost	4 kg, 20 kg
Barvni odtenki	ADLER PUR-HÄRTER 82019 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER PUR Verdünnung 80029 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER Clean Möbelreiniger 96490 ADLER Clean Möbelpflege 96491
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti zaščiteno pred vlago, direktno sončno svetlobo in visokimi temperaturami (preko 30°C).
Tehnični podatki	Viskoznost ob dobavi: cca 30 po DIN 53211 (4 mm lonček, 20°C) Viskoznost mešanice cca 25 s po DIN (4 mm lonček, 20°C).
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2-EN 141/EN 143).



Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 2548 | 07/24 | nadomesti 0-3