




TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aduro Vento	2660
Opis	Hitro sušeči dvokomponentni poliuretanski prozorni lak za pohištvene površine na osnovi akrilatne smole. Visoka mehanska in kemijska odpornost, dobro zapolni pore, poživilja videz lesa, lep izgled por. Ne vsebuje aromatskih topil. Aduro Vento vsebuje optimalno količino svetlobnega zaščitnega sredstva, ki ščiti pred porumenitvijo.	
Posebne lastnosti     	ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine) Obstojnost na kemijske vplive: 1-B1 Odpornost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) Odpornost na praske: 4-D ($\geq 1,0$ U) Odpornost na ogenj: 5-B (težko vnetljive pohištvene površine) DIN 68861 (pohištvene površine) Del 1: obstojnost na kemijske vplive: 1B Del 2: obstojnost na drgnjenje: 2D (50-150 U) Del 4: odpornost na praske: 4D ($> 1,0$ do $\leq 1,5$ N) ÖNORM A 3800 – 1 gorljivost – v povezavi z težko gorljivo podlago Težko gorljiv (prej B1 po B 3800-1), Q1, Tr1 DIN 4102-B1 (težko gorljivo) Potrjeno z zunanjim potrdilom o preskusu. V povezavi s težko gorljivo laminirano vezano ploščo – tudi furnirano – in v povezavi z Legnopurjem, Aduro Vento ali Pigmopurjem. Splošno potrdilo o gradbenem pregledu MPA Stuttgart: Legnopur: P-BWU03-I-16.5.234 Aduro Vento: P-BWU03-I-16.5.448 Pigmopur: P-BWU03-I-16.5.371 EN 13501-1 (požarna varnost) Potrjeno z zunanjim potrdilom o preskusu. V povezavi z negorljivo laminirano vezano ploščo – tudi furnirano: B-s1,d0 SOLAS 74/88 Poglavje II-2 Potrjeno z zunanjim potrdilom o preskusu. Zelo negorljiv premazni material za morska plovila. Izpolnjuje zahteve DIN 53160-1 in DIN 53160-2, kar se tiče obstojnosti na znoj in slino, kot tudi zahteve ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi). Lak je primeren za lesene predmete, ki pridejo v stik z živili (v skladu z OFI Technologie & Innovation GmbH). Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+	
Področje uporabe  	• Za lakiranje zelo obremenjenih pohištvenih površin, pohištvu kot so mizne plošče in površine v kuhinjah in bivalnih prostorih, kopalnicah, pisarnah in poslovnih stavbah, fronte in trajno vidne površine, pogosto uporabljene površine sedežnega pohištva in površine, ki niso trajno vidne.: področje uporabe II – IV po ÖNORM A 1610-12. • Primeren za lakiranje površin, ki so beljene z vodikovim peroksidom. • Primeren za lakiranje igrač in lesenih predmetov, ki lahko občasno pridejo v stik z živili.	

OBDELAVA																																					
Napotki za obdelavo 	• Pred uporabo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj +10°C. • Za premazovanje ladijski elementov velja količina nanosa 2x 120 g/m² Aduro Vento (2660). • Pri premazovanju notranje opreme na ladjah se negorljivi površinski material ne sme uporabljati na ceveh, pokrovih cevi in kablilih. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Upoštevajte delovne smernice ARL 131.																																				
Mešalno razmerje  8419	10 utežnih delov Aduro Vento (2660) 1 utežni del PUR-Hardener 8419 (8419000210) Aduro Vento 2660 se lahko uporablja izključno s trdilcem in v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.																																				
Odpri čas  8 h	8 ur Mešanica se lahko uporabi naslednji dan, vendar jo je potrebno zmešati s svežo mešanico v razmerju 1:1. Dodatno podaljšane uporabnega časa mešanice ni več mogoče.																																				
Način nanosa  0-10% 8519  10-15% 8519	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td colspan="2">0,28-0,33</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>80-100</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td colspan="2">0-10</td><td>10-15</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td colspan="2">23</td><td>19</td></tr><tr><td>Količina na nanos (g/m²)</td><td colspan="3">100-150</td></tr><tr><td>Skupna količina nanosa (g/m²)</td><td colspan="3">max: 450</td></tr></table> Oblika, lastnosti, vlažnost podlage vplivajo na količino nanosa in izdatnost. Natančne vrednosti lahko določimo s predhodnim preizkusom. Priporočamo, da se naredi preizkus na originalni podlagi.	Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,28-0,33		1,8	Tlak brizganja (bar)	100-120	80-100	2-3	Tlak razprševanja	-	1-2	-	Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)				Dodatek razredčila (%)	0-10		10-15	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	23		19	Količina na nanos (g/m²)	100-150			Skupna količina nanosa (g/m²)	max: 450		
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom																																		
Šoba (mm)	0,28-0,33		1,8																																		
Tlak brizganja (bar)	100-120	80-100	2-3																																		
Tlak razprševanja	-	1-2	-																																		
Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)																																					
Dodatek razredčila (%)	0-10		10-15																																		
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	23		19																																		
Količina na nanos (g/m²)	100-150																																				
Skupna količina nanosa (g/m²)	max: 450																																				
Čas sušenja (pri 23°C, 50% rel.vl.)  2 h	<table><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po 2 urah</td></tr><tr><td>Manipuliranje in skladanje</td><td>Po 12 h</td></tr></table> Pri sušenju pri sobni temperaturi svetujemo sušenje preko noči, saj se s tem naknadno lakiranje izboljša. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti.	Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po 2 urah	Manipuliranje in skladanje	Po 12 h																																
Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po 2 urah																																				
Manipuliranje in skladanje	Po 12 h																																				
Čiščenje delovnih naprav  8519  8501	Takoj po uporabi očistiti z DD-Verdünner 8519 (8519) ali Waschverdünner 8501.																																				
PODLAGA																																					
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni les, furniran les, iverice)																																				

Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.
Priprava podlage	Lesovi listavcev: brušenje - granulacija 150-180 Lesovi iglavcev: brušenje - granulacija 120-150 Bursni prah je potrebno skrbno odstraniti, še posebej iz lesnih por.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1 x Aduro Vento (2660)
Vmesno brušenje 	Površine s temeljnim premazom zbrusimo z granulacijo 280-320. Paziti je potrebno, da ne pride do prekomernega brušenja (prebrušenja). Lesni prah je potrebno odstraniti. Vmesno brušenje moramo zagotoviti neposredno pred končnim lakiranjem, da dosežemo dobro vmesno oprijemljivost.
Končno lakiranje	1 x Aduro Vento (2660)
ČIŠČENJE & NEGA	
Čiščenje & nega	Čiščenje z Clean-Möbelreiniger (7202) Nega površin z Clean-Möbelpflege Plus (7222), razen posebej poliranih površin.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe   	Najmanj 1 leto, originalno zaprto – ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Tehnični podatki	ca. 30-33 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Vsebnost	4kg, 20kg, 180 kg
Stopnje sijaja	Aduro Vento G10 (2660000110) Aduro Vento G30 (2660000130) Aduro Vento G50 (2660000150)
Dodatni proizvodi	Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) DD-Verdünner 8519 (8519) PUR-Hardener 8419 (8419) Waschverdünner 8501 (8501)
Varnostni napotki 	Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno uporabo. Vdihavanju barvnih aerosolov med nanašanjem s pršenjem se je treba vedno izogibati. To zagotavljamo z ustrezno uporabo respiratorja (kombinirani filter A2/P2). Več informacij o varnosti med transportom, skladiščenjem, ravnanjem in odstranjevanjem najdete v priloženem varnostnem listu. Trenutno različico najdete na spletni strani www.adler-lacke.com .

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
1-0 ZKL 2660 | 07/24 | nadomesti 0-1