

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER Aqua-Isoprimer PRO			4123																												
Št. proizvoda	41005																															
Opis	Beli temeljni in vmesni premaz na vodni osnovi (akrilatne disperzije) za les v notranjosti in zunanosti. Zelo dobro izolira obarvane lesne sestavine in posušene vodne madeže. Visoka elastičnost in dobro zapolnjuje. Odlična obdelava. Ne vsebuje biocidnih učinkovin za zaščito pred modrenjem in lesu škodljivih gliv.																															
Posebne lastnosti	 Ustreza francoski uredbi DEV1104875A, A+.																															
Področje uporabe	 - Les v zunanosti in notranjosti. - Nemasivni in deloma masivni leseni deli v zunanosti, kot npr. brunarice, lesene obloge, nadstreški, okenska polkna, balkoni... - Masivni leseni deli v zunanosti in notranjosti, kor npr. lesena okna in vrata,																															
OBDELAVA																																
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo proizvod dobro premešati! - Temperatura produkta, obdelave in objekta obdelave mora biti vsaj +10°C. - Optimalni delovni pogoji so pri 15-25°C in 40-80% rel. vlažnosti - Premajhna količina nanosa in/ali prekomerno redčenje zmanjša učinek izolacije. - Ovisno od vrste lesa in področja rasti, se vsebnost vodotopnih, obarvanih sestavin lesa lahko zelo razlikuje. Zato je priporočljivo vedno opraviti testni premaz na originalnem lesu, da bi lahko ocenili izolacijski učinek. - Polni izolacijski učinek je dosežen po sušenju preko noči.																															
Način nanosa:	 <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Mazanje</th><th>Valjčkanje</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (mm)</td><td>-</td><td>-</td><td>1,8 - 2</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>-</td><td>-</td><td>2-2,5</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td colspan="3">voda</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>Max.5</td><td>-</td><td>Cca 10-20</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (m²/l)</td><td colspan="3">Cca 8 - 10</td></tr><tr><td colspan="4">¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju</td></tr></tbody></table> Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Lastnosti in vrsta podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točno vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.				Način nanosa	Mazanje	Valjčkanje	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	-	-	1,8 - 2	Tlak brizganja (bar)	-	-	2-2,5	Razredčilo	voda			Dodatek razredčila (%)	Max.5	-	Cca 10-20	Izdatnost na nanos (m²/l)	Cca 8 - 10			¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju			
Način nanosa	Mazanje	Valjčkanje	Brizgalna pištola z lončkom																													
Šoba (mm)	-	-	1,8 - 2																													
Tlak brizganja (bar)	-	-	2-2,5																													
Razredčilo	voda																															
Dodatek razredčila (%)	Max.5	-	Cca 10-20																													
Izdatnost na nanos (m²/l)	Cca 8 - 10																															
¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju																																
Čas sušenja (pri 20°C)	 <table><tbody><tr><td>Brušenje</td><td>Po cca 4 urah</td></tr><tr><td>Ponovno lakiranje</td><td>Po cca 4 urah</td></tr></tbody></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Direktni sončni svetlobi se je potrebno izogniti (prehitro sušenje).				Brušenje	Po cca 4 urah	Ponovno lakiranje	Po cca 4 urah																								
Brušenje	Po cca 4 urah																															
Ponovno lakiranje	Po cca 4 urah																															
Čiščenje delovnih naprav	 Takoj po uporabi očistite delovne naprave z vodo. Posušene ostanke odstranimo z ADLER Abbeizer Express 8313.																															

PODLAGA	
Vrsta podlage	Les in leseni gradbeni elementi.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda. Upoštevajte ÖNORM B2230 1. In 3. Del Gl. tudi VOB, del C, DIN 18363, odsek 3 Za dolgo obstojnost premaza je potrebno zagotoviti konstruktivno zaščito lesa. Neobstoje premaze je potrebno temeljito odstraniti.
Vlažnost lesa	Lesovi listavcev: 12% ± 2% Lesovi iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Les, notranja zaščita lesa Ostre robove zaokrožiti. Lesne sestavine (smola) je potrebno odstraniti. Brušenje Gr 120-150 Les, zunanja zaščita lesa Za optimalno obstojnost priporočamo gladke lesene površine – brušenje z Gr 80 v smeri vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev smole. Ostre robove je potrebno zaokrožiti. Les, bogat s smolo in eksotični les očistiti z ADLER Nitroverdünnung 80001. Morebitno prisotnost alg, mahu in plesni odstraniti z Aviva Fungisan 8308. Stari premazi Zbrusimo z granulacijo 120 in očistimo. Neobstoje premaze je potrebno odstraniti. Prosim upoštevajte tehnični list izbranega proizvoda.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti impregnirati 1x z Pullex Aqua-IG 5357 (les razreda EN 350-2, 3-5) Vmesni čas sušenja cca 4 ure. Zaščitni premaz pazljivo uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list.
Temeljni premaz	1-2x ADLER Aqua-Isoprimmer PRO 41005 Vmesni čas sušenja cca 4 ure. Polni izolacijski učinek se doseže po sušenju preko noči. Upoštevajte ustrezni tehnični list!
Vmesno brušenje	Površine s temeljnim premazom zbrusimo z granulacijo 240. Brusni prah je potrebno odstraniti.
	
Končni premaz	2 x ADLER Aqua-PU PRO 4130 ali 1 x Pullex Aqua-Color 5325 Upoštevajte ustrezni tehnični list!
Podatki za naročanje	
Vsebnost	750 ml, 2.5 l IN 10 l
Barvni odtenki/stopnje sijaja	Bela
Dodatni proizvodi	Nitro-Verdünnung 80001 Aviva Fungisan 8308 Pullex Aqua-IG 5357 Aqua-PU PRO 4130 Pullex Aqua-Color 5325

NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe /skladiščenje 	Najmanj 3 leta, v originalno zaprtih vsebnikih. Zaščiti pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C).
Tehnični podatki	HOS: mejne vrednosti za ADLER Aqua-Isoprimer PRO (kat. A/d): 30 g/l (2010) ADLER Aqua-Isoprimer PRO vsebuje maksimalno 30g/l HOS
Giscode	BSW20
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2-EN 141/EN 143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

04-22 (nadomesti 04-15)