


Ime proizvoda	Aquafix S	8110								
Št. proizvoda	91201									
Opis	Strukturna pasta za brezbarvne in pigmentirane ADLERjeve pohištvne lake na vodni osnovi ali Aquawood produkte za okna in vrata ter Polycolor SQ in ADLER Print-Protect. Proizvod ne vpliva na kvaliteto laka (kemijska in mehanska odpornost).									
Področje uporabe	Za trpežne površine s strukturnim učinkom - v notranjosti.									
OBDELAVA										
Napotki za obdelavo	• Pred uporabo dobro premešati. • Aquafix S 8110 skrbno vmešamo v nestrjen in nerazredčen lak; šele nato dodamo trdilec in potrebno količino razredčila. • Mešanico uporabimo v skladu s tehničnim listom. • Aquafix S 8110 lahko vpliva na prvotno stopnjo sijaja laka (glede na dodano količino). • Odstranjevanje slojev laka s produktom ADLER Aquafix S 91201 je možno (brez vmesne politure, v roku 24 ur); struktura pa se zmanjša. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve.									
Količina dodatka	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Max. 4-8 ut.% na lak.</td> </tr> <tr> <td> Pohištvni laki na vodni osnovi: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205) </td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td> Aquawood Potor-Finish D (5808) in Aquawood Potor-Base L (5807) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) in Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor 2K SQ (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171) </td> <td>do max. 8 %</td> </tr> <tr> <td> Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) ali Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101) </td> <td>do max. 4 %</td> </tr> </table> Upoštevajte tehnični list proizvoda.		Max. 4-8 ut.% na lak.		Pohištvni laki na vodni osnovi: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5 %	Aquawood Potor-Finish D (5808) in Aquawood Potor-Base L (5807) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) in Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor 2K SQ (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	do max. 8 %	Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) ali Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	do max. 4 %
Max. 4-8 ut.% na lak.										
Pohištvni laki na vodni osnovi: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5 %									
Aquawood Potor-Finish D (5808) in Aquawood Potor-Base L (5807) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) in Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor 2K SQ (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	do max. 8 %									
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) ali Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	do max. 4 %									

Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	Dodatek Aquafix S 8110 ne vpliva na čas sušenja.
Čiščenje delovnih aparatov 	Takoj po uporabi očistiti z vodo. Za odstranitev zasušениh ostankov laka priporočamo Aqua-Cleaner 8004 (1:1 razredčen z vodo).
Vsebnost	250 g, 650 g, 1 kg Aquafix S Grob (91201)
Rok uporabe 	Najmanj 9 mesecev v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne sme zmrzniti, ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Varnostni napotki 	Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo. Upoštevajte varnostni list.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.