


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aquawood Covapro 20	5023
Opis	Pokrivni mat končni premaz na vodni osnovi za lesena okna in vrata. Je vremensko obstojen in izkazuje trajno elastičnost, zelo dobro odpornost na udarce, kratek čas sušenja, naraven videz. Dobro obstojen na navpičnih površinah. Zaradi dodatka sredstva proti penjenju, se pri nanosu z Airless razprševanjem tvori zelo malo mikro-mehurčkov. Proizvod je formuliran za zaščito pred modrenjem in škodljivimi glivami, brez dodatka biocidnih učinkovin.	
Posebne lastnosti Standardi    	• Ustreza DIN EN 927-2 (izpostavljenost na prostem). • Ustreza DIN 53610-1 in DIN 53160-2 obstojnost na znoj in slino. • Ustreza zahtevam ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi). • Izpolnjuje kriterije »Baubook Ökologisch ausschreiben« • Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+	
Področje uporabe   	Masivni leseni deli v zunanosti in notranosti, kot so npr. lesena okna ali vrata. Za nemasivne lesene dele priporočamo Pullex Color 4403 ali Pullex Aqua-Color 5325. Upoštevati tehnični list.	
Napotki za delo:  	• Pred uporabo dobro pretresti. Paziti, da ne pride do vmešanja zraka. • Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj +15°C. • Najbolj optimalni pogoji za obdelavo so 15-25°C, pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. • Prevelika debelina suhega sloja cca 120 µm zmanjša zmožnost difuzije in zato se je potrebno temu izogibati. • Tesnila morajo biti združljiva z premazom in se lahko nanese šele, ko se lak posuši. • Tesnilni profili so v kombinaciji z lakom nagnjeni k lepljenju. Uporabljajte samo preizkušene vrste. • Pri prehodu Aquawood Covapro (5023) na drug lak na vodni osnovi je treba paziti na zadostno vmesno čiščenje cevi in razpršilcev, po možnosti s toplo vodo. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Upoštevajte delovne smernice za delo z premazi za masivne in deloma masivne lesene dele (ARL 300).	

OBDELAVA																																								
Način obdelave	 0-5% H₂O  <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (ø mm)</td><td colspan="2">0,28-0,33</td></tr><tr><td>Šoba (ø col)</td><td colspan="2">0,011-0,013</td></tr><tr><td>Kot razprševanja (°)</td><td colspan="2">20-40</td></tr><tr><td>T</td><td colspan="2">80-100</td></tr><tr><td>lak brizganja (bar)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Tlak razprševanja (bar)</td><td>-</td><td>0,5-1,5</td></tr><tr><td>Razdalja brizganja (cm)</td><td colspan="2">25</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td colspan="2">voda</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila v %</td><td colspan="2">0-5</td></tr><tr><td>Debelina nanosa (µm)</td><td colspan="2">150-200</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (g/m²)¹</td><td colspan="2">175-225</td></tr><tr><td>Debelina suhega sloja</td><td colspan="2">100 - 120</td></tr></tbody></table> Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Narediti preizkus na originalni podlagi!	Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Šoba (ø mm)	0,28-0,33		Šoba (ø col)	0,011-0,013		Kot razprševanja (°)	20-40		T	80-100		lak brizganja (bar)			Tlak razprševanja (bar)	-	0,5-1,5	Razdalja brizganja (cm)	25		Razredčilo	voda		Dodatek razredčila v %	0-5		Debelina nanosa (µm)	150-200		Izdatnost na nanos (g/m ²) ¹	175-225		Debelina suhega sloja	100 - 120	
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat																																						
Šoba (ø mm)	0,28-0,33																																							
Šoba (ø col)	0,011-0,013																																							
Kot razprševanja (°)	20-40																																							
T	80-100																																							
lak brizganja (bar)																																								
Tlak razprševanja (bar)	-	0,5-1,5																																						
Razdalja brizganja (cm)	25																																							
Razredčilo	voda																																							
Dodatek razredčila v %	0-5																																							
Debelina nanosa (µm)	150-200																																							
Izdatnost na nanos (g/m ²) ¹	175-225																																							
Debelina suhega sloja	100 - 120																																							
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tbody><tr><td>Suh (ISO 1517)</td><td>Po cca 1 h</td></tr><tr><td>Se ne lepi</td><td>Po cca 3h</td></tr><tr><td>Zlaganje (z vmesnimi PE distančniki iz mehke pene) pri sobni temperaturi</td><td>Po cca 5h</td></tr><tr><td>Zlaganje (z vmesnimi PE distančniki iz mehke pene) po pospešenem sušenju 20 min faza odparevanja 90 min faza sušenja (35-40°C) 20 min faza hlajenja</td><td>Po cca 130 min</td></tr></tbody></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Ne izpostavljati soncu (prehitro sušenje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja.	Suh (ISO 1517)	Po cca 1 h	Se ne lepi	Po cca 3h	Zlaganje (z vmesnimi PE distančniki iz mehke pene) pri sobni temperaturi	Po cca 5h	Zlaganje (z vmesnimi PE distančniki iz mehke pene) po pospešenem sušenju 20 min faza odparevanja 90 min faza sušenja (35-40°C) 20 min faza hlajenja	Po cca 130 min																															
Suh (ISO 1517)	Po cca 1 h																																							
Se ne lepi	Po cca 3h																																							
Zlaganje (z vmesnimi PE distančniki iz mehke pene) pri sobni temperaturi	Po cca 5h																																							
Zlaganje (z vmesnimi PE distančniki iz mehke pene) po pospešenem sušenju 20 min faza odparevanja 90 min faza sušenja (35-40°C) 20 min faza hlajenja	Po cca 130 min																																							
Čiščenje delovnih aparatov	Takoj po uporabi očistimo z vodo. Za odstranitev zasušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (1:1 razredčen z vodo).																																							
PODLAGA																																								
Vrsta podlage	Les, ki je primeren za okna (glede na smernice).																																							
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.																																							
Vlažnost lesa	Masivni deli: 13% ± 2%																																							
NANOS PLASTI																																								
Impregnacija	1x Aquawood Primo A2 (5452) Vmesni čas sušenja cca 4h. Zaščito za les je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list proizvalca. Upoštevati delovne smernice za uporabo zaščite za les (ARL 056).																																							
Vmesni premaz	1 x Aquawood Intercare ISO (5503) ali																																							

	1 x Aquawood Intercare SQ (5522) ali 1 x Aquawood Intercare ES (5501) Vmesni čas sušenja: ca 4h Prosimo upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda!
Vmesno brušenje 	Granulacija 220-280 Odstraniti prah, ki nastane pri brušenju.
Končni premaz	1x Aquawood Covapro 20 (5023)
Hišna vrata	Dodatni nanos Aquawood Protect (5218) (brezbarvni 2K lak) Prosimo upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda!
NEGA & OBNOVA	
	Obstojnost je odvisna od večjega števila dejavnikov: vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. Priporočamo letno vzdrževanje premaza. Čiščenje s Top-Cleaner (7208), nega z Top-Care (7227) v sklopu Paket Windoor Care-Set (7229). Prosimo upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda.
Vsebnost	5 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg
Barvni odtenki	RAL 9010 (5023009010) RAL 9016 (5023009016) Barve se lahko med seboj mešajo po Adlerjevi barvni karti. Osnovni odtenek. Aquawood Covapro 20 W10 Weiß, tönbar (5023000010) Aquawood Covapro 20 Basis W30 (5023000030) - Na končni barvni odtenek vpliva lastna barva lesa, količina nanosa in barvni odtenek olja za les. - Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! - Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže.
Dodatni proizvodi	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquawood Intercare ES (5501) Aquawood Intercare ISO (5503) Aquawood Intercare SQ (5522) Aquawood Primo A2 (5452) Aquawood Protect (5128) Pullex Aqua-Color (5325) Pullex Color (4403) Top-Care (7227) Top-Cleaner (7208) Windoor Care-Set (7229) Upoštevati tehnični list proizvoda!
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne sme zmrzniti, ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.

Tehnični podatki	HOS vsebnost: EU-mejna vrednost za Aquawood Covapro 20 (Kat. A/d): 130 g/l . Aquawood Covapro 20 vsebuje maksimalno 50 g/l HOS.
GISCODE	BSW30
DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen)	Stopnja kakovosti 4 (s tovarniškim premazom)
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.