




TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aquawood Intercare SQ		5522																														
Opis	Hitro sušeče, univerzalno polnilo za brizganje na vodni osnovi. Odlikuje ga izjemna zmogljivost polnjenja, ima zelo dober izolacijski učinek lesnih sestavin, zelo dobra struktura por in dobra možnost brušenja. Posebej prijazno do okolja zaradi nizke vsebnosti organskih topil.																																
Posebne lastnosti Standardi	• Ustrezna francoski uredbi DEVL1104875A, A+ • Adler Green produkt 																																
Področje uporabe	• Masivni in deloma masivni leseni deli v zunanosti in notranjosti, kot so npr. lesena okna ali vrata, polkna, zimski vrtovi. • Za vlažne prostore (notranji bazeni) samo pod posebnimi pogoji obdelave. 																																
Napotki za delo:	 • Pred uporabo dobro pretresti. Med mešanjem se izogibati vnosu zraka. • Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj +15°C. • Najbolj optimalni pogoji za obdelavo so 15-25°C, pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. • Premajhna količina nanosa, premočno vmesno brušenje in/ali večje redčenje zmanjša izolacijski učinek. • Pri prehodu Aquawood Intercare SQ (5522) na drug lak na vodni osnovi je potrebno zagotoviti ustrezno vmesno čiščenje delovnih naprav, najbolje s toplo vodo. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Upoštevajte smernice ARL 300 – Masivni leseni deli in deloma masivni leseni deli (gradnja oken).																																
OBDELAVA																																	
Način obdelave	 <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (ø mm)</td><td></td><td>0,28-0,33</td></tr><tr><td>Šoba (ø inch)</td><td></td><td>0,011-0,013</td></tr><tr><td>Kot razprševanja (°)</td><td></td><td>20-40</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja(bar)</td><td></td><td>80-100</td></tr><tr><td>Tlak stisnjenega zraka (bar)</td><td>-</td><td>0,5-1,5</td></tr><tr><td>Fino sito</td><td></td><td>150 (100 Mesh)*</td></tr><tr><td>Razdalja brizganja (cm)</td><td></td><td>25</td></tr><tr><td>Debelina nanosa (µm)</td><td></td><td>150-200</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (g/m²)</td><td></td><td>200-250</td></tr></tbody></table> *finejša sita niso primerna Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Narediti preizkus na originalni podlagi!			Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Šoba (ø mm)		0,28-0,33	Šoba (ø inch)		0,011-0,013	Kot razprševanja (°)		20-40	Tlak razprševanja(bar)		80-100	Tlak stisnjenega zraka (bar)	-	0,5-1,5	Fino sito		150 (100 Mesh)*	Razdalja brizganja (cm)		25	Debelina nanosa (µm)		150-200	Izdatnost na nanos (g/m²)		200-250
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat																															
Šoba (ø mm)		0,28-0,33																															
Šoba (ø inch)		0,011-0,013																															
Kot razprševanja (°)		20-40																															
Tlak razprševanja(bar)		80-100																															
Tlak stisnjenega zraka (bar)	-	0,5-1,5																															
Fino sito		150 (100 Mesh)*																															
Razdalja brizganja (cm)		25																															
Debelina nanosa (µm)		150-200																															
Izdatnost na nanos (g/m²)		200-250																															

Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table border="1"> <tr> <td>Prelakiranje</td><td>Po cca 4 h</td></tr> <tr> <td>Prelakiranje po pospešenem sušenju 20 min faza odparevanja 50 min faza sušenja (maks 35-40°C) 20 min faza hlajenja</td><td>Po cca 90 min</td></tr> <tr> <td>Popolnoma izražene končne lastnosti</td><td>Po 12h urah</td></tr> </table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Ne izpostavljati soncu (prehitro sušenje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja.	Prelakiranje	Po cca 4 h	Prelakiranje po pospešenem sušenju 20 min faza odparevanja 50 min faza sušenja (maks 35-40°C) 20 min faza hlajenja	Po cca 90 min	Popolnoma izražene končne lastnosti	Po 12h urah
Prelakiranje	Po cca 4 h						
Prelakiranje po pospešenem sušenju 20 min faza odparevanja 50 min faza sušenja (maks 35-40°C) 20 min faza hlajenja	Po cca 90 min						
Popolnoma izražene končne lastnosti	Po 12h urah						
Čiščenje delovnih aparatov  8004	Takoj po uporabi očistimo z vodo. Za odstranitev zasušenih ostankov priporočamo ADLER Aqua-Cleaner 8029 (1:1 razredčen z vodo).						
PODLAGA							
Vrsta podlage	Les, ki je primeren za okna (glede na smernice).						
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.						
Vlažnost lesa	Masivni deli: 13% ± 2%						
NANOS PLASTI							
Impregnacija	1x Aquawood Primo A2 (5452) Vmesni čas sušenja cca 4h. Zaščito za les je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list proizvoda. Upoštevati delovne smernice za uporabo zaščite za les (ARL 056).						
Vmesni premaz	1x ADLER Intercare ISO (5522) Vmesni čas sušenja cca 4h.						
Vmesno brušenje 	Granulacija 220-280 Odstraniti prah, ki nastane pri brušenju.						
Končni premaz	1x Aquawood Covatop XT 20 (5020) ali 1 x Aquawood Covapro 20 (5023) ali 1 x Aquawood Covapro 40 (5029) ali 1 x Aquawood Covapro 60 (5027) Prosim upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda!						
Hišna vrata	Dodatni nanos Aquawood Protect (5128) (brezbarvni 2K lak) Upoštevati tehnični list proizvoda!						

OSTALI PODATKI	
Vsebnost	5 kg, 25 kg, 120 kg
Barvni odtenki	BELA (5522050000)
Dodatni proizvodi	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro 40 (5029) Aquawood Covapro 60 (5027) Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Primo A2 (5452) Aquawood Protect (5128) Upoštevati tehnični list proizvoda!
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne sme zmrzniti, ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Tehnični podatki	HOS vsebnost: EU-mejna vrednost za Aquawood Intercare SQ (Kat. A/d): 130 g/l. Aquawood Intercare SQ vsebuje maksimalno 60 g/l HOS.
GISCODE	BSW20
DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen)	Stopnja kakovosti 4 (s tovarniškim premazom)
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Samo za industrijsko in komercialno obdelavo. Na splošno je treba preprečiti vdihavanje aerosolov laka pri brizganju. To lahko zagotovite s strokovno uporabo obrazne maske (kombinirani filter A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 5522 | 02/25