

Opis proizvoda

AQUENCE FD 150/6 izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	PUR
Tip proizvoda	1K-PUR-disperzijsko lepilo
Namen:	3D-aplikacija
Izgled:	tekočina Transparenten po sušenju

Uporaba

- stiskanje v membranski ali vakuum stiskalnici

Lastnosti

- ne vsebuje topil
- brezhibno čisto nanašanje (sprej)
- visoka začetna oprijemljivost
- odporen na visoko temperaturo in vlago
- veže pri nižji temperaturi
- je tekoč, po sušenju transparenten

Tehnične lastnosti**AQUENCE FD 150/6**

pH vrednost (20°C, ISO 976): 7-10

7-10

Viskoznost (Brookfield –RVT, 3/20/20, ISO 2555):

2000 -3500 mPa·s

2.000 do 3,500

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list, lokalne predpise in varnostne ukrepe.

AQUENCE FD 150/6 je enokomponentno lepilo in se uporablja brez trdilca. Delovna temperatura obdelovanca in lepila mora biti vsaj +18°C, da dosežemo optimalne lastnosti. Nižja temperatura obdelave vodi do povečane viskoznosti lepila.

Obdelava poteka z brizgalno pištolo (velikost šobe 1,4-2mm). Pri površinskem nanašanju zadostuje enkratni nanos. Pri zunanem in notranjem radiju je po sušenju prvega nanosa potreben še drugi nanos. Da zagotovimo optimalni lepilni spoj je potrebno posamezne dele zlepiti v roku 2 dneh.

Čas sušenja: ≥ 30 min odvisno od temperature in vlažnosti.

Delovna temperatura v spoju (z lepilom): ≥ 55°C na robovih

Čas strjevanja: 24 ur, popolna strditev po 7 dneh.

Deli, ki pridejo v stik z lepilom morajo biti iz nerjavečega jekla (V2A/V4A) ali iz plastike.

Čiščenje

Oprema ki je bila uporabljena za nanos lepila se dobro očisti s hladno oz. mlačno vodo (preden se lepilo strdi). Že strjeno lepilo mora biti odstranjeno mehansko.

Skladiščenje

Lepilo je potrebno shranjevati in transportirati v originalni zaprti posodi pri temperaturi od +10°C do max. +30°C. Temperature pod +10°C vodijo do koagulacije lepila. Rok trajanja do 6 mesecev.

Varnostna opozorila: Upoštevajte varnostni list!

Označevanje

Upoštevajte varnostni list.

Omejitev odgovornosti**Opomba:**

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki je izven našega nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, zato Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene.

Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS in Henkel France SA dodatno upoštevajte naslednje:

V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno, odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru ne sme presegati zneska zadevne dobave.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S.

velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in veljajo za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj nad katerimi nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi primernost izdelka in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, previdnost ob uporabi izdelka ter ustrezno zaščito ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili kakršnokoli škodo in poškodbe. Glede na navedeno **korporacija Henkel izrecno zavrača vse odgovornosti, specifične ali predpostavljene, zaradi posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z izpadom prihodka.** Tukaj navedeni podatki različnih procesov in sestave izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. Priporočamo, da vsak uporabnik izdelek testira glede na svoj namen uporabe pred ponovno uporabo s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta izdelek je lahko krit z enim ali več patentov znotraj ali izven ZDA.

Uporaba blagovne znamke

V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v tem dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation, registrirane v ZDA ali drugje. Znak ® označuje blagovno znamko registrirano pri uradu U.S. Patent in Trademark Office.

Reference 0.2