

Opis proizvoda

AQUENCE LD 084 izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	PVA disperzija
Tip proizvoda	lakasto lepilo
Namen:	Lepljenje
Izgled:	Bel, po sušenju rahlo neprozoren

Uporaba

- Lepljenje poroznih lesenih elementov na dele, ki so lakirani s poliuretanom
- Lepljenje plošč prevlečenih z melaminom

Lastnosti

- Srednja viskoznost
- Visok delež lepila
- Elastični spoji
- Zelo visoka trdnost na trdnih podlagah
- Neprimerno za lepljenje čepov

Tehnične lastnosti**AQUENCE LD 084**

Minimalna temperatura (MFFT): cca. + 10 °C
DIN 53787

Viskoznost (Brookfield, -RVT, 5/20/20, mPa.s, ISO 2555):
~4,500 do 20,000

Ph vrednost (20°C) ISO 976 8 do 9.5

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne ukrepe.

Odprti čas: cca. 12 min

Čas stiskanja/ čas fiksiranja: ≥ 15 min

Navedeni podatki se nanašajo na vlažnost lesa 8-12%, sobno temperaturo in temperaturo delovnega predmeta 20°C, in pa 65% relativno vlažnost zraka kot tudi na nanos lepila v porabi 100 g/m².

Delovna temperatura obdelovanega predmeta in lepila mora biti najmanj +10°C.

Lepilo je pripravljeno za takojšnjo uporabo, če je potrebno, se lahko redči z največ 3% vode.

Posamezni deli se v sklopu odprtega časa zalepijo skupaj in so postavljeni pod prešo tako dolgo, dokler ni vzpostavljena zadostna trdnost vezi za nadaljnjo obdelavo.

Pri lepljenju na lakirane površine predlagamo načeloma vnaprejšnjo testno lepljenje. Površine morajo biti brez prahu in maščob.

Ker so lahko laki zelo različni, vas naprošamo, da preverite, katero lepilo je najbolj primerno za vaše potrebe. Vrsta laka in starost premaza lahko vplivata na odprti čas in čas stiskanja. Popolnoma strjeni laki so težje lepljivi.

Lak, ki prileze iz fug, lahko na površini pusti vidna mat področja in ga je zato potrebno takoj odstraniti.

Nanos

tanko in enakomerno s čopičem, lopatico, ročnim valjem, napravo za nanos lepila

Čiščenje

Oprema, ki se uporablja za nanašanje lepila se lahko čisti s hladno ali mlačno vodo, preden se lepilo strdi. Ostanke strjenega lepila se morajo odstraniti mehansko.

Skladiščenje

Skladiščna doba je v originalni embalaži do 6 mesecev v hladnem in suhem prostoru, zaščitenim pred mrazom. Ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.

Označevanje

Ni potrebno glede na regulativo Evropske unije.

Omejitev odgovornosti**Opomba:**

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki je izven našega nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, zato Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene.

Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS in Henkel France SA dodatno upoštevajte naslednje:

V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno, odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru ne sme presegati zneska zadevne dobave.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S.

velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in veljajo za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj nad katerimi nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi primernost izdelka in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, previdnost ob uporabi izdelka ter ustrezno zaščito ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili kakršnokoli škodo in poškodbe. Glede na navedeno **korporacija Henkel izrecno zavrača vse odgovornosti, specifične ali predpostavljene, zaradi posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z izpadom prihodka**. Tukaj navedeni podatki različnih procesov in sestave izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. Priporočamo, da vsak uporabnik izdelek testira glede na svoj namen uporabe pred ponovno uporabo s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta izdelek je lahko krit z enim ali več patentov notraj ali izven ZDA.

Uporaba blagovne znamke

V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v tem dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation, registrirane v ZDA ali drugje. Znak ® označuje blagovno znamko registrirano pri uradu U.S. Patent in Trademark Office.

Reference 0.1