


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Alpin Trend		1362															
Opis	Arova Alpin Trend je lužilo na vodni osnovi za lesove iglavcev, kadar želimo izrazito pozitivno-rustikalno sliko luženja, predvsem na močno krtačenem smrekovem lesu. Lahko se prelakira z laki za les na vodni osnovi ali na osnovi topil. Močen pozitiven efekt za preperel, od sonca ožgan izgled najboljše dosežemo na močno krtačenem smrekovem lesu (z jekleno krtačo).																	
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+ 																	
Področje uporabe	Za pohoštvo , interier, stenske obloge in lesene stropce. Za močno krtačen smrekov les, kadar želimo izrazito pozitivno-rustikalno sliko luženja. Uporablja se ga v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom.																	
OBDELAVA																		
Napotki za delo:	• Pred uporabo in med obdelavo premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Proizvod porazdelimo s čopičem. • Pri dotiku lužila s kovino pride do spremembe barve. • Proizvod, ki je ostal v nanašalni pištoli, ali s prahom onesnažen proizvod ne smemo vrniti nazaj v originalni vsebnik. • Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila (ARL110). • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve.																	
Način nanosa	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th><th>Čopič</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5-1,8</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2,0-2,5</td><td>-</td></tr><tr><td>Količina nanosa (m²/l)</td><td>3-5</td><td>5</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (g/m²)</td><td colspan="2">150-200</td></tr></table> Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Čopič	Šoba (mm)	1,5-1,8	-	Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5	-	Količina nanosa (m²/l)	3-5	5	Izdatnost/nanos (g/m²)	150-200	
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Čopič																
Šoba (mm)	1,5-1,8	-																
Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5	-																
Količina nanosa (m²/l)	3-5	5																
Izdatnost/nanos (g/m²)	150-200																	
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 12 urah</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 6 urah</td></tr></table> Pozitivni efekt se razvije po prvi fazi sušenja (cca 30 min), medtem sušenja ne smemo pospeševati. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne smemo izpostavljati direktni sončni svetlobi.			lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 6 urah											
lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah																	
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 6 urah																	

Čiščenje delovnih aparatov 	Takoj po uporabi očistimo z vodo. Za odstranitev posušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner (8004) (1:1 redčeno z vodo).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Masivna smreka ali furnirane plošče s smrekovim furnirjem.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Priprava podlage	Brušenje Gr 100 Krtačenje z jekleno krtačo, nato brušenje z Gr 100
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	Arova Alpin Trend (1362) enakomerno in v obilnem presežku nanesemo v smeri lesnih vlaken v obeh smereh, mokro na mokro. Potem s čopičem porazdelimo po dolgem in počez, da dosežemo zelen antični videz.
Naslednji premaz	Lahko lakiramo z laki na osnovi topil ali laki na vodni osnovi. Za svetle barvne odtenke se priporoča Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri nanosu laka, ki ni obstojen na svetlobi, se lahko barvni odtenek sčasoma spremeni; s staranjem se ta efekt ojača. Kadar želimo pri novem lesu doseči karatker staranega lesa, je potrebno po luženju uporabiti PUR-Naturmatt (26132) ali PUR-Antiscratch HQ G05 (26320) razredčen z 30% DD-Verdünner 8519 (8519). Prosim upoštevajte ustrezni tehnični list.
Vmesno brušenje 	Brusna gobica Gr 220 Pazljivo brusiti. Preprečiti prebrušenje.
Vsebnost	
Barvni odtenki  1362400100	1 l, 5l Brezbarven (1362400100) Hansi (1362055700) Heidi (1362055701) Toni (1362055702) Luis (1362055703) Rosi (1362055704) Sepp (1362055705) Hias (1362055706) Franz (1362055707) Vsi odtenki se lahko med seboj mešajo in po potrebi redčijo z brezbarvnim Arova Alpin Trend Farblos (1362400100). Pri močnem redčenju lahko pride do spremembe barvnega odtenka, kar se s staranjem še ojača. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Aqua-Cleaner (8004) Bluefin Resist (2963) DD-Verdünner 8519 (8519) PUR-Antiscratch HQ G05 Naturmatt (26320) PUR-Naturmatt (26132)

NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2-EN141/EN143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-2 ZKL 1362 | 11/23 | nadomesti 0-1