

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Alpin		1361										
Opis	Arova Alpin je lužilo na vodni osnovi za lesove iglavcev, kadar želimo izrazito pozitivno-antično sliko luženja, za krtačen les iglavcev. Vsebuje na svetlobi obstojna barvila, ki v kombinaciji z mikroniziranimi pigmenti dajejo staran videz. Lahko se prelakira z laki za les na vodni osnovi ali na osnovi topil.												
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+												
Področje uporabe	Za pohištvo, notranjo opremo, stenske obloge in lesene stropove. V kombinaciji z ustreznim lakom za pohištvene površine področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. Uporablja se ga v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom.												
OBDELAVA													
Napotki za delo:	- Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. - Za nanos lužila so primerne tudi Airmix ali Airless naprave. Na manjše površine lahko lužilo nanašamo s čopičem ali gobico. - Pri manj vpojnih lesnih vrstah zadostuje manjši nanos, pri bolj vpojnih lesnih vrstah je potreben večji nanos lužila. - Različne vrste lesa, kot so macesen, bor itd., vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohanjenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja, priporočamo grundiranje z Aduro Primer (2523). - Pri stiku lužila s kovino pride do spremembe barvnega odtenka. - Proizvod, ki je ostal v nanašalni pištoli, ali s prahom onesnažen proizvod ne smemo vrniti nazaj v originalni vsebnik. - Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila (ARL 110). - Vsaka sprememba v procesu obdelave, okolje razmere, neupoštevanje navodil so lahko neugodno vpliva na rezultat obdelave. Odstopanja lahko vodijo do sprememb v oprijemu in nanosu sloja.												
Način nanosa	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5-1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2,0-2,5</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>6-8</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>60-80</td></tr></table> Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5-1,8	Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	6-8	Količina nanosa (g/m²)	60-80
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom												
Šoba (mm)	1,5-1,8												
Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5												
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	6-8												
Količina nanosa (g/m²)	60-80												
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 12 urah, še boljše preko noči</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 5 urah</td></tr></table> Pozitivni efekt se razvije po prvi fazi sušenja (cca 30 min), medtem sušenja ne smemo pospeševati. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne smemo izpostavljati direktni sončni svetlobi.			Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah, še boljše preko noči	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah						
Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah, še boljše preko noči												
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah												

Čiščenje delovnih aparatov   8029	Takoj po uporabi očistimo z vodo. Za odstranitev posušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner 8029 (1:1 redčeno z vodo).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Priprava podlage	Brušenje Gr 120, krtačiti, sekati, skobljati. Pri lesu, ki je bogat s smolami (npr. bor), smole odstranimo in zbrusimo z Gr 120. Prosim upoštevajte delovne smernice za odstranjevanje smol (ARL 021). Na krtačen, nasekan, skobljan les lahko lužilo nanesemo brez dodatne priprave. Zbrusen les omočiti, ko se posuši – gladko zbrusiti z Gr 120.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	Enakomerno in v majhnem presežku nanesemo v smeri lesnih vlaken v obeh smereh, mokro na mokro, tako, da so površine rahlo omočene.
Naslednji premaz	Lahko lakiramo z laki na osnovi topil ali laki na vodni osnovi. Za svetle barvne odtenke se priporoča Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri nanosu laka, ki ni obstojen na svetlobi, se lahko barvni odtenek sčasoma spremeni; s staranjem se ta efekt ojača. Aduro Isoliergrund (2502) se ne sme uporabiti. Kadar želimo pri novem lesu doseči karatker staranega lesa, je potrebno po luženju uporabiti PUR-Antiscratch HQ G10 Stumpfmatt (26321), razredčen z 30% DD-Verdünner 8519 (8519) ali PUR-Naturmatt (26132). Upoštevajte ustrezni tehnični list.
Vsebnost	1 l, 5l
Barvni odtenki   1361 400100	Standardni barvni odtenki: Farblos (1361400100) Adelboden (1361054740) St. Anton (1361054741) Schladming (1361054742) Wengen (1361054743) Gröden (1361054744) Sölden (1361054745) Chamonix (1361054746) Cortina (1361054747) Vsi odtenki se lahko med seboj mešajo in po potrebi redčijo z brezbarvnim Arova Alpin Farblos (1361400100) Pri močnem redčenju lahko pride do spremembe barvnega odtenka, kar se s staranjem še ojača. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek.
Dodatni proizvodi	Aduro Isoliergrund (2502) Aduro Legnopur (2513) Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Bluefin Resist (2963) DD-Verdünner 8519 (8519) PUR-Naturmatt (26132)

	PUR-Antiscratch HQ G10 Stumpfmatt (26321)
	Upoštevati tehnični list proizvoda.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 1361 | 08/24 | nadomesti 0-2