

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Antik-Patina	1003										
Opis	Pigmentna lazura na alkoholni osnovi za efekt/izgled staranega lesa. Za osnovo so primerni laki na osnovi topil kot tudi laki na vodni osnovi. Za doseganje antičnega karakterja pri lakiranju pohištvenih površin v notranjosti.											
Posebne lastnosti	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+. 											
Področje uporabe	  - Produkt je v kombinaciji z ustreznim lakom namenjen za pohištvene površine v notranjosti, področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. - Uporaba vedno v kombinaciji s primernim končnim lakom.											
OBDELAVA												
Napotki za obdelavo	  - Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati, pri tem postane Arova Antikpatina tekoča in primerna za obdelavo. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. - Arova Antik-Patina (1003) se uporabi med temeljnim in končnim lakom. - Izogibati se preveliki količini nanosa, saj lahko pride do manjšega oprijema končnega laka. - Proizvod, ki je ostal v nanašalni pištoli, ali s prahom onesnažen proizvod ne smemo vrniti nazaj v originalni vsebnik. - Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila (ARL110). - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat.											
Način nanosa	  <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5 – 1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>Cca 1,5</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>Cca 10</td></tr><tr><td colspan="2">Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju</td></tr></table> Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.		Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5 – 1,8	Tlak brizganja (bar)	Cca 1,5	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	Cca 10	Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju	
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom											
Šoba (mm)	1,5 – 1,8											
Tlak brizganja (bar)	Cca 1,5											
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	Cca 10											
Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju												
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Odstranitev</td><td>Po cca. 30 min</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po cca. 30 min</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po cca. 30 min</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Izogibati se direktni sončni svetlobi (prehitro sušenje).		Odstranitev	Po cca. 30 min	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po cca. 30 min	Lakiranje z laki na osnovi topil	Po cca. 30 min				
Odstranitev	Po cca. 30 min											
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po cca. 30 min											
Lakiranje z laki na osnovi topil	Po cca. 30 min											
Čiščenje delovnih aparatov	  Takoj po uporabi očistiti z Waschverdünner (8501) ali Nitro-Verdünner (8017).											
PRIPRAVA PODLAGE												
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni les, furniran, iverna plošča)											
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna (maščobe, voski, silikon, smola) in ne prašna. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.											

Priprava podlage	Luženje površine v zelenem barvnem odtenku Za les iglavcev priporočamo uporabo Arova Ultra (1360) ali Arova Alpin (1361). Za les listavcev: Arova Flex (1340) ali Arova Classic (1333); Pri navedenih lužilih se lahko uporabijo tako laki na vodni osnovi kakor tudi laki na osnovi topil. Upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1-2x z vmesnim brušenjem Aduro Legnopur (2513) oder Bluefin Resist (2963). Upoštevajte ustrezni tehnični list.
Vmesno brušenje	Priporočamo, da po sušenju pri sobni temperaturi (cca 3 ure), še bolje preko noči, sledi vmesno brušenje z granulacijo 280. Naknadno se površine prebrusijo s Scotch Brite tkanino (3M). Če izberemo krajši čas sušenja, se Arova Antik-Patina (1003) težje odstrani s površin. Pri krtačenih površinah se vmesno brušenje izvaja z brusno tkanino. Paziti, da ne pride do prebrušenja. Odstraniti prah.
Nanos proizvoda 	1 x Arova Antik-Patina (1003). Proizvod se nanaša enakomerno in ne preobilo s postopkom brizganja na predhodno zbrušene površine. Po sušenju (20 min) pri sobni temperaturi, se Patino na določenih predelih odstrani z brusnim papirjem (Gr 280): po potrebi se lahko narahlo prebrusi s tkanino. Patina tako ostane v globljih površinah in kotičkih profiliranih delov in podari površini antični videz.
Končno lakiranje površin	Nanesemo običajno količino istega končnega laka, kot smo ga uporabili za temeljni premaz (upoštevajte tehnični list laka); ne sme se ga premalo nanesti. Za dobro vmesno oprijemljivost je pomembno, da se vmesno brušenje, nanos in odvzem Arova Antik-Patina (1003) kot tudi končno lakiranje izvede v roku 8 ur. Če se ta čas podaljša, pride do slabšega oprijema.
Vsebnost	750 ml, 5l
Rok trajanja	1 leto v originalno zaprti posodi.
Barvni odtenki 	Standardni barvni odtenki: Farblos (1003400100) Weiß (1003040741) Rotbraun (1003040742) Dunkelbraun (1003040743) Schwarz (1003040744) Creme (1003040745) Grau (1003040747) Beige (1003040746) Vsi barvni odtenki se lahko mešajo med seboj in po potrebi se lahko svetlijo z Arova Antik-Patina Farblos (1003400100) (brezbarven). Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Za komisijo je potrebno vedno uporabiti lužila iste šarže.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Bluefin Resist (2963) Arova Alpin (1361) Arova Classic (1333) Arova Flex (1340) Arova Ultra (1360) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Waschverdünner 8501 (8501)
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana.
--------------------------	--

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
0-4 ZKL 1003 | 11/23 nadomesti 0-3