

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Classic		1333								
Opis	Arova Classic je lužilo na vodni osnovi, namenjeno za doseganje manj poudarjene strukture pri lesovih listavcev s finimi ali grobimi porami. Lahko se prelakira z brezbarvnimi vodnimi laki; možno je tudi nadaljnje lakiranje z laki na osnovi topil. Zardai specialnih barvnih pigmentov je dobro obstojno na svetlobi.										
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+										
Področje uporabe	Za pohištvo, notranjo opremo, stenske obloge in lesene strope. Produkt je v kombinaciji z ustreznim lakom namenjen za pohištvene površine v notranjosti, področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. Uporablja se ga v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom.										
OBDELAVA											
Napotki za delo:	• Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Proizvod, ki je ostal v nanašalni pištoli, ali s prahom onesnažen proizvod ne smemo vrniti nazaj v originalni vsebnik. • Lahko se nanaša z Airmix ali Airless postopkom. Nanos s čopičem ali gobico je primeren samo za manjše površine. • Pri manj vpojnih lesnih vrstah zadostuje manjši nanos, pri bolj vpojnih lesnih vrstah je potreben večji nanos lužila. • Pri bolj poroznih lesovih kot so jesen ali hrast se lahko doseže markanten in poudarjen izgled por, če lužilo takoj po nanosu obrišemo sprva počez in potem vzdolžno v smeri rasti lesnih vlaken. • Še bolj enakomeren izgled luženja dosežemo z dodatkom do max. 10% Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775). Pri lesovih kot so javor ali bukev se lahko z dodatkom k lužilu izravnajo nepravilnosti, ki nastanejo kot posledica različne zmožnosti vpijanja različnih struktur lesa. Pri količinah, ki presegajo 10% dodatka k lužilu lahko pride do motenj pri oprijemu. • Različne vrste lesa, kot so hrast, macesen itd., vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja, priporočamo grundiranje Aduro Primer (2523). • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila(ARL 110). •										
Način nanosa	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2,0-2,5</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>8</td></tr></table> ¹Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5	Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom										
Šoba (mm)	1,5										
Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5										
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8										

	Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.					
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table><tr><td>Lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 12 urah</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 5 urah</td></tr></table>	Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah	Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne smemo izpostavljati direktni sončni svetlobi (prehitro sušenje).
Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah					
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah					
Čiščenje delovnih aparatov 	Takoj po uporabi očistiti z vodo. Za odstranitev posušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (1:1 razredčen z vodo).					
PODLAGA						
Vrsta podlage	Les listavcev s finimi ali grobimi porami Posebej primeren za bukev, javor, ptičji javor, jelšo, češnjo, oreh, hrast, jesen.					
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.					
Priprava podlage	Brušenje Gr 150-180 Zbrušen les omočiti, ko se posuši – gladko zbrusiti z Gr 180-220. Pri masivnem hrastovem lesu je ta korak obvezen.					
NANOS PLASTI						
Nanos lužila	2x Arova Classic (1333) Enakomerno in s presežkom nanese po dolgem, v smeri rasti lesnih vlaken; tako da površine postanejo na izgled mokre.					
Naslednji premaz	Lahko prelakiramo z laki na osnovi topil ali laki na vodni osnovi. Za svetle barvne odtenke se priporoča Aduro Legnopur (2513) ali Bluefin Resist (2963). Pri nanosu laka, ki ni obstojen na svetlobi, se lahko barvni odtenek sčasoma spremeni; s staranjem se ta efekt ojača.					
Vsebnost	1 l, 5l					
Barvni odtenki 	Standardni barvni odtenki: Brezbarven (1333400100) Bambus (1333400110) Vanille (1333400120) Curry (1333400130) Safran (1333400140) Lichtbraun (1333400150) Thymian (1333400160) Bernstein (1333400170) Nussbaum Hell (1333400180) Cherry (1333400190) Antik (1333400200) Pfeffer (1333400210) Nussbaum Dunkel (1333400220) Kakao (1333400230) Wenge (1333400240) Espresso (1333400250) Vsi odtenki se lahko med seboj mešajo in po potrebi redčijo z brezbarvnim Arova Classic Farblos (1333400100).					

	Pri močnem redčenju lahko pride do spremembe barvnega odtenka, kar se s staranjem še ojača. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Za komisijo je potrebno vedno uporabiti lužila iste šarže.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) Bluefin Resist (2963) Upoštevati tehnični list proizvoda.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno uporabo. Vdihavanju barvnih aerosolov med nanašanjem s pršenjem se je treba vedno izogibati. To zagotavljamo z ustrezno uporabo respiratorja (kombinirani filter A2/P2). Več informacij o varnosti med transportom, skladiščenjem, ravnanjem in odstranjevanjem najdete v priloženem varnostnem listu. Trenutno različico najdete na spletni strani www.adler-lacke.com.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 1333 | 05/25 | nadomesti 0-1