

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Flex		1340															
Opis	Arova Flex je lužilo na vodni osnovi za les listavcev. Odlikuje ga visoka obstojnostj na svetlobi. Vsebuje mikronizirane pigmente, ki poskrbijo za poudarjeno sliko luženja na lesovih listavcev s finimi in grobimi porami. Na lesu iglavcev (npr. smreka) daje negativno sliko luženja. Lahko prelakiramo z laki na vodni osnovi ali na osnovi topil.																	
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+ 																	
Področje uporabe	Za pohištvo, notranjo opremo, stenske obloge in lesene stropce. Za potapljanje sestavljivih delov pohištva. Proizvod v kombinaciji z ustreznih pohištvenim lakom - področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. Uporablja se ga v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom.																	
OBDELAVA																		
Napotki za delo:	 • Pred uporabo in med obdelavo premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Proizvod uporabljati samo v potopnih posodah iz jekla ali plastike. Posode je potrebno redno čistiti. • Če pridejo v proizvod nečistoče, se skrajša rok uporabe. • Na lesovih iglavcev nastane negativna slika luženja. • Pri lesovih listavcev s finimi porami uporabimo manjšo količino proizvoda (ca. 35 g/m²), saj po nanosu lužila ne razmažemo. • Pri manj vpojnih lesnih vrstah oz. pri večji količini nanosa se lahko po potrebi uporabi čopič/gobica. • Različne vrste lesa, kot so hrast, eksotični lesovi itd., vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja, priporočamo grundiranje z Aduro Primer (2523). • Pri dotiku lužila s kovino pride do spremembe barve. • Proizvoda, ki je ostal v nanašalni pištoli, ali s prahom onesnažen proizvod ne smemo vrniti nazaj v originalni vsebnik. • Prosim upoštevajte delovne smernice (ARL 110) za lužila. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Upoštevajte ustrezni tehnični list.																	
Način nanosa	 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th><th>Potapljanje</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>1,5-2,5</td><td>-</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>8-10</td><td>12-15</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>30-50</td><td>40-50</td></tr></table>			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Potapljanje	Šoba (mm)	1,5	-	Tlak brizganja (bar)	1,5-2,5	-	Izdatnost/nanos (m²/l)	8-10	12-15	Količina nanosa (g/m²)	30-50	40-50
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Potapljanje																
Šoba (mm)	1,5	-																
Tlak brizganja (bar)	1,5-2,5	-																
Izdatnost/nanos (m²/l)	8-10	12-15																
Količina nanosa (g/m²)	30-50	40-50																

	Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.					
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table><tr><td>lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 12 urah</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 5 urah</td></tr></table> Upoštevati parametre sistema pri sušenju, čas izhlapevanja. Sušenja ne smemo pospeševati, da se proizvod lahko popolnoma vpije v les. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne smemo izpostavljati direktni sončni svetlobi.		lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah
lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah					
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah					
Čiščenje delovnih aparatov  8029	Takoj po uporabi očistimo z vodo. Za odstranitev posušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner 8029 (1:1 redčeno z vodo).					
PODLAGA						
Vrsta podlage	Les listavcev s finimi ali grobimi porami.					
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.					
Priprava podlage	Brušenje Gr 150-180 Zbrušen les omočimo in ko se posuši, je priporočljivo, da ga gladko zbrusimo (granulacija 180-220), pri hrastovem lesu je to nujno potrebno.					
NANOS PLASTI						
Nanos lužila	Potapljanje: 1 x Arova Flex (1340), po potrebi obrisati z gobo Brizganje: Z brizganjem lužilo naneseno enakomerno in v manjšem presežku, tako, da so površine rahlo omočene. Pri lesnih vrstah kot je jesen, hrast in smreka priporočamo, da lužilo čim prej po nanosu (cca 45 g/m²) porazdelimo in sicer sprva počez, nato pa vzdolž smeri lesnih vlaken: s tem dobimo bolj poudarjeno strukturo. Pri lesovih listavcev s finimi porami priporočamo manjšo količino nanosa (cca 35 g/m²), da lužila po nanosu ni potrebno porazdeljevati/brisati. Postopek brisanja: Nanesite enakomerno in obilno. Presežek takoj obrisati vzdolž lesnih vlaken s papirjem, ki ne pušča vlaken. Če želimo daljši odprti čas, lahko dodamo 20% Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776). Večjo količino ne smemo dodati, ker lahko pride do motenj v strjevanju.					
Naslednji premaz	Lahko prelakiramo z laki na osnovi topil ali laki na vodni osnovi. Za svetle barvne odtenke se priporoča npr. Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri nanosu laka, ki ni obstojen na svetlobi, se lahko barvni odtenek sčasoma spremeni (porumeni); s staranjem se ta efekt ojača. Pri belo luženih površinah priporočamo dodatno lakiranje z Aduro Legnopur, obarvan z 1,0 do maks. 3,0% Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Alternativno lahko uporabimo lak na vodni osnovi kot npr. Bluefin Top-Antiscratch, obarvan z 1.0 do maks. 3.0%					

Solva-Tint Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pri brizganju se izogibati prekrivanju.	
NADALJNI NAPOTKI	
Vsebnost	0,9 l, 4 l
Barvni odtenki   1340400100	Standardfarbe(n): Farblos (1340400100) Gelb (1340041001) Rot (1340041002) Blau (1340041003) Kreide (1340041004) Granit (1340041005) Gneis (1340041006) Schiefer (1340041007) Lava (1340041008) Tuff (1340041009) Sand (1340041010) Jaspis (1340041011) Dravit (1340041012) Magma (1340041013) Vsi odtenki se lahko med seboj mešajo in po potrebi redčijo z brezbarvnim Arova Flex Farblos (1340400100) Pri močnem redčenju lahko pride do spremembe barvnega odtenka, kar se s staranjem še ojača. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek.
Dodatni proizvodi	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Tint Polarweiß (9009040114) Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776) Solva-Tint Polarweiß (9035040114) Upoštevajte tehnični list proizvoda.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje	 Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki	 Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2-EN141/EN143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
 1-0 ZKL 1340 | 08/24 | nadomesti 0-3