

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Porentinktur		1328								
Opis	Arova Porentinktur na vodni osnovi za nastanek belih por na lesovih z grobimi porami. Uporablja se v kombinaciji z laki na vodni osnovi ali osnovi topil.										
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEV1104875A, A+ 										
Področje uporabe	Za pohištvo v notranjosti, stenske in stropne obloge. Arova Porentinktur (1328) se uporablja na naravni, luženi ali barvani leseni površini z grobimi porami. Produkt se v kombinaciji z lakom uporablja za pohištvene površine, področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. Uporablja se ga v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom. 										
OBDELAVA											
Napotki za delo:	• Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Različne vrste lesa, kot so bukev, macesen itd., vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja lesov, priporočamo grundiranje z Aduro Primer (2523). • Proizvod, ki je ostal v brizgalni pištoli ali proizvod, ki je onesnažen z lesnim prahom se ne sme vrniti v originalno embalažo. • Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila (ARL110). • Upoštevajte ustrezni tehnični list. • Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. 										
Način nanosa	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5-1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2-3</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>10-15</td></tr></table> ¹Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju in dodatek razrdečila. Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.  			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5-1,8	Tlak brizganja (bar)	2-3	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	10-15
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom										
Šoba (mm)	1,5-1,8										
Tlak brizganja (bar)	2-3										
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	10-15										
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Odstranitev presežka nanešenega proizvoda</td><td>Po 2 urah</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 2 urah</td></tr><tr><td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 2 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. 			Odstranitev presežka nanešenega proizvoda	Po 2 urah	Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 2 urah	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 2 urah		
Odstranitev presežka nanešenega proizvoda	Po 2 urah										
Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 2 urah										
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 2 urah										

Čiščenje delovnih aparatov 	Takoj po uporabi očistimo z vodo.
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les z grobimi porami, kost sta hrast ali jesen.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole.
Priprava podlage	Les zbrusimo v smeri lesnih vlaken z ostrim brusnim papirjem, GR 120-150. Površine v smeri por temeljito skrtačimo z medeninasto krtačo (mesing), na koncu odstranimo prah.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	Brezbarven: Po potrebi lahko uporabite svetle do srednje barvne odtenke Arova Spritzbeize (1014) ali Arova Flex (1340). Po sušenju dvakrat nanesite izbrani brezbarvni lak za pohištvo, kot npr. Aduro Legnopur (2513) ali Bluefin Resist (2963) z vmesnim brušenjem. Za dodatek razredčija upoštevati navodila v tehničnem listu. Pokrivni pigmentirani premaz: Dvakrat nanesite barvni lak Pigmopur 2406 v zelenem barvnem odtenku z vmesnim brušenjem. Sušiti čez noč pri sobni temperaturi.
Nanos proizvoda	Nastanek por: Na predhodno grundirane površine v tankem sloju z brizganjem nanesemo Arova Porentinktur (1328). Po 1h sušenju pri sobni temperaturi s suho krpo/Scotch Brite 3M krpo obrišemo prečno na pore. Spihamo s stisnjenim zrakom.
Vmesno brušenje 	Granulacija 280
Naslednji premaz	Ne premočno prelakirati z izbranim končnim lakom. Brezbarvno: Za končno lakiranje izberemo enak lak, ki smo ga uporabili za grundiranje/pripravo podlage. Pigmentiran premaz: Priporočamo lakiranje z Pigmopur G50 (2406) Pigmotop (2514) ali Aduro Legnopur (2513). Za dober vmesni oprijem je pomembno, da se zaključni premaz nanese v roku enega delovnega dne. S tem se izognemo napakam in slabemu oprijemu.
NADALJNI PODATKI	
Vsebnost	750 ml, 5 kg
Barvni odtenki 	Standardfarbe(n): Weiß (1328040763) Arova Porentinktur Weiß (1328040763) lahko tiniramo z ADLER Mix-Pasten; maksimalni dodatek: 3 %. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Aduro Primer (2523) Arova Flex (1340) Arova Spritzbeize (1014) Bluefin Resist (2963)

	Pigmopur G50 (2406) Pigmotop (2514) Upoštevati ustrezni tehnični list!
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 9 mesecev v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2-EN141/EN143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-1 ZKL 1326 | 11/23