

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Style		1336										
Opis	Arova Style je lužilo na vodni osnovi za lesove listavcev s finimi in grobimi porami. Vsebuje na svetlobi obstojna barvila, ki v kombinaciji z mikroniziranimi pigmenti poskrbijo za enakomerno sliko luženja. Lahko se prelakira z laki za les na vodni osnovi ali na osnovi topil.												
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+												
Področje uporabe	Za pohištvo, interier, stenske in stropne obloge. V kombinaciji z ustreznim pohištvenim lakom za pohištvene površine v notranjosti, področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. Uporablja se ga v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom.												
OBDELAVA													
Napotki za delo:	• Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Lahko se nanaša z Airmix ali Airless postopkom. Nanos s čopičem ali gobico se priporoča sami na manjših površinah. • Pri manj vpojnih lesnih vrstah zadostuje manjši nanos, pri bolj vpojnih lesnih vrstah je potreben večji nanos lužila. • Uporaba temnih barvnih odtenkov na svetlem lesu ni priporočljiva. • Različne vrste lesa, kot so hrast, macesen itd., vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja, priporočamo grundiranje z Aduro Primer (2523). • Ne mešati s kovinskimi predmeti, saj se lahko spremeni barvni odtenek. • Proizvod, ki je ostal v nanašalni pištoli, ali s prahom onesnažen proizvod ne smemo vrniti nazaj v originalni vsebnik. • Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila (ARL 110). • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve.												
Način nanosa	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Brizgalna pištola z lončkom</td></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>1,5-2,5</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>8</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>50-60</td></tr></table> ¹Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5	Tlak brizganja (bar)	1,5-2,5	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8	Količina nanosa (g/m²)	50-60
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom												
Šoba (mm)	1,5												
Tlak brizganja (bar)	1,5-2,5												
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8												
Količina nanosa (g/m²)	50-60												

Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table border="1" data-bbox="491 421 1244 504"> <tr> <td>Lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 12 urah, še boljše preko noči</td></tr> <tr> <td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 5 urah</td></tr> </table> V prvi fazi sušenja ne smemo pospeševati. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne smemo izpostavljati direktni sončni svetlobi (prehitro sušenje).	Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah, še boljše preko noči	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah
Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 12 urah, še boljše preko noči				
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 5 urah				
Čiščenje delovnih aparatov 	Takoj po uporabi očistimo z vodo. Za odstranitev posušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner 8004 (1:1 redčeno z vodo).				
PODLAGA					
Vrsta podlage	Les listavcev s finimi in grobimi porami.				
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.				
Priprava podlage	Brušenje Gr 150-180 Zbrušen les omočiti, ko se posuši – gladko zbrusiti z Gr 150-180.				
NANOS PLASTI					
Nanos lužila	Enakomerno in v majhnem presežku naneseemo v smeri lesnih vlaken v obeh smereh, mokro na mokro.				
Naslednji premaz	2x lakiranje z ustreznim pohišvenim lakom z vmesnim brušenjem Lahko prelakiramo z laki na osnovi topil ali laki na vodni osnovi. Za svetle barvne odtenke se priporoča npr. Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri nanosu laka, ki ni obstojen na svetlobi, se lahko barvni odtenek sčasoma spremeni (porumeni); s staranjem se ta efekt ojača. Pri belo luženih površinah priporočamo dodatno lakiranje z Aduro Legnopur, obarvan z 1,0 do maks. 3,0% Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Alternativno lahko uporabimo lak na vodni osnovi kot npr. Bluefin Top-Antiscratch, obarvan z 1,0 do maks. 3,0% Solva-Tint Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pri brizganju se izogibati prekrivanju.				
Vsebnost	0,9 l, 4l				
Barvni odtenki  1336400100 	Standardni barvni odtenki: Farblos (1336400100) London (1336042001) Athen (1336042002) Mailand (1336042003) Madrid (1336042004) Wien (1336042005) Oslo (1336042006) Berlin (1336042007) Tokio (1336042008) Rom (1336042009) Barcelona (1336042010) Prag (1336042011) Nizza (1336042012) Riga (1336042013)				

	Triest (1336042014) Bern (1336042015) Vsi odtenki se lahko med seboj mešajo in po potrebi redčijo z brezbarvnim Arova Style Farblos (1336400100). Pri močnem redčenju lahko pride do spremembe barvnega odtenka, kar se s staranjem še ojača. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner (8004) Aqua-Tint Polarweiß (9009040114) Bluefin Resist (2963) Bluefin Top-Antiscratch (2960) Solva-Tint Polarweiß (9035040114) Upoštevati tehnični list proizvoda!
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2-EN141/EN143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.