

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Wax	1365												
Opis	Lužilo na vodni osnovi, ki daje pozitivno sliko luženja – za les iglavcev (smreka, jelka). Posebej primeren za brušene ali krtačene površine lesa iglavcev, kadar želimo v enem delovnem koraku dobiti markantno pozitivno sliko brez lakiranja. Je dobro obstojno na svetlobi in daje žameten otip.													
Posebne lastnosti	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+													
Področje uporabe	  Za stenske in stropne obloge in manj obremenjene pohištvene površine. Za sedalne površine in mize priporočamo lužilo Arova Ultra v kombinaciji s primernim končnim lakom. Nadaljnje lakiranje ni možno.													
OBDELAVA														
Napotki za delo:	  • Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Lahko se nanaša z Airmix ali Airless postopkom. Na manjše površine lahko lužilo nanesemo tudi s čopičem ali gobo. • Pri manj vpojnih lesnih vrstah zadostuje manjši nanos, pri bolj vpojnih lesnih vrstah je potreben večji nanos lužila. • V stiku s kovino pride do spremembe barvnega odtenka. • Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat. • Prosim upoštevajte delovne smernice (ARL 110) za lužila. • Upoštevajte ustrezni tehnični list.													
Način nanosa	  <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5 – 1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2,0 - 2,5</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>Cca 60-80</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>6-8</td></tr><tr><td colspan="2">¹Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.		Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5 – 1,8	Tlak brizganja (bar)	2,0 - 2,5	Količina nanosa (g/m²)	Cca 60-80	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	6-8	¹ Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju	
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom													
Šoba (mm)	1,5 – 1,8													
Tlak brizganja (bar)	2,0 - 2,5													
Količina nanosa (g/m²)	Cca 60-80													
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	6-8													
¹ Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju														
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 Pozitivni efekt se razvije v prvi fazi sušenja (ca. 30 min), v kateri ne sme priti do pospešenega sušenja. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi (zaradi prehitrega sušenja).													

Čiščenje delovnih aparatov	Takoj po uporabi očistiti z vodo ali z Aqua-Cleaner 8004 (1:1 razredčeno z vodo).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev.
Priprava podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
	Brušenje Gr 120, brušenje, krtačenje, skobljane površine ponovno zbrusti z Gr 120. Zbrušen les omočimo in ko se posuši, je priporočljivo, da ga gladko zbrusimo pred luženjem (granulacija 120). Pri obdelavi lesa iglavcev, ki je bogat s smolo (npr. bor, pinija), je potrebno sprva odstraniti smolo) in nato zbrusiti (granulacija 120). Upoštevati delovne smernice (ARL 021) za odstranitev smol.
NANOS PLASTI	
Nanos lužila	1x enakomerno in v rahlem presežku nanesemo v smeri rasti lesnih vlaken, tako, da se površine rahlo omočijo. ..
Nadaljnji premaz	Suhe površine skrtamo z gladko krtačo ali strojno krtačo (kombinacija usnje – vlakno) v strukturni smeri, tako, da dobimo svilnato gladko površino z mehkim otipom. Za boljšo vodno obstojnost površin obdelanih z Arova Wax 1365 lahko po sušenju preko noči površine fiksiramo z Arova Legnofix 8114; po sušenju se lahko površine skrtajo. Dodatna obdelava z Terra Wax-Oil 7036 ali brezbarvnim Legno-Dura-Öl 7035000200 nudi dodatno zaščito površine. Pri uporabi drugih proizvodov za nadaljno obdelavo je potrebno narediti preizkus primernosti podlage. Nadaljnje lakiranje in obdelava s pohištenimi laki ni možna. Upoštevati tehnični list proizvoda.
Vsebnost	1 l, 5 l
Barvni odtenki   1365400100	Standardni barvni odtenki: Farblos 1365400100 Quarz 1365056000 Tanne 1365056001 Fichte Alt 1365056002 Graufichte 1365056003 Waldfichte 1365056005 Zeder 1365056006 Bergfichte 1365056007 Moorfichte 1365056008 Fichte Gekocht 1365056010 Vsi barvni odtenki se lahko med seboj mešajo in se lahko svetlijo z brezbarvnim Arova Wax Farblos 1365400100.

	Pri močnejšem svetlenju lahko zaradi lastne barve lesa in naravne porumenitve lesa pride do opazne spremembe barvnega odtenka. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Za komisijo je potrebno vedno uporabiti lužila iste šarže.
Dodatni proizvodi	Aqua-Cleaner 8004 Legno Dura-Öl Farblos 7035000200 Legnofix 8114 Terra Wax-Oil 7036
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihalo (zaščitna maska A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.