


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aviva Formel - San			4075050070																																								
Opis	Specialna barva na vodni osnovi za notranje prostore. Uporablja se v kombinaciji z Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 oz Aviva Fungisan 8308000210 za obnovo površin, ki jih je napadla plesen. Proizvod odlikuje dobra izdatnost, lahka obdelava, nevtralni vonj, ne vsebuje dodatkov topil in mehčalcev.																																											
Posebne lastnosti	 Premaz je zaščiten pred in plesnijo in glivami z biocidno učinkovino: Učinkovina: 2g/kg (0,2%) IPBC (3-jodo-2-propilbutil karbamat) ÖNORM EN 13300 Odpornost na mokro drgnjenje: razred 2 Prekrivnost: razred 2 (pri 7 m²/l) Stopnja sijaja: topi mat Maksimalna velikost delcev: fina (<100 µm) Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+																																											
Področje uporabe	 Notranje površine, ki so izpostavljene vlažnosti in napadu plesni (npr. mlekarne, pivovarne, klavnice) kot tudi za higieno prostorov v kuhinjah, kopalnicah in privatnih bivalnih prostorih.																																											
OBDELAVA																																												
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro premešati. - Temperatura produkta, obdelave in objekta obdelave mora biti vsaj +5°C. - Optimalni delovni pogoji so pri 15-25°C in 40-80% rel. vlažnosti - Nanesti v enem sloju.																																											
Način nanosa	 0-5% H₂O  1l 6-7m² <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Airless (Airmix, Aircoat)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (mm)</td><td>-</td><td>-</td><td>0,53 – 0,63</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (inch ø)</td><td>-</td><td>-</td><td>0,021 – 0,026</td></tr><tr><td>Šoba, kot (°)</td><td>-</td><td>-</td><td>50</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>-</td><td>-</td><td>150- 180</td></tr><tr><td>Fino sito</td><td></td><td></td><td>0,2 mm</td></tr><tr><td>Razredčevanje</td><td colspan="3">voda</td></tr><tr><td>Dodatek redčila v %</td><td colspan="3">0 - 5</td></tr><tr><td>Poraba (ml/m²)</td><td>Cca. 145</td><td></td><td>Cca. 170</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)¹</td><td>Cca. 7</td><td></td><td>Cca. 6</td></tr></tbody></table> ¹ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju Lastnosti in vrsta podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točno vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.				Način nanosa	Mazanje	Valjanje	Airless (Airmix, Aircoat)	Šoba (mm)	-	-	0,53 – 0,63	Tlak brizganja (inch ø)	-	-	0,021 – 0,026	Šoba, kot (°)	-	-	50	Tlak brizganja (bar)	-	-	150- 180	Fino sito			0,2 mm	Razredčevanje	voda			Dodatek redčila v %	0 - 5			Poraba (ml/m²)	Cca. 145		Cca. 170	Izdatnost/nanos (m²/l) ¹	Cca. 7		Cca. 6
Način nanosa	Mazanje	Valjanje	Airless (Airmix, Aircoat)																																									
Šoba (mm)	-	-	0,53 – 0,63																																									
Tlak brizganja (inch ø)	-	-	0,021 – 0,026																																									
Šoba, kot (°)	-	-	50																																									
Tlak brizganja (bar)	-	-	150- 180																																									
Fino sito			0,2 mm																																									
Razredčevanje	voda																																											
Dodatek redčila v %	0 - 5																																											
Poraba (ml/m²)	Cca. 145		Cca. 170																																									
Izdatnost/nanos (m²/l) ¹	Cca. 7		Cca. 6																																									
Čas sušenja (pri 23°C, 50% rel.vl.)	 3-4h <table><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po ca. 3-4 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Direktni sončni svetlobo se je potrebno izogniti (prehitro sušenje).				Nadaljnje lakiranje	Po ca. 3-4 urah																																						
Nadaljnje lakiranje	Po ca. 3-4 urah																																											

Čiščenje delovnih naprav 	Takoj po uporabi očistite delovne naprave z vodo in milom. Posušene ostanke odstranimo z ADLER Abbeizer Express 8313000300.
PODLAGA	
Vrsta podlage	Vpojne mineralne podlage kot npr. omet, beton, estrihi, mavčne plošče.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna. Upoštevajte ÖNORM B2230 2.del Gl. tudi VOB, del C, DIN 18363, odsek 3 Neobstojen premaz je potrebno temeljito odstraniti.
Priprava podlage	• Majhne razpoke, luknje ali neravnine popraviti z ustrezno lopatico. • Mastne in oljate nečistote temeljito odstraniti z ADLER Entfetter 80394. • Pri čistih, slabo vpojnih, suhih in stabilnih podlagah ni potrebna predhodna obdelava. • Plesen je potrebno predhodno obdelati z Aviva Schimmelex 8312000200 ali Aviva Fungisan 8308000210. Če ne odpravimo vzroka za nastajanje plesni, dolgoročna obnova ni mogoča. Omet is skupine PII in PIII Sveži omet pustimo stati do štiri tedne, da se posuši. Morebitne korekture se morajo dobro posušiti in vezati. Grobo porozne, rahlo brušene oz. vpojne površine premazati z Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Mavec in zaključni ometi skupine P IV in P V Očistite vse obstoječe sintrane površine. Na grobo porozne, rahlo vpojne površine nanesemo Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Mavčne plošče GKP Osnovni premaz Aviva Tiefengrund WV 4074000200 razredčen z vodo 1: 1. Betonske površine Mehansko očistite površino. Na grobo porozne, rahlo vpojne površine nanesemo Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Nosilni premazi Matirane, slabo vpojne površine lahko direktno obdelamo. Na grobo porozne, rahlo vpojne površine nanesemo Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Sijoče ali gladke podlage (npr. lak, sintrane plasti) se morajo lužiti, brusiti oz. narediti hrapave. Potrebno se je izogniti lesketajoči se osušitvi Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Prosim upoštevajte tehnični list.

NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	Gl. priprava podlage
Vmesni premaz	Aviva Formel-San 4075050070 Redčenje z maksimalno 5 % vode.
Končni premaz	Aviva Formel-San 4075050070 nerazredčen Za optimalno učinkovitost izdelka je treba paziti na zadostno debelino plasti. To se običajno doseže z dvakratnim nanosom (količina naročila: najmanj 250 ml /m²).
Vsebnost	0,75 l, 3l, 9 l
Stopnje sijaja / barvni odtenki	bela 4075050070 Dodatni barvni odtenki so na voljo po ADLER-jevi barvni karti <i>Color4You</i> Da zagotovimo enak barvni odtenek, je potrebno imeti material iste sarže. Predhodno je potrebno narediti vzorec!
Dodatni proizvodi	Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 Aviva Fungisan 8308000210 ADLER Abbeizer Express 8313000300 ADLER Entfetter 80394
NADALJNJI NAPOTKI	
Čas uporabe 	Najmanj 2 leti, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: EU-mejna vrednost za Aviva Formel-San (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Formel-San vsebuje < 1 g/l HOS.
Varnostni napotki 	Reciklirati je dovoljeno le popolnoma prazne posode. Ostanke tekočega materiala lahko odvržete med odpadne barve na osnovi vode, posušene ostanke materiala kot strjene barve ali med gospodinjske odpadke. Na splošno se je treba izogibati vdihavanju barvnih aerosolov med nanašanjem s pršenjem. Priporočamo zaščito dihal z zaščitnimi maskami (kombinirani filter A2/P2 - EN 141/EN 143) Biocide uporabljajte varno, pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku. Pri obdelavi je priporočljiva uporaba zaščitnih rokavic in zaščitnih očal.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

05-19 (nadomesti 12-18)