

Ime proizvoda	Bluefin Pigmores NXT	3507
Opis	Kakovostni 2K pigmentni lak na vodni osnovi - za matirane pohištvene površine. Dobro zapolnjuje, odlično se brusi, visoka mehanska in kemijska odpornost, dobro odporen na praske. NXT-tehnologija poskrbi za dobro obstojnost matiranih površin.	
Posebne lastnosti Standardi	ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine), eksterni certifikat. Obstojnost na kemijske vplive 1-B1 Obstojnost na drgnjenje 2-D (≥ 50 U) Obstojnost na praske 4-D ($\geq 1,0$ U) Odpornost na vnetljivost 5-B (težko vnetljive pohištvene površine) DIN 68861 (pohištvene površine) Del 1: kemijska obremenitev: 1B Del 2: odpornost na drgnjenje: 2D (> 50 bis ≤ 150 U) Del 4: odpornost na praske 4D ($> 1,0$ do $\leq 1,5$ N) ÖNORM A 3800-1 v zvezi z težko gorljivo podlago: Q1, Tr1 DIN 53160-1 in DIN 53160-2 obstojnost na znoj in slino ÖNORM EN 71-3, eksterni certifikat Varnost igráč; migracija določenih elementov (težki elementi) Ustreza kriterijem Baubook Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+	
Področje uporabe	Za lakiranje močno obremenjenih pohištvenih površin, za notranjo ureditev, kuhinj in sanitarno pohoštvo: področje uporabe II – IV po ÖNORM A 1610-12. Pri težko vnetljivih in težko gorljivih konstrukcijah.	
OBDELAVA		
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo dobro premešati. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj $+15^{\circ}\text{C}$. - Pri ABS robnih trakovih je potrebno preveriti oprijem. Za izboljšanje oprijema lahko uporabimo ABS-Kantenaktivator (8315000210). - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. - Upoštevati delovne smernice za lake na vodni osnovi (ARL 150).	
Mešalno razmerje	100 utežnih delov Bluefin Pigmores NXT (3507) 10 utežni del Aqua-Hardener 8452 (8452000210) Aqua Hardener 8452 (8452000210) je potrebno skrbno z mešanjem dodati v lak. Priporočamo, da počakamo 10 min, preden nadaljujemo z obdelavo. Bluefin Pigmores NXT (3507) se lahko uporablja izključno s trdilcem in v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.	
Odprti čas mešanice	5 ur Visoke temperature skrajšajo odprti čas. Nadaljnje podaljšanje uporabnega časa mešanice ni več mogoče.	

Način nanosa:

Barvni odtenki/stopnje sijaja	Bluefin Pigmores NXT (3507) & št. barvnega odtenka RAL barvni odtenki, NCS barvni odtenki, posebni barvni odtenki po naročilu.
Dodatni proizvodi	ABS Kantenaktivator (8315) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Hardener 8452 (8452) Aqua-Isospeed Thix (3119) Bluefin Isospeed (3134) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Upoštevati tehnični list proizvoda.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe 	Najmanj 9 mesecev, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, ne sme zmrzniti.
Viskoznost mešanice	<u>Viskoznost ob dobavi:</u> ca. 120-130s s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 3507 | 12/24