



TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Bluefin-Step Silent	2967
Opis	Transparentni enokomponentni oz. dvokomponentni lak za stopnice. Ne drsi, dobra obstojnost na praske, dobro zapolnjuje, dobra obstojnost na kemijske vplive, transparenten, dobra obstojnost na navpičnih površinah, odporen na maščobe.	
Posebne lastnosti	 • ÖNORM C 2354 (lesena tla): razred obremenitve C (pri dvokomponentni obdelavi) • ÖNORM Z 1261 (prehodne površine): razred I ($> 0,44 \mu$), suh • DIN 51131 (protidrsna lastnost): 0,30 – 0,45 μ, suh • Izpolnjuje R9 po BGR 181 in DIN 51130, pri dodatku 10% Aquafix S grob 91201 končnemu premazu. • ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine) obstojnost na kemijske vplive: - Pri enokomponentni obdelavi 1-B - Pri dvokomponentni obdelavi 1-B1 Pri enokomponentni obdelavi obstojnost na drgnjenje: 2-C (≥ 150 U)obstojnost na praske: - Pri enokomponentni obdelavi 4-E ($\geq 0,5$ N) - Pri enokomponentni obdelavi 4-D ($\geq 1,0$ N) • ÖNORM A 3800-1 v zvezi z težko gorljivo podlago; težko gorljiv (prej B1 po B 3800-1), Q1, Tr1 • Ustreza francoski uredbi DEV1104875A, A+	
Področje uporabe	 • Za lakiranje stopnic in lesenih desk s postopkom brizganja v obrti/industriji • Zmanjšuje drsenje in škripanje • Zelo dobre rezultate dosežemo, če z brizganjem nanese 3-krat Bluefin Step Silent 2967 + 7% ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 z vmesnim sušenjem: s tem se izboljšajo obremenitvene lastnosti po ÖNORM C 2354 razred obremenitve C. Pri enokomponentni obdelavi se izpolnimo zahteve obremenitvenega razreda A in B.	
OBDELAVA		
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Bluefin-Step Silent 2967 je primeren za enokomponentno ali dvokomponentno obdelavo. Zaradi boljše obstojnosti obremenitvenega razreda C po ÖNORM C 2354 priporočamo dvokomponentno obdelavo. • Različne vrste lesa, kot so macesen in drugi eksotični lesovi, vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja, priporočamo grundiranje z ADLER PUR Primer 25291. • Nanos z valjčkom iz pene pride v poštev samo pri manjših površinah. • Pri ponavljajočih mehanskih obremenitvah se pri matiranem laku začne površina hitreje svetiti. • Če so stopnice pravilno zasnovane (konstrukcija, natančnost prileganja, vlažnost lesa), ne bo prišlo do škripanja. • Za preprečitev škripanja pri notranjih stopnicah, se priporoča enokomponentna uporaba Bluefin Step-Silent ali z dodatkom 3% Aqua PUR-Härter 82220 in pustiti, da se lakirani deli sušijo vsaj 3 dni, najbolje 7 dni pred montažo. • Za večje proti zdrsne lastnosti se lahko končnemu laku doda 10% ADLER Aquafix grob 91201. • Upoštevajte delovne smernice za delo z laki na vodni osnovi. • Upoštevajte ustrezni tehnični list.	

Mešalno razmerje  82220	100 utežnih delov Bluefin Step Silent 2967 7 utežnih del ADLER PUR-Härter 82220 ADLER PUR-Härter se lahko uporablja izključno v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak. Potrebno ga je skrbno dodajati med mešanjem.																																			
Odprti čas mešanice 	8 h																																			
Način nanosa 	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th><th>Nanos z valjčkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,33</td><td>0,23-0,33</td><td>2,0</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>100-120</td><td>Cca 3</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td colspan="3">voda</td><td></td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>-</td><td>0-5</td><td>10</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td colspan="3">Ca. 100-120 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²</td><td></td></tr></table> Lastnosti, oblika, vrsta, vlažnost podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.	Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Nanos z valjčkom	Šoba (mm)	0,23-0,33	0,23-0,33	2,0	-	Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	Cca 3	-	Tlak razprševanja	-	1-2	-	-	Razredčilo	voda				Dodatek razredčila (%)	-	-	0-5	10	Količina nanosa	Ca. 100-120 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²			
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Nanos z valjčkom																																
Šoba (mm)	0,23-0,33	0,23-0,33	2,0	-																																
Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	Cca 3	-																																
Tlak razprševanja	-	1-2	-	-																																
Razredčilo	voda																																			
Dodatek razredčila (%)	-	-	0-5	10																																
Količina nanosa	Ca. 100-120 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²																																			
Čas sušenja (pri 23°C, 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po ca. 3 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti. Nizke temperature in/ali visoka zračna vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja.	Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po ca. 3 urah																																	
Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po ca. 3 urah																																			
Čiščenje delovnih naprav	Takoj po uporabi očistimo z vodo. Za odstranitev posušenih ostankov priporočamo čiščenje z ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 razredčen z vodo).																																			
PODLAGA																																				
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev (masivni les).																																			
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.																																			
Priprava podlage	Lesovi listavcev: brušenje - granulacija 150-180 Lesovi iglavcev: brušenje - granulacija 100-150																																			
NANOS PLASTI																																				
Temeljni premaz	1-2x Bluefin Step Silent 2967																																			
Vmesno brušenje 	Površine s temeljnim premazom zbrusimo z granulacijo 240-320. Paziti je potrebno, da ne pride do prekomernega brušenja (prebrušenja), saj lahko vodi do neenakomernega izgleda površine, kar sčasoma pride bolj do izraza.																																			
Končno lakiranje	1x Bluefin Step- Silent 2967																																			
NEGA																																				
Vsake toliko časa stopnice očistimo s krpo, navlaženo z ADLER Clean-Parkettreiniger 42198. S tem odstranimo trdovratno umazanijo. Nato obrišemo do suhega. Pri tem je potrebo paziti, da vam ne zdrsne na vlažnih stopnicah. Upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda.																																				

Vsebnost	4kg, 22kg
Stopnje sijaja	G10 topi mat 2697000110 G30 mat 2967000130 G50 polmat 2967000150
Dodatni proizvodi	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 ADLER Aqua-Cleaner 80080 ADLER PUR-Primer 25291 ADLER Aquafix S grob 91201 ADLER Clean-Parkettreiniger 42198
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe 	1 leto, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Ne sme zmrzniti.
Viskoznost ob dobavi	ca. 25 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2-EN 141/EN 143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

03-22