



TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Bluefin Terra-Base Ultra			2913																												
Opis	Enokomponentni temeljni lak na vodni osnovi, ki dobro zapolnjuje in dobro poživlja videz lesa. Je transparenten in dobro obstojen na navpičnih površinah. Se dobro brusi in ščiti pred predčasno porumenitvijo. Lahko se uporablja direktno na hrastovem lesu.																															
Posebne lastnosti	  • ADLER Green-Label Produkt - se izkazuje v 3 kategorijah: okolje, zdravje & varnost kot tudi življenjska doba. • Bluefin Terra-Base Ultra UV 100 2913 000240 vsebuje edinstveno kombinacijo učinkovin za UV absorpcijo. Poudari temni barvni odtenek lesa in prepreči predčasno porumenitev. • Ustreza francoski uredbi DEV1104875A.																															
Področje uporabe	 • Kot temeljni premaz za pohištvene površine, interier, stenske in stropne obloge. Dobro poživlja videz lesa. • Zaradi dobrih tiksotropnih lastnosti je zelo primeren kot temeljni premaz za profilirane in navpične površine. • Uporablja se v kombinaciji s primernim končnim lakom.																															
OBDELAVA																																
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Različne vrste lesa (npr. macesen oz. drugi eksotični lesovi) vsebuje različne vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja (glede na poreklo lesa lahko le-to pride različno do izraza) priporočamo grundiranje z ADLER PUR Primer 25291 (pred lakiranjem hrasta, macesna in podobnih lesov, ki vsebujejo veliko sestavin). • Nekatere vrste lesa so občutljive na svetlobo in so nagnjene k bledenju, sčasoma spremenijo barvni odtenek (npr. češnja ali hruška). Da bi obdržali naravno barvo lesa, priporočamo, da pred lakiranjem uporabimo lužilo na vodni osnovi (npr. Arova Aqua Classic 1333). Tudi končni lak lahko rahlo obarvamo z barvnim koncentratom (Aqua Tint 89051 ff). • Upoštevajte ustrezni tehnični list! • Prosim upoštevajte delovne smernice ARL 150 za lake na vodni osnovi.																															
Način nanosa:	 10% H₂O <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix/Aircoat</th><th>Brizganje pod pritiskom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,33</td><td>0,23-0,33</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>60-90</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja (bar)</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td>Redčenje</td><td colspan="3">voda</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>-</td><td>5-10</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td colspan="3">Ca. 100-120 g/m² na nanos; celotna količina (temeljni in pokrivni lak): max: 450g/ m²</td></tr></table>				Način nanosa	Airless	Airmix/Aircoat	Brizganje pod pritiskom	Šoba (mm)	0,23-0,33	0,23-0,33	2,0	Tlak brizganja (bar)	100-120	60-90	2-3	Tlak razprševanja (bar)	-	1-2	-	Redčenje	voda			Dodatek razredčila (%)	-	-	5-10	Količina nanosa	Ca. 100-120 g/m ² na nanos; celotna količina (temeljni in pokrivni lak): max: 450g/ m ²		
Način nanosa	Airless	Airmix/Aircoat	Brizganje pod pritiskom																													
Šoba (mm)	0,23-0,33	0,23-0,33	2,0																													
Tlak brizganja (bar)	100-120	60-90	2-3																													
Tlak razprševanja (bar)	-	1-2	-																													
Redčenje	voda																															
Dodatek razredčila (%)	-	-	5-10																													
Količina nanosa	Ca. 100-120 g/m ² na nanos; celotna količina (temeljni in pokrivni lak): max: 450g/ m ²																															
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 2h <table><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po cca 2h</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti. Nizke temperature in/ali višja zračna vlažnost ali prevelika hitrost gibanja zraka pri sušenju lahko podaljšajo čas sušenja.				Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po cca 2h																										
Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po cca 2h																															
Čiščenje delovnih naprav	 Takoj po uporabi sprati z vodo. Zasušene ostanke očistiti z ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 razredčen z vodo). Upoštevajte tehnični list!																															

PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni les ali iverne plošče, furnirane ali oblečene s temeljno folijol)
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna (maščobe, voski, silikon, smola) in ne prašna. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Priprava podlage	Les listavcev: Zbrusiti z Gr 150-180. Les iglavcev: Zbrusiti z Gr 100-150.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x Bluefin Terra-Base Ultra
Vmesno brušenje 	Gr 240-320. Paziti je potrebno, da ne pride do prekomernega brušenja (prebrušenja).
Končno lakiranje	1x z laki na vodni osnovi, npr. Bluefin Terra Diamond 2962
Vsebnost	5 kg, 25 kg
Ime/št. proizvoda	Bluefin Terra-Base Ultra UV 100 2913 000240
Dodatni proizvodi	Arova Aqua-Classic 1333 PUR-Primer 25291 Bluefin Terra-Diamond 2962 Aqua-Cleaner 80080 Aqua-Tint 89051 ff
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe 	Najmanj 12 mesecev, originalno zaprto. Na hladnem, ne sme zmrzniti.
Viskoznost mešanice	Viskoznost ob dobavi: ca. 100±4 s s po DIN 53211 (6mm čaša, 20°C)
Tehnični podatki	3500 – 4000 cP (Brookfield Spindel 4/20 UpM/2 min/20°C)
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.