


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Bluefin Unistar	2965
Opis	Transparentni lak na vodni osnovi, ki se lahko uporablja kot enokomponentni ali dvokomponentni lak. Dobro poživilja videz lesa, dobro zapolnjuje, se hitro suši. Je dobro obstojen na kemijske in mehanske vplive. Tudi pri enokomponentni obdelavi izkazuje dobro obstojnost na maščobo. Je dobro obstojen na navpičnih površinah in na svetlobi. Kot večplasten lak namenjen npr. za hrastov les za nevtralen izgled lesa. Produkt vsebuje specialni UV filter, ki ščiti pred predčasno porumenitvijo oz. bledenjem. Primeren je za »lak na lak« obdelavo. Ne vsebuje topil in mehčalcev.	
Posebne lastnosti	 • ADLER Green-Label Produkt - se izkazuje v 3 kategorijah: okolje, zdravje & varnost kot tudi življenjska doba. • izpolnjuje avstrijske smernice UZ 01 Vpisan v Baubook: združljivo z baubook pri 1K-obdelavi / 2K-obdelavi • ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine): Obstojnost na kemijske vplive: Pri 1K obdelavi: 1-B Pri 2K obdelavi: 1-B1 Odpornost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) Odpornost na praske: 4-D (≥ 1,0 U) • DIN 68861 (pohištvene površine): Del 1: obstojnost na kemijske vplive 1B Del 2: odpornost na drgnjenje 2-D (≥ 50 U do 150 U) Del 4: Odpornost na praske 4-D (> 1,0 U do ≤ 1,5 N) • ÖNORM A 3800-1 v zvezi z težko gorljivo podlago: Q1, Tr1 • EN 13501-1: v zvezi z težko gorljivo podlago, tudi furnirano: B-s1, d0 • Cradle to Cradle Certified® Silber • DIN 53160-1 in DIN 53160-2 obstojnosti na znoj in slino • ÖNORM EN 71-3 Varnost igrac; migracija določenih elementov (težki elementi). • Brez mehčalcev • Primerern za lakiranje otroških igrac (izdelek ustreza pogojem za »predmete, ki jih otroci lahko dajo v usta« (BGBl. 355: Uredba o mehčalcih, 18/09/06). • ELF: brez emisij in topil v skladu s smernico VdL 01. • Izpolnjuje kriterije »Baubook Ökologisch« • Ustreza francoski uredbi DEV1104875A.	
Področje uporabe	 Enokomponentni: za lakiranje normalno obremenjenih pohištvenih površin, kot so npr. v spalnici, dnevni sobi itd. - področje uporabe III – IV po ÖNORM A 1610-12. Dvokomponentni: za lakiranje močno obremenjenih pohištvenih površin, kot so npr. v kuhinji, kopalniški opremi, mize itd. - področje uporabe II – IV po ÖNORM A 1610-12. Za lakiranje stenskih in stropnih elementov. Pri težko vnetljivih in težko gorljivih konstrukcijah.	
OBDELAVA		
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Pri lakiranju notranjih vrat je potrebno paziti na to, da so tesnila in akrilni laki med seboj kompatibilni. • Različne vrste lesa (npr. macesen oz. drugi eksotični lesovi) vsebuje različne vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja (glede na poreklo lesa lahko le-to pride različno do izraza) priporočamo grundiranje z Aduro Primer (2523) (pred lakiranjem hrasta, macesna in podobnih lesov, ki vsebujejo veliko sestavin).	

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni predpisi prodaje. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridružujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopeni sijaja. 1-0 ZKL 2965 | 06/24