


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	GRILITH – HOLZKITT		7501				
Opis	Grilith Holzkit (7501) je polnilna masa, narejena na osnovi lesne moke za izravnavo in izboljšanje manjših napak pohištvenih površin v notranjosti.						
Področje uporabe	Za izboljšanje manjših napak; nanos pred prvim brušenjem.						
							
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo premešati. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +10°C. - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve.						
							
Način nanosa	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>z lopatico</td></tr></table> Če je masa pretrda, jo lahko zmehčamo z dodatkom Grilith Verdünner 8013 (8013).			Način nanosa	z lopatico		
Način nanosa	z lopatico						
							
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Med dvema nanosoma</td><td>Cca 5h</td></tr><tr><td>Brušenje in nadaljnje luženje, lakiranje</td><td>Po 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti.			Med dvema nanosoma	Cca 5h	Brušenje in nadaljnje luženje, lakiranje	Po 12 urah
Med dvema nanosoma	Cca 5h						
Brušenje in nadaljnje luženje, lakiranje	Po 12 urah						
							
Čiščenje delovnih naprav	Takoj po uporabi očistiti z Grilith Verdünner 8013.						
							
PRIPRAVA PODLAGE							
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni les, furniran)						
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.						
Priprava podlage	Predhodno brušenje: Les listavcev: Gr 150-180 zbrusiti in očistiti Les iglavcev: Gr 100-150 zbrusiti in očistiti						
NANOS PLASTI							
Nanos plasti	Za dober oprijem je potrebno proizvod nanesti čim prej po brušenju. Grilith Holzkit (7501) je potrebno nanesti varčno – le v velikosti poškodovanega mesta. Z dletom ali manjšo lopatico maso vtisnemo na poškodovano površino. Pri večkratnem nanosu je potrebno paziti, da se polnilna masa dobro posuši. Na koncu maso izravnamo z vlažno lopatico. Dva tanjša nanosa izkazujeta boljši končni rezultat, kot en debelejši nanos. Upoštevajte tehnični list.						
Vmesno brušenje	Po nanosu polnilne mase zbrusiti mesto nanosa. Odstraniti brusni prah. Les listavcev: Gr 150-180 Les iglavcev: Gr 100-150 Vmesno brušenje moramo zagotoviti neposredno pred končnim lakiranjem, da dosežemo dobro vmesno oprijemljivost.						
							

Nadaljnja obdelava	Površino, obdelano z Grilith-Holzkitt (7501) lahko lužimo; prelakiramo z laki na vodni osnovi, kot tudi s pohištvnimi laki na osnovi topil.
Vsebnost	100 ml, 200 ml
Barvni odtenki	Standardni barvni odtenki: Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum/Erle (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364) Ostali barvni odtenki po povpraševanju. Za izbiro pravega barvnega odtenka je potrebno narediti vzorec na originalni podlagi. Barvni odtenek polnilne mase naj ustreza končni barvi podlage. Če je predvideno luženje, naj barvni odtenek polnilne mase ustreza barvi lužila.
Dodatni proizvodi	Grilith Verdünner 8013 (8013) Upoštevajte tehnični list.
Čas uporabe/skladiščenje	Najmanj 2 leti, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Odperte posode tesno zapreti in vsebino čim prej porabiti.
Varnostni napotki	Nadaljnje informacije o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanjem najdete v ustreznem varnostnem listu. Trenutno veljavna različica je na voljo na spletni strani www.adler-lacke.com.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.