


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno Color					7007																								
Opis	Barvno olje za lesove listavcev in iglavcev. Zelo dobro prodira v les, je obstojen na vodo. Poglobi naravno strukturo lesa in daje elegantno barvo lesu. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).																													
Posebne lastnosti	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C Ustrezna francoski uredbi DEVL1104875A, A+.																													
Sestava	Modificirana rastlinska olja, voski, silicijev dioksid, bencin z blagim vonjem, sušilno sredstvo (ne vsebuje kobalta, svinca).																													
Področje uporabe	Za površinsko obdelavo običajno obremenjenih površin v pohištvu in notranjem oblikovanju, kot so spalnice in dnevne sobe, ter lesena tla.																													
OBDELAVA																														
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo dobro pretresti. - Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. - Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj 10°C. - Obdelava ne sme biti pri temperaturi manj kot 20-25°C in relativni vlažnosti 40-60%. - Olje pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. Pozor: potrebno paziti na enakomerno brušenje in enakomeren nanos olja! - Zaradi rahlega vonja priporočamo, da se notranje pohištvo premaže v tankem sloju maksimalno enkrat. - Pri lesovih, ki so bogati s lesnimi sestavinami narediti predhodni preizkus z Legno Color (7007). - Za povečanje mehanske in kemične odpornosti lahko Legno Color (7007) utrdite s 5% Legno Hardener (7084). To je še posebej priporočljivo za temne barve za boljšo fiksacijo pigmenta in za profesionalno uporabo z brusilniki na lesenih tleh in parketu. Trdilec previdno vmešajte v olje. Odprti čas: 3 ure. Uporaba trdilca Legno Hardener (7084) ni priporočljiva za bele barve zaradi rahlega porumenelosti, ki jo povzroči trdilec. Za profesionalno obdelavo lesenih tal in parketa priporočamo brusilni stroj. - Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat. - Upoštevajte ustrezni tehnični list.																													
Način obdelave	1l ↓ 15-30m² <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizganje pod pritiskom</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brisanje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (m)</td><td>1,5</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>3-4</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>30-50</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td></td><td>15-30</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Točno porabo lahko določimo le z vzorcem na originalni podlagi.					Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje	Šoba (m)	1,5		-		Tlak brizganja (bar)	3-4		-		Količina nanosa (g/m²)	30-50		-		Izdatnost/nanos (m²/l)		15-30		
Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje																										
Šoba (m)	1,5		-																											
Tlak brizganja (bar)	3-4		-																											
Količina nanosa (g/m²)	30-50		-																											
Izdatnost/nanos (m²/l)		15-30																												
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tbody><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po 12 h</td></tr><tr><td>Končna suhost/ popolna obremenljivost</td><td>Po 7 dneh</td></tr></tbody></table>					Nadaljnji sloj	Po 12 h	Končna suhost/ popolna obremenljivost	Po 7 dneh																					
Nadaljnji sloj	Po 12 h																													
Končna suhost/ popolna obremenljivost	Po 7 dneh																													

	Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbite za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (kot npr. hrast, iroko) ... lahko pride do podaljšane časa sušenja.
Čiščenje delovnih naprav   7003 7231	Takoj po uporabi očistiti z Legno-Reiniger (7003) ali Adlerol-Terpentinölersatz (7231).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage 	Pohišstvo: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 180-240 Lesena tla in parket: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 100-150
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x Legno-Color 7007 v zeleni barvni obliki. Sušenje preko noči.
Vmesno brušenje 	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 280-360. Odstraniti lesni prah.
Končni premaz	1 x Legno Öl (7006) ali Legno Hartwachsöl (7002) Legno Wachs (7008) Legno Smart-Öl (7045)
NEGA IN OBNOVA	
Čiščenje	Čiščenje z vodo, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) ali z blagim gospodinjskim čistilom. Za čiščenje mastnih nečistoč uporabimo Legno Reiniger (7003). Prvič čistimo po 14 dneh.
Nega	1 x Legno Pflegeöl (7009) : za osvežitev in obnovitev naoljenih površin nanesemo olje 1x v presežku. Presežek obrišemo. Gl. tehnični list za omenjene proizvode.
Vsebnost	750 ml, 2,5 l
Barvni odtenki	Legno Color Basis W30 (50875) Legno Color (7007) & št. barvnega odtenka Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! Vsi barvni odtenki se lahko med seboj mešajo v skladu z ADLER Color4You karto. Za enakomeren barvni odtenek je potrebno vedno uporabiti izdelek iste šarže. Pred začetkom obdelave je priporočljivo narediti vzorec, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Obarvane produkte je potrebno uporabiti v roku 3 mesecev.
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettreiniger (7207)

	Legno Hardener (7084) Legno Hartwachsöl (7002) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003) Legno Wachs (7008) Legno Smart-Öl (7045) Legno Öl (7006) Upoštevati tehnično list proizvoda.
Rok trajanja 	Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi za embalažo pod 3 kg. Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C). Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö60
Varnostni napotki	Vdihavanju barvnih aerosolov med nanašanjem z brizganjem se je treba načeloma izogibati. To zagotavljamo z ustrezno uporabo respiratorja (kombinirani filter A2/P2). Pri krpah, gobah, delovnih oblačilih itd., ki so prepojene z oksidativno sušičimi izdelki, obstaja nevarnost samovžiga! Shranjujte jih pod vodo ali v zaprtih kovinskih posodah ali pa jih pustite, da se posušijo razgrnjene. Obdelava izdelka v kabinah za brizganje, onesnaženih s prahom, ki vsebuje nitrocelulozo, je zaradi nevarnosti samovžiga prepovedana! Več informacij o varnosti med transportom, skladiščenjem, ravnanjem in odstranjevanjem najdete v ustreznem varnostnem listu. Trenutno različico najdete na spletni strani www.adler-lacke.com

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

2-0 ZKL 7007 | 05/25 | nadomesti 1-1