


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno-Dura-Öl	7035																								
Opis	Hitro sušeče matirano olje za univerzalno obdelavo notranjih pohištvenih površin lesov listavcev in iglavcev. Ohrani naraven občutek in videz lesa. Se zelo dobro vpije, dobro poživilja videz lesa, dobro zapolnjuje, izkazuje dobro obstojnost na vodo in kemikalije in je antistatičen. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).																									
Posebne lastnosti	 - Izpolnjuje DIN 53160/1 in DIN 53160/2 obstojnost na znoj in slino. - Proizvod ustreza zahtevam ÖNORM EN 71-3 Varnost igrac; migracija določenih elementov (težki elementi) - Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A. A+																									
Sestava	Modificirana rastlinska olja, voski, silicijeva kislina, bencin (rahel vonj), kobalt/cirkonijev sušilno sredstvo (ne vsebuje svinca).																									
Področje uporabe	 Normalno ali močno obremenjene pohištvene površine v notranjosti, kot npr. spalnice, dnevne sobe.																									
OBDELAVA																										
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro pretresti. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +5°C. - Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. Pozor: potrebno je paziti na enakomerno brušenje in enakomeren nanos olja! - Zaradi rahlega vonja priporočamo, da se notranji deli pohištva premažejo v tankem sloju maksimalno enkrat. - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. - Upoštevajte delovne smernice ARL 013 – varnostni ukrepi pri obdelavi pri obdelavi z oksidativno sušječimi olji in voski in ARL 160- delovni napotki za olja in voske.																									
Način obdelave	 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>-</td><td>-</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Tlak brizganj (bar)</td><td>-</td><td>-</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Nanos</td><td colspan="3">2x</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>-</td><td>-</td><td>40</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td colspan="3">20</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Lastnosti, oblika, vrsta, vlažnost podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.		Način nanosa	Mazanje	Valjanje	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	-	-	1,5	Tlak brizganj (bar)	-	-	2-3	Nanos	2x			Količina nanosa (g/m²)	-	-	40	Izdatnost/nanos (m²/l)	20		
Način nanosa	Mazanje	Valjanje	Brizgalna pištola z lončkom																							
Šoba (mm)	-	-	1,5																							
Tlak brizganj (bar)	-	-	2-3																							
Nanos	2x																									
Količina nanosa (g/m²)	-	-	40																							
Izdatnost/nanos (m²/l)	20																									
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 5 urah</td></tr><tr><td>Popolna presušenosť</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa,		Nadaljnji sloj	Po ca. 5 urah	Popolna presušenosť	Po ca. 7 dneh																				
Nadaljnji sloj	Po ca. 5 urah																									
Popolna presušenosť	Po ca. 7 dneh																									

	temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbeti je potrebno za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.
Čiščenje delovnih naprav 	Legno-Reiniger 7003
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev. Ni primeren za tropske lesove, kot je Ipe, Massaranduba, Bangkirai, ipd.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Pohišstvo: Stopenjsko brušenje z granulacijo do 180
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x Legno-Dura-Öl 7035 Vmesni čas sušenja: 5 ur
Vmesno brušenje 	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 180-240. Odstraniti lesni prah.
Temeljni premaz	1x Legno-Dura-Öl 7035
NEGA IN OBNOVA	
Nega in obnova	Upoštevati delovne smernice ARL 258.
Vsebnost	750ml, 2,5 L, 10l
Barvni odtenki	Brezbarven 7035000200 Končni barvni odtenek je odvisen od lastne barve lesa in količine nanosa. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!
Dodatni proizvodi	Legno-Reiniger 7003
Rok trajanja 	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, vlažnosti in zmrzali; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö60
Varnostni napotki	Izogibati se vdihavanju aerosolov, ki nastajajo pri lakiranju in brizganju. Uporabiti zaščitno masko A2/P2. Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!