

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno Metallic-Öl	7046																									
Opis	Legno Metallic-Öl je hitro sušeče olje za lesove listavcev in iglavcev, kadar želimo kovinski efekt površin. Se zelo dobro vpije in je dobro odporen na vodo. Strjevanje poteka z absorpcijo kisika iz zraka (oksidativno sušenje).																										
Posebne lastnosti	 Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A , A+																										
Področje uporabe	 • Za manj/normalno obremenjene pohištvene površine v interierju (spalnice, dnevne sobe), stenske obloge in lesen strop. •																										
Sestava	Vsebuje rastlinska olja, voske, pigmente, silicijev dioksid, sušilna sredstva brez svinca in kobalta. Ima blag vonj.																										
OBDELAVA																											
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro pretresti. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +10°C. • Optimalni delovni pogoji so pri temperaturi 20 - 25 °C in rel. vlažnosti 40 - 60 %. • Naneseni izdelek pustite kratek čas delovati, nato pa presežek skrbno odstranite s bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. • Kovinski efekt: z mešanjem Legno Metallic-Öl (7046) z Legno- Öl (7006) lahko dosežemo različno intenziteto efekta. To je možno v katerem koli mešalnem razmerju. • Pozor: Poskrbite za enakomerno brušenje lesa in enakomeren nanos izdelka! • Opozorilo: Pri lesu, bogatem z vsebnostjo naravnih snovi (trdi in tropski lesovi), je treba predhodno opraviti poskusno obdelavo z Legno Metallic-Öl (7046). • Notranje površine pohištva in omar obdelajte največ enkrat in zelo na tanko, zaradi možnosti pojava neprijetnega vonja. • Vsaka sprememba postopka obdelave, pogojev okolja, neupoštevanje navodil ali uporaba neomenjenih izdelkov lahko negativno vpliva na končni rezultat. • Upoštevajte naša delovna navodila ARL 013 – Varnostni ukrepi pri uporabi oksidativno sušečih olj in voskov ter ARL 160 – Delovna navodila za olja in voske.																										
Način obdelave	 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Pištola z lončkom</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brisanje</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td><td colspan="3">-</td></tr><tr><td>Tlak brizganj (bar)</td><td>2-3</td><td colspan="3">-</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>30-50</td><td colspan="3">-</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)¹⁾</td><td></td><td>15-30</td><td colspan="2"></td></tr></table> ¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.		Način nanosa	Pištola z lončkom	Mazanje	Valjanje	Brisanje	Šoba (mm)	1,5	-			Tlak brizganj (bar)	2-3	-			Količina nanosa (g/m²)	30-50	-			Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		15-30		
Način nanosa	Pištola z lončkom	Mazanje	Valjanje	Brisanje																							
Šoba (mm)	1,5	-																									
Tlak brizganj (bar)	2-3	-																									
Količina nanosa (g/m²)	30-50	-																									
Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		15-30																									
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 5 urah</td></tr><tr><td>Popolna obremenljivost</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbite za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali		Nadaljnji sloj	Po ca. 5 urah	Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																					
Nadaljnji sloj	Po ca. 5 urah																										
Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																										

	tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.
Čiščenje delovnih naprav   7003 7231	Takoj po uporabi očistiti z Legno-Reiniger (7003) ali Adlerol-Terpentinölersatz (7231).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage 	Brušenje z zrnatostjo 150-240 Odstraniti brusni prah. Za intenziven kovinski efekt priporočamo, da podlago skrtate.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1 x Legno Metallic-Öl (7046) Alternativno z : Legno Color (7007) ali Legno Smart-Öl (7045) v zelenem barvnem odtenku.
Končni premaz	1 x Legno Metallic-Öl (7046) Za površine, ki so mehansko bolj obremenjene priporočamo še končno obdelavo z Legno Öl (7006).
NEGA IN OBNOVA	
Čiščenje	Čiščenje z vodo, Clean-Möbelreiniger (7202) ali blago čistilo. Pri bolj mastnih nečistočah uporabiti Legno-Reiniger (7003). Ne uporabljati abrazivnih čistilnih sredstev.
Nega	Za osvežitev in obnovitev nanesite 1x Legno-Pflegeöl 7009 Presežek obrisati. Upoštevati delovne smernice ARL260 za nego pohištva obdelanega z Legno Metallic-Öl 7046.
Vsebnost	750 ml
Barvni odtenki	Standardni barvni odtenek: zlata (7046112793) srebrna (7046112794) Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Legno Öl (7006) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003)
Rok trajanja  	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, vlažnosti in zmrzali; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö60
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list!

	Izogibati se vdihavanju aerosolov, ki nastajajo pri lakiranju in brizganju. Uporabiti zaščitno masko A2/P2. Uporabiti P2/P3 filter (brusni prah). Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrejo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!
---	---

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 7046 | 03/25