

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno-Öl	7006																									
Opis	Univerzalno, hitro sušeče olje za lesove listavcev in iglavcev. Zelo dobro prodira v les, odlično poživlja videz lesa, dobro zapolnjuje pore. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).																										
Posebne lastnosti	 - Proizvod ustreza zahtevam DIN 53160/1 in DIN 53160/2, kar se tiče obstojnosti na znoj in slino. - Proizvod ustreza zahtevam ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi) - Proizvod izpolnjuje tudi zahteve BGR 181 (prej ZH1/571) in DIN 51130 – proti zdrsne lastnosti R10. - Ne izkazuje lastnosti samovžiga (ofi Gutachten Nr.:403.400). - Emisijsko testiran proizvod po načelih DIBt - Proizvod se lahko uporabi na površinah, ki pridejo v stik s hrano (ADLER OFI Technologie & Innovation GmbH). - Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A																										
Področje uporabe	 Za površinsko obdelavo normalno obremenjenih pohištvenih površin in notranjem oblikovanju, kot so spalnice in dnevne sobe ter lesena tla. Za površinsko obdelavo notranjih vrat.																										
Sestava	Modificirana rastlinska olja, voski, silicijev dioksid, bencin z blagim vonjem, sušilna sredstva brez svinca in kobalta.																										
OBDELAVA																											
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro premešati. - Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. - Temperatura produkta, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +10°C. - Optimalna obdelava pri temperaturi pri 20°C - 25°C relativni vlažnosti 40%-60%. - Olje pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. Paziti, da ne pride do nastanka filma. Pozor: paziti na enakomerno brušenje in enakomeren nanos olja! - Pri tropskih lesovih, ki so bogati z lesnimi sestavinami, je potrebno narediti preizkus ustreznosti z Legno Öl (7006). - Za povečanje mehanske in kemijske odpornosti se lahko doda 5% trdilec Legno Hardener (7084). Trdilec skrbno vmešati v Legno-Öl. Odprti čas 3h. Pri belem odtenku se uporaba trdilca odsvetuje zaradi porumenelosti, ki jo povzroči. - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. - Upoštevajte delovne smernice ARL 013 – varnostni ukrepi pri obdelavi pri obdelavi z oksidativno sušičimi olji in voski in ARL 160- delovni napotki za olja in voske.																										
Način obdelave	 1L ↓ 15-30m² <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizganje pod pritiskom</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brisanje</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2-3</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>30-50</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)¹⁾</td><td></td><td>15-30</td><td></td><td></td></tr></table> ¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa.		Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje	Šoba (mm)	1,5		-		Tlak brizganja (bar)	2-3		-		Količina nanosa (g/m²)	30-50		-		Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		15-30		
Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje																							
Šoba (mm)	1,5		-																								
Tlak brizganja (bar)	2-3		-																								
Količina nanosa (g/m²)	30-50		-																								
Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		15-30																									

Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table border="1"> <tr> <td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 4 urah</td></tr> <tr> <td>Popolna obremenljivost</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr> </table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbeti je potrebno za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.	Nadaljnji sloj	Po ca. 4 urah	Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh
Nadaljnji sloj	Po ca. 4 urah				
Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh				
Čiščenje delovnih naprav  7003 7231	Takoj po uporabi očistiti z Legno-Reiniger (7003) ali Adlerol-Terpentinölersatz (7231).				
PODLAGA					
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev.				
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna.				
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%				
Priprava podlage 	Pohišto: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 180-240 Lesena tla in parket: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 100-180 Odstraniti brusni prah.				
NANOS PLASTI					
Temeljni premaz	1 x Legno Öl (7006)				
Vmesno brušenje	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 280-360. Odstraniti lesni prah.				
Temeljni premaz	1 x Legno Öl (7006)				
NEGA IN OBNOVA					
Čiščenje	Čiščenje z vodo, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) ali blagim gospodinjstkim čistilom. Pri maščobni umazaniji uporabiti Legno Reiniger (7003). Prvič lahko čistimo po 14 dneh po nanosu olja/voska. Abrazivnih čistilnih sredstev se ne sme uporabljati.				
Nega	Za osvežitev in obnovitev naoljenih površin nanesemo olje 1 x Legno Pflegeöl (7009) presežku. Presežek obrišemo. Upoštevati delovne smernice ARL 252 - nega tal z Legno-Öl oz. z Legno-Color in ARL 254 – navodila za nego pohištva, ki so obdelana z Legno-Öl oz. z Legno-Color.				
Vsebnost	750 ml, 2,5 ml, 5l, 20 l				
Barvni odtenki	Standardni barvni odtenki: brezbarven (7006000200) beli (7006050000) Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!				
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Legno Hardener (7084) Legno Pflegeöl (7009) Legno Reiniger (7003)				
Rok trajanja 	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje). Odprte vsebnike dobro zapreti in vsebino čim prej porabiti.				
GISCODE	Ö60				

Varnostni napotki



Vdihavanju barvnih aerosolov med nanašanjem z brizganjem se je treba načeloma izogibati. To zagotavljamo z ustrezno uporabo respiratorja (kombinirani filter A2/P2).

Pri brušenju je treba kot osebno zaščitno opremo uporabljati vsaj filter za prah P2 za zaščito pred brusnim in lesnim prahom.

Obdelava tega izdelka v lakirnih kabinah, onesnaženih s prahom, ki vsebuje nitrocelulozo je zaradi nevarnosti samovžiga prepovedana!

Več informacij o varnosti med transportom, skladiščenjem, ravnanjem in odstranjevanjem najdete v ustreznem varnostnem listu. Trenutno različico najdete na spletni strani www.adler-lacke.com.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
2-0 ZKL 7006 | 05/25 | nadomesti 1-0