


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno-Hartwachsöl	7002																									
Št. proizvoda	50821																										
Opis	Univerzalno olje narejeno na osnovi naravnih voskov in olj za obdelavo lesov listavcev in iglavcev. Visoka vsebnost trdnih delcev (>97%). Zelo dobro prodira v les, odlično poživilja videz lesa, dobro zapolnjuje in odbija vodo. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).																										
Posebne lastnosti	 ADLER Green-Label Produkt - se izkazuje v 3 kategorijah: okolje, zdravje & varnost kot tudi življenjska doba. - Antistatičen - Proizvod ustreza zahtevam ÖNORM S1555, kar se tiče obstojnosti na znoj in slino oz. DIN 53160 - Proizvod ustreza zahtevam ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi) - Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A																										
Sestava	Naravna rastlinska olja in voski (laneno olje, sončnično olje, sojino olje, karnauba vosek in kandelila vosek), sušilna sredstva (ne vsebujejo svinca in kobalta).																										
Področje uporabe	 Normalno obremenjene pohištvene površine v interierju (spalnice) in lesena tla. Zaradi vonja priporočamo, da se notranje pohištvo premaže v tankem sloju maksimalno enkrat.																										
OBDELAVA																											
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro pretresti. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +5°C. - Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Olje pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. Potrebno je preprečiti nastanek filma. - Zaradi visoke vsebnosti trdnih delcev zadostuje enkratni nanos. - Za uporabo pri navtičnih plovilih je količina nanosa 12g/m². - Pri plovilih se proizvod ne sme uporabiti na ceveh, cevni oblogah ali kablilih. - Pozor! Paziti na enakomerno brušenje lesa in enakomeren nanos izdelka.																										
Način obdelave	 <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Pištola s čašo</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brisanje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5-1,7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganj (bar)</td><td>3-4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>Ca.30-50 na nanos</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)¹⁾</td><td></td><td colspan="3">Ca. 15-30 na nanos</td></tr></tbody></table> ¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.		Način nanosa	Pištola s čašo	Mazanje	Valjanje	Brisanje	Šoba (mm)	1,5-1,7	-	-	-	Tlak brizganj (bar)	3-4	-	-	-	Količina nanosa (g/m²)	Ca.30-50 na nanos	-	-	-	Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		Ca. 15-30 na nanos		
Način nanosa	Pištola s čašo	Mazanje	Valjanje	Brisanje																							
Šoba (mm)	1,5-1,7	-	-	-																							
Tlak brizganj (bar)	3-4	-	-	-																							
Količina nanosa (g/m²)	Ca.30-50 na nanos	-	-	-																							
Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		Ca. 15-30 na nanos																									
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr><tr><td>Popolna obremenljivost</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbite za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali		Nadaljnji sloj	Po ca. 12 urah	Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																					
Nadaljnji sloj	Po ca. 12 urah																										
Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																										

	tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.
Čiščenje delovnih naprav  80025	Takoj po uporabi očistiti z Legno-Reiniger 80025.
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Pohišstvo: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 180-240 Lesena tla in parket: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 100-150
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x Legno-Hartwachsöl 7002 Vmesni čas sušenja: 12 ur.
Vmesno brušenje 	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 280-360. Odstraniti lesni prah.
Temeljni premaz	1x Legno-Hartwachsöl 7002
NEGA IN OBNOVA	
Nega	Čiščenje z vodo, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 ali z blagim gospodinjstvom čistilom. Mastne madeže odstranimo z Legno-Reiniger 80025. Prvič čistimo po 14 dneh z vodo. Za osvežitev in obnovo nanesti 1x Legno-Pflegeöl 7009 naneseemo. Presežek obrišemo. Gl. tehnični list.
Vsebnost	750ml, 2,5 ml, 20l
Barvni odtenki	ADLER Legno-Hartwachsöl 50821. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!
Dodatni proizvodi	Legno Reiniger 80025 Legno-Pflegeöl 7009 Clean-Möbelreiniger 96490 Clean-Parkettreiniger 42198
Rok trajanja	750 ml in 2,5 l: Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi. 20 l Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, vlažnosti in zmrzali; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö20

Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Izogibati se vdihavanju aerosolov, ki nastajajo pri lakiranju in brizganju. Uporabiti zaščitno masko A2/P2. Uporabiti P2/P3 filter (brusni prah). Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!
--------------------------	---

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

01-23 (nadomesti 08-22)