

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno-Pflegeöl	7009				
Opis	Hitro sušeče olje za lesove listavcev in iglavcev. Enostavna obdelava. Rahlo umazane površine se z oljem očistijo, osvežijo in dobijo prijeten videz. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).					
Posebne lastnosti	- DIN 53160-1 in DIN 53160-2 odpornost na znoj in slino. - Proizvod ustreza zahtevam ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi) - Ne izkazuje lastnosti samovžiga (ofi Gutachten Nr.:403.400/1). - Certifikat o neoporečnosti v stiku z živili: Legno-Pflegeöl se lahko uporablja v skladu z OFI Technology & Innovation GmbH za obdelavo - Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.					
Področje uporabe	- Za normalno obremenjene pohištvene površine, kot npr. spalnice in dnevne sobe; področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. - Zaradi vonja premažite pohištvene površine največ enkrat.					
Sestava	Modificirana rastlinska olja, voski, matirno sredstvo. sušilno sredstvo (brez svinca in kobalta).					
OBDELAVA						
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo dobro pretresti. - Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +10°C. - Optimalni delovni pogoji: 20-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-60%. - Olje pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. - Pri močno obrabljenih površinah je potreben 2x nanos olja. - Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat. - Upoštevati delovne smernice ARL 013					
Način obdelave	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Brisanje</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>15-30 na nanos</td></tr></table> Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Priporočamo, da se naredi preizkus na originalni podlagi.		Način nanosa	Brisanje	Količina nanosa (g/m²)	15-30 na nanos
Način nanosa	Brisanje					
Količina nanosa (g/m²)	15-30 na nanos					
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 4 urah</td></tr><tr><td>Popolnoma suh</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbeti je potrebno za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesu, ki vsebuje veliko sestavin (hrast, iroko) se lahko čas sušenja podaljša.		Nadaljnji sloj	Po ca. 4 urah	Popolnoma suh	Po ca. 7 dneh
Nadaljnji sloj	Po ca. 4 urah					
Popolnoma suh	Po ca. 7 dneh					

PODLAGA	
Vrsta podlage	Oljen les listavcev ali iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov, voskov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.
NANOS PLASTI	
Nanos	1 x Legno-Pflegeöl (7009)
NEGA IN OBNOVA	
Čiščenje	Čiščenje z vodo, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) ali z blagim gospodinjiskim čistilom. Mastne madeže odstranimo z Legno-Reiniger (7003). Prvič čistimo po 14 dneh z vodo. Ne uporabiti abrazivnih čistilnih sredstev.
Nega	Upoštevati delovne smernice ARL 252 - Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit Legno-Öl bzw. Legno-Color, ARL 254 - Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit Legno-Öl bzw. Legno-Color.
NADALJNI NAPOTKI	
Vsebnost	250ml, 1l
Barvni odtenki	Legno-Pflegeöl (7009000210)
Dodatni proizvodi	Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno-Reiniger (7003)
Rok trajanja 	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Vsebniki manjši od 3 kg – rok trajanja 3 leta. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, vlažnosti in zmrzali; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö60
Varnostni napotki 	Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
 1-1 ZKL 7009 | 11/24 | nadomesti 1-0