

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER Legno-Wachs				50890																									
Opis	Univerzalen, hitro sušeč vosek za lesove listavcev in iglavcev. Odlikuje ga zelo dobra vodoodpornost, daje mat efekt in žameten prijem. Lepše površine dobimo, če po sušenju voska preko noči, površino spoliramo s krtačo za poliranje (usnjene ščetine). Vosek se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).																													
Posebne lastnosti	 - Ni samovnetljiv (ofi Gutachten Nr.:403.400/1). - Ustrezna francoski uredbi DEVL1104875A.																													
Sestava	Modificirana rastlinska olja, voski, silicijeva kislina, bencin (brez aromатов), kalcij/kobalt/cirkonijevo sušilo (ne vsebuje svinca).																													
Področje uporabe	 - Za manj obremenjen površine: stanovanjsko pohištvo, interier (leseni opaž, strop). - Ni primeren za površine, ki so izpostavljene škropljenju z vodo. - Zaradi rahlega vonja priporočamo, da se notranje pohištvo premaže v tankem sloju maksimalno enkrat.																													
OBDELAVA																														
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro pretresti. - Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +10°C. - Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Proizvod pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. - Lepše površine dobimo, če po sušenju voska preko noči, površino spoliramo s krtačo za poliranje (usnjene ščetine).																													
Način obdelave	<table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizganje pod pritiskom</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brisanje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,8</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganj (bar)</td><td>3-4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>Ca.30-50 na nanos</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)¹⁾</td><td></td><td colspan="3">Ca. 15-30 na nanos</td></tr></tbody></table> ¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa.					Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje	Šoba (mm)	1,8	-	-	-	Tlak brizganj (bar)	3-4	-	-	-	Količina nanosa (g/m²)	Ca.30-50 na nanos	-	-	-	Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		Ca. 15-30 na nanos		
Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje																										
Šoba (mm)	1,8	-	-	-																										
Tlak brizganj (bar)	3-4	-	-	-																										
Količina nanosa (g/m²)	Ca.30-50 na nanos	-	-	-																										
Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾		Ca. 15-30 na nanos																												
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 6 urah</td></tr><tr><td>Popolna obremenljivost</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbite za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje).					Nadaljnji sloj	Po ca. 6 urah	Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																					
Nadaljnji sloj	Po ca. 6 urah																													
Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																													

	Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih (hrast, iroko) z visoko vsebnostjo sestavin kot npr. tanin, lahko pride do podaljšane časa sušenja.
Čiščenje delovnih naprav 	ADLER Legno-Reiniger 80025
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 180-240
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x ADLER Legno-Wachs 50890 ff Če želimo bolj poživiljajoč videz lesa priporočamo ADLER Legno-Öl 50880. Upoštevajte pripadajoči tehnični list. Vmesni čas sušenja: 4 ure.
Vmesno brušenje 	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 280-360. Odstraniti lesni prah.
Temeljni premaz	1x ADLER Legno-Wachs 50890.
NEGA IN OBNOVA	
Nega	Prvič čistimo po 14 dneh z vodo, CLEAN Möbelreiniger 96490 ali z blagim gospodinjskim čistilom. Za osvežitev in obnovitev površin naneseemo 1x ADLER Legnowachs 50890. Presežek obrišemo. Gl. tehnični list za omenjene proizvode.
Vsebnost	750ml, 5l
Barvni odtenki	ADLER Legno-Wachs 50890 Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!
Dodatni proizvodi	ADLER Legno-Öl 50880 ADLER Legno-Reiniger 80025 CLEAN Möbelreiniger 96490
Nadaljnji napotki	
Rok trajanja	750 ml: najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi. 5L: 1 leto v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; Ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).

GISCODE	Ö60
Varnostni napotki 	Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

01-22 (nadomesti 10-18)