




TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno-Zirbenöl	7028																									
Opis	Specialno hitro sušeče olje za borov lesov. Enostavna obdelava. Narejeno je na osnovi naravnih surovin in naravnega borovega olja. Naravne lastnosti bora so ohranjene. Zelo dobro prodira v les, odlično poživilja videz lesa, dobro zapolnjuje in odbija vodo. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).																										
Posebne lastnosti	 • Antistatičen • Ni samovnetljiv • Izpolnjuje zahteve DIN 53160-1 in DIN 53160-2 , kar se tiče obstojnosti na znoj in slino. • Proizvod ustreza zahtevam ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi) • Ustreza francoski uredbi DEV1104875A																										
Sestava	Naravna rastlinska olja, naravno borovo olje, silicijeva kislina, izoparafin z blagim vonjem in sušilna sredstva (ne vsebujejo svinca in kobalta).																										
Področje uporabe	 • Normalno obremenjene pohištvene površine v interierju (spalnice), dnevni prostori. • Zaradi vonja priporočamo, da se notranje pohištvo premaže v tankem sloju maksimalno enkrat.																										
OBDELAVA																											
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro pretresti. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +5°C. • Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. • Olje pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. Potrebno je preprečiti nastanek filma. • Pozor! Paziti na enakomerno brušenje lesa in enakomeren nanos izdelka.																										
Način obdelave	 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Pištola s čašo</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brisanje</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganj (bar)</td><td>3-4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>30-50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)¹⁾</td><td colspan="4">Ca. 15-30 na nanos</td></tr></table> ¹⁾ vključen dodatek razredčila in izguba pri brizganju Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.		Način nanosa	Pištola s čašo	Mazanje	Valjanje	Brisanje	Šoba (mm)	1,5	-	-	-	Tlak brizganj (bar)	3-4	-	-	-	Količina nanosa (g/m²)	30-50	-	-	-	Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾	Ca. 15-30 na nanos			
Način nanosa	Pištola s čašo	Mazanje	Valjanje	Brisanje																							
Šoba (mm)	1,5	-	-	-																							
Tlak brizganj (bar)	3-4	-	-	-																							
Količina nanosa (g/m²)	30-50	-	-	-																							
Izdatnost/nanos (m²/l) ¹⁾	Ca. 15-30 na nanos																										
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 4 urah</td></tr><tr><td>Popolna obremenljivost</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbite za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.		Nadaljnji sloj	Po ca. 4 urah	Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																					
Nadaljnji sloj	Po ca. 4 urah																										
Popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																										

 Čiščenje delovnih naprav 80025	Legno-Reiniger 80025.
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev, še posebej za borov les.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Brušenje z zrnatostjo 180-240. Očistiti.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x Legno-Zirbenöl 7028000200 Vmesni čas sušenja: 4 ur.
 Vmesno brušenje	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 280-360. Odstraniti lesni prah.
Končni premaz	1x Legno-Zirbenöl 7028000200
NEGA IN OBNOVA	
Nega	Čiščenje z vodo, CLEAN Möbelreiniger 96490 ali z blagim gospodinjstvom čistilom. Mastne madeže odstranimo z Legno-Reiniger 80025. Prvič čistimo po 14 dneh z vodo. Za osvežitev in obnovitev nanesti x Legno-Zirbenöl 7028000200 nanesimo. Presežek obrišemo. Gl. tehnični list.
Vsebnost	750ml
Barvni odtenki	Legno-Zirbenöl 7028000200 Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!
Dodatni proizvodi	Legno Reiniger 80025 Clean-Möbelreiniger 96490
Rok trajanja	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, vlažnosti in zmrzali; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö60
 Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Izogibati se vdihavanju aerosolov, ki nastajajo pri lakiranju in brizganju. Uporabiti zaščitno masko A2/P2. Uporabiti P2/P3 filter (brusni prah). Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!