


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	LIGNOVIT COLOR STQ		5343						
Opis	Z vodo redčljiva, tankoslojna lazura za na osnovi alkid/akrilatne disperzije. Odlična obdelava, dobra vremenska obstojnost.								
Posebne lastnosti	 Premaz je zaščiten pred modrenjem in napadom plesni. Učinkovina: 2,4 g / kg (0,24 %) IPBC (3-jodopropinilbutilkarbamat) Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.								
Področje uporabe	 • Za nemasivne in deloma masivne lesene gradbene elemente v zunanosti, kot so npr. lesene hiše, lesene obloge, nadstreške, ograje, okenska polkna, balkoni, vrata.								
OBDELAVA									
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. Paziti da ne pride do vmešanja zraka. • Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +10°C. • Optimalni delovni pogoji so pri 15-25°C in rel. zračni vlažnosti 40-80%. • Ne izpostavljati močni sončni svetlobi (prehitro sušenje), dežju, ekstremni vlažnosti, močnemu vetru ali zmrzali. • Izogibati se predčasni izpostavljenosti dežju in rosi. • Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. • Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. • Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. • Pri macesnovem lesu in drugim vrstam lesa, ki vsebujejo veliko sestavin lahko pride do črnega obarvanja (nastanek rje pri železovem prahu ali pri ostanku čistil). • Preveriti ustreznost premaza na originalni podlagi. • Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! • Poskrbeti za dobro zračenje med obdelavo in sušenjem. • Pri zelo vpojnih podlagah je izdatnost večja. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Upoštevajte delovne smernice za delo z zaščitnimi impregnacijami (ARL500).								
Način obdelave	 80-100ml ↓↓↓ 1m² <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Mazanje</th></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>80-100</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Oblika, lastnosti, vlažnost podlage vplivajo na količino nanosa in izdatnost. Priporočamo, da se naredi preizkus na originalni podlagi.			Način nanosa	Mazanje	Količina nanosa (g/m²)	80-100		
Način nanosa	Mazanje								
Količina nanosa (g/m²)	80-100								
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 3-4h <table><tr><td>Suh (ISO 1517)</td><td>Po 30 min</td></tr><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po cca 3-4 h</td></tr><tr><td>presušenost</td><td>Po cca 12 h</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Prenizke temperature in/ali visoka zračna vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja.			Suh (ISO 1517)	Po 30 min	Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po cca 3-4 h	presušenost	Po cca 12 h
Suh (ISO 1517)	Po 30 min								
Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po cca 3-4 h								
presušenost	Po cca 12 h								

	Izogibati se direktni sončni svetlobi.
Čiščenje delovnih naprav  8029	Po uporabi delovne naprave takoj očistiti z vodo. Pri odstranjevanju zasušenih ostankov laka, priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (1:1 razredčeno z vodo).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.
Vlažnost lesa	15±2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje površine z Gr 80-120 v smeri lesnih vlaken. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Površino, ki je bogata z lesnimi sestavinami, je potrebno temeljito očistiti z Nitro-Verdünnung Aromatenfrei 8017 in odstraniti morebitne sestavine kot je npr. smola.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Po potrebi impregnirati za zaščito lesa v zunanosti pred modrenjem, glivami in insekti 1x Lignovit Primo (5358) (za les razred obstojnosti manj kot 3-5 po EN 350-2). Vmesni čas sušenja: 4h Zaščito za les je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list. Prosim upoštevajte tehnični list!
Temeljni premaz	Barvni odtenki: 1x Lignovit Color STQ (5343) Bela in pastelni barvni odtenki: 1x Lignovit Sperrgrund (5322)
Vmesno brušenje 	Vmesno brušenje po potrebi: Gr 240-280. Odstraniti prah, ki nastane pri brušenju.
Končni premaz	Barvni odtenki: 1x Lignovit Color STQ (5343) Bela in pastelni barvni odtenki: 2x Lignovit Color STQ (5343)
NEGA & OBNOVA	
	Obstojnost je odvisna od velikega števila dejavnikov, še posebej od vremenskih vplivov, konstruktivne zaščite, mehanske obremenitve in izbire barvnega odtenka za obdelavo. Za dolgo obstojnost so potrebna pravočasna vzdrževalna dela. V ta namen priporočamo letno vzdrževanje. Po potrebi intaktne površine očistimo (prah in umazanijo) in jo 1x premažemo z Lignovit Color STQ 5343. Upoštevajte ustrezne tehnične liste za proizvode in delovne smernice.
Vsebina	4l, 22l
Barvni odtenki	Standardni odtenek: RAL9016 Verkehrsweiß (5343009016)

	Osnovni laki: Lignovit Color STQ W10 Weiß, tönbar (5343000010) Lignovit Color STQ Basis W30 (5343000030) Nadaljnji barvni odtenki so na voljo po ADLERjevi barvni karti ADLERMix. Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! Končni barvni odtenek je odvisen od barvnega odtenka lazure, količine nanosa in lastne barve lesene podlage. Priporočamo, da se naredi vzorec. Najbolj obstojni so srednji barvni odtenki, pri ekstremnih vremenskih pogojih se je potrebno izogniti presvetlim ali pretemnim barvnim odtenkom.
Dodatni proizvodi	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Lignovit Primo (5358) Lignovit Sperrgrund (5322) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Abbeizer Rote Krähe Extrem (8314)
NADALJNI NAPOTKI	
Rok uporabe/skladiščenje 	Minimalno 1 leto v originalno zaprti embalaži. Zaščiti pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C). Odpрте vsebnike dobro zapreti in jih čim prej porabiti.
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: mejna vrednost Lignovit Color STQ (Kat.A/e): 130 g/l . Lignovit Lasur STQ vsebuje maksimalno 70g/l HOS.
GISCODE	BSW50
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list in delovne smernice pri uporabi pripravkov za zaščito lesa. Pri brušenju uporabiti filter za prah P2. Več podatkov je na voljo v varnostnem listu.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku; vendar se naj glede na področje in način uporabe individualno uskladijo. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec, za potrditev o ustreznosti proizvoda. Sicer veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-0 ZKL 5343 | 08/24