


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	LIGNOVIT LASUR				5315																				
Opis	Tankoslojna lazura na vodni osnovi za les v zunanosti, narejena na osnovi alkid/akrilatne disperzije. Za industrijsko in obrtniško rabo. Zelo dobra obdelava, dobra vremenska obstojnost.																								
Posebne lastnosti	Premaz je zaščiten pred modrenjem in napadom plesni. Učinkovina: 2.4 g/kg (0.24 %) IPBC (3-jodopropinilbutilkarbamat) Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A .																								
Področje uporabe	Za nemasivne in deloma masivne lesene gradbene elemente v zunanosti, kot so npr. lesene hiše, lesene obloge, nadstreške, ograje, okenska polkna, balkoni, vrata. Za terasna tla priporočamo Pullex Bodenöl (4402).																								
OBDELAVA																									
Napotki za obdelavo	• Pred uporabo dobro premešati. Paziti da ne pride do vmešanja zraka. • Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +10°C. • Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. • Ne obdelovati pri močni sončni svetlobi, dežju, zelo visoki zračni vlažnosti, močnem vetru ali zmrzali. • Izogibati se predčasni izpostavljenosti dežju in rosi. • Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. • Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. • Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. • Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. • Pri macesnovem lesu in drugim vrstam lesa, ki vsebujejo veliko sestavin lahko pride do črnega obarvanja (nastanek rje pri železovem prahu ali pri ostanku čistil). • Preveriti ustreznost premaza na originalni podlagi. • Poskrbeti za dobro zračenje med obdelavo. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Upoštevajte delovni smernice za delo z zaščitnimi impregnacijami.																								
Način obdelave	 <table><thead><tr><th></th><th>polivanje</th><th>potapljanje</th><th>mazanje</th><th>Strojni nanos</th></tr></thead><tbody><tr><td>Razredčilo</td><td>voda</td><td></td><td>-</td><td>voda</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>0-5</td><td></td><td>-</td><td>0-5</td></tr><tr><td>Količina nanosa (ml/m²)</td><td>70-100</td><td></td><td>50-70</td><td>30-50</td></tr></tbody></table> 0-5% H₂O 0-5% H₂O Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Pri bolj vpojnih lesovih je izdatnost cca 40% večja. Oblika, lastnosti, vlažnost podlage vplivajo na količino nanosa in izdatnost. Priporočamo, da se naredi preizkus na originalni podlagi.						polivanje	potapljanje	mazanje	Strojni nanos	Razredčilo	voda		-	voda	Dodatek razredčila (%)	0-5		-	0-5	Količina nanosa (ml/m²)	70-100		50-70	30-50
	polivanje	potapljanje	mazanje	Strojni nanos																					
Razredčilo	voda		-	voda																					
Dodatek razredčila (%)	0-5		-	0-5																					
Količina nanosa (ml/m²)	70-100		50-70	30-50																					

Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)		
	Suh (ISO 1517)	Po 30 min
	Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po cca 3-4 h
	presušeno	Po cca 12 h
Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Prenizke temperature in/ali visoka zračna vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja.		
Čiščenje delovnih naprav	Po uporabi delovne naprave takoj očistiti z vodo. Pri odstranjevanju zasušenih ostankov laka, priporočamo Aqua-Cleaner 8004 (v razmerju z vodo 1:1).	
8029		
PODLAGA		
Vrsta podlage	Les iglavcev.	
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.	
Vlažnost lesa	15% ± 2%	
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje površine z Gr 80-120 v smeri lesnih vlaken. Površino je potrebno temeljito očistiti in odstraniti morebitne sestavine kot je npr. smola. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Les, ki je bogat s smolo očistiti z Nitro-Verdünner 8017 (8017) Prosim upoštevajte ustrezni tehnični list!	
NANOS PLASTI		
Impregnacija	Po potrebi impregnirati za zaščito lesa v zunanosti pred modrenjem, glivami in insekti 1x Lignovit Primo 5358 (za les razred obstojnosti manj kot 3-5 po EN 350). Vmesni čas sušenja 4h. Zaščito za les je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list. Upoštevajte delovne smernice ARL 056 pri delu z zaščitno lazuro za les. Prosim, upoštevajte tehnični list.	
Temeljni premaz	1 x Lignovit Lasur (5315)	
Vmesno brušenje	Po potrebi: Rahlo gladko brušenje z Gr 240-280 Odstraniti prah, ki nastane pri brušenju.	
Končni premaz	1 x Lignovit Lasur (5315)	
NEGA & OBNOVA		
	Obstojnost je odvisna od velikega števila dejavnikov, še posebej od vremenskih vplivov, konstruktivne zaščite, mehanske obremenitve in izbire barvnega odtenka za obdelavo. Za dolgo obstojnost so potrebna pravočasna vzdrževalna dela. V ta namen priporočamo letno vzdrževanje. Upoštevajte ustrezne tehnične liste za proizvode in delovne smernice ARL 504.	
Vsebina	4l, 18l	

Barvni odtenki 	Standardni odtenki: Weide (5315054497) Eiche (5315054498) Lärche (5315054499) Kiefer (5315054500) Nuss (5315053958) Palisander (5315053975) Naturgrau (5315053955) Kastanie (5315063490) Končni barvni odtenek je odvisen od barvnega odtenka lazure, količine nanosa in lastne barve lesene podlage. Priporočamo, da se naredi vzorec. Osnovni odtenki za mešanje: Lignovit Lasur Basis W30 (53135) Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko serije. Najbolj obstojni so srednji barvni odtenki, pri ekstremnih vremenskih pogojih se je potrebno izogniti presvetlim ali pretemnim barvnim odtenkom. Pri svetlenju standardnih barvnih odtenkov z Lignovit Lasur farblos (5315) je potrebno upoštevati krajši interval obnove (zmanjšana UV zaščita). Upoštevajte delovne smernice ARL 800: za Adler Mix, Pur Mix in Color4You
Dodatni proizvodi	Aqua-Cleaner 8029 (8029) Lignovit Primo (5358) Nitro-Verdünner 8017 (8017)
NADALJNI NAPOTKI	
Rok uporabe/skladiščenje 	Minimalno 1 leto v originalno zaprti embalaži. Zaščiti pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C).
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: mejna vrednost Lignovit lasur (Kat.A/e): 130 g/l (2010). Lignovit Lasur vsebuje < 80g/l HOS.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list in delovne smernice pri uporabi pripravkov za zaščito lesa.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku; vendar se naj glede na področje in način uporabe individualno uskladijo. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec, za potrditev o ustreznosti proizvoda. Sicer veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-1 ZKL 5315 | 09/24 | zamenjuje 1-0