


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	PUR-Füllgrund HT	2530
Št.proizvoda	2530000200	
Opis	2K poliuretanski temelj na osnovi topil za vse vrste lesa. Se dobro suši, dobro zapolnjuje in je visoko transparenten. Odlikuje ga odlična trajna elastičnost.	
Posebne lastnosti Standardi	ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine): Ustreza 5-B (težko vnetljive pohištvene površine) ÖNORM A 3800-1 - razred vnetljivosti: težko gorljiv (prej B1) v zvezi z težko gorljivo podlago - Q1 pri gorenju se sprošča malo dima - Tr1 ne kaplja Ustreza SOLAS 74/88 KAP. II-2, težko vnetljiv premaz za navtična plovila. Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+	
Področje uporabe	• Za lakiranje močno obremenjenih pohištvenih površin v notranjosti, npr. kuhinjsko in sanitarno pohištvo, mize). Razred II do IV po ÖNORM A 1610-12. • Uporablja se v kombinaciji s primernim končnim lakom. • Za doseganje visokega sijaja pri površinah z zaprtimi porami lahko PUR Füllgrund HT uporabimo tudi kot končni lak (brusimo in poliramo do visoko sijajnih površin). • Za težko vnetljive in težko gorljive elemente. • Ni primeren za površine, ki se belijo.	
OBDELAVA		
	• Proizvod je potrebno pred uporabo pretresti. • Znatno povišane temperature in/ali nizka zračna vlažnost pospešijo sušenje, kar lahko negativno vpliva na postopek dela. Zato v tem primeru priporočamo dodatek do 10 % Verzögerer Pigmentur Gloss NG (8131). • Za lakiranje ladijskega pohištva mora biti količina nanosa 4x120 g/m² • Pri barvanju ladijskega pohištva, proizvoda ne smemo uporabiti na cevih, cevni pokrovi, kablji. • Upoštevajte ustrezni tehnični list proizvoda, delovne smernice.	
Mešalno razmerje	1 utežni del PUR-Füllgrund HT (2530) 1 utežni del PUR-Härter (8233000210) PUR-Füllgrund HT (2530) lahko uporabimo s trdilcem samo v predpisanem mešalnem razmerju, sicer lahko pride do motenj v strjevanju.	
Odpri čas mešanice	3h	

Način obdelave  0-10% 8519	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td colspan="2">0,28-0,33</td><td>1,8 – 2,0</td></tr><tr><td>Tak brizganja (bar)</td><td colspan="2">100-120</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razredčilo DD-Verdünner 8519</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>-</td><td>0-10</td></tr><tr><td>Viskoznost (s) 4mm lonček, 20°C</td><td colspan="2">16-18</td><td>16</td></tr><tr><td>Količina nanosa g/m²</td><td colspan="3">80-180*</td></tr><tr><td>Celotna količina nanosa</td><td colspan="3">500-1000**</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">*Temeljni premaz: 80-120 na nanos; *Grundiranje cca 120-180/nanos **celotna količina nanosa/dan do max.500 **celotna količina nanosa: max: 1000</td></tr></table> Oblika, lastnosti, vlažnost podlage vplivajo na količino nanosa in izdatnost. Priporočamo, da se naredi preizkus na originalni podlagi.	Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,28-0,33		1,8 – 2,0	Tak brizganja (bar)	100-120		2-3	Tlak razprševanja	-	1-2	-	Razredčilo DD-Verdünner 8519				Dodatek razredčila (%)	-	-	0-10	Viskoznost (s) 4mm lonček, 20°C	16-18		16	Količina nanosa g/m²	80-180*			Celotna količina nanosa	500-1000**				*Temeljni premaz: 80-120 na nanos; *Grundiranje cca 120-180/nanos **celotna količina nanosa/dan do max.500 **celotna količina nanosa: max: 1000		
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom																																						
Šoba (mm)	0,28-0,33		1,8 – 2,0																																						
Tak brizganja (bar)	100-120		2-3																																						
Tlak razprševanja	-	1-2	-																																						
Razredčilo DD-Verdünner 8519																																									
Dodatek razredčila (%)	-	-	0-10																																						
Viskoznost (s) 4mm lonček, 20°C	16-18		16																																						
Količina nanosa g/m²	80-180*																																								
Celotna količina nanosa	500-1000**																																								
	*Temeljni premaz: 80-120 na nanos; *Grundiranje cca 120-180/nanos **celotna količina nanosa/dan do max.500 **celotna količina nanosa: max: 1000																																								
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)  3h	<table><tr><td>Vmesno brušenje</td><td>Po ca. 3 urah</td></tr><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>po 12 h</td></tr><tr><td>zlaganje</td><td>po 12 h</td></tr></table> - Po prvem nanosu se po 3 urah brusi z Gr 280 - Po prvem delovnem dnevu lahko proizvod še 1-2x nanese, vmesni čas sušenja je 3 ure. - Pred zadnjim nanosom je potrebno sušenje 12 ur pri sobni temperaturi, da dosežemo dobro obstojnost nadaljnega lakiranja. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.	Vmesno brušenje	Po ca. 3 urah	Brušenje in nadaljnje lakiranje	po 12 h	zlaganje	po 12 h																																		
Vmesno brušenje	Po ca. 3 urah																																								
Brušenje in nadaljnje lakiranje	po 12 h																																								
zlaganje	po 12 h																																								
Čiščenje delovnih aparatov  8519 8501	DD-Verdünner 8519 (8519) ali Waschverdünner (8501).																																								
PODLAGA																																									
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni, furnirani), surove iverne plošče.																																								
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.																																								
Priprava podlage	Brušenje z zrnatostjo 120-180.																																								
NANOS PLASTI																																									
Temeljni premaz	1 x PUR-Füllgrund HT (2530) Vmesno sušenje cca 3h.																																								
Vmesno brušenje	Vmesno brušenje: granulacija 280. Odstraniti brusni prah.																																								

	Vmesno brušenje mora biti neposredno pred končnim lakiranjem, da zagotovimo dobro oprijemljivost.
Temeljni premaz	Po želji proizvod večkrat naneseemo: 120-180 g/m² PURFüllgrund HT (2530), vmesni čas sušenja 3h. Maksimalna količina nanosa v enem delovnem dnevu 500 g/m². Končno sušenje preko noči pri sobni temperaturi, vmesno brušenje Gr 280. Nadaljnji nanos sledi po istem postopku kot prejšnji dan. Celotna količina: max: 1000 g/m² Pred zadnjim nanosom je potrebno sušenje preko noči.
Vmesno brušenje 	Gr 280-320 Odstraniti brusni prah. Vmesno brušenje je potrebno za uspešno nadaljnje lakiranje.
Končno lakiranje	Različni brezbarvni ADLER PUR pohištveni laki. Prosim upoštevajte tehnični list posameznega proizvoda.
NEGA IN OBNOVA	
Nega	Clean-Möbelreiniger (7202). Nega površin s stopnjo sijaja do G70 s Clean-Möbelpflege Plus (7222), razen poliranih površin. Upoštevajte tehnični list za omenjen proizvod.
Vsebnost	5 kg
Dodatni proizvodi	Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) DD-Verdünner 8519 (8519) PUR-Hardener 8433 (8433) Verzögerer Pigmpur Gloss NG (8131) Waschverdünner 8501 (8501)
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Zaščiti pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C).
Tehnični podatki	Viskoznost ob dobavi: cca 15 - 17po DIN 53211 (4 mm lonček, 20°C)
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2-EN 141/EN 143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-2 ZKL 2530 | 06/24 | nadomesti 0-1