

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER PUR-Naturmatt			26132																																
Opis	Dvokomponentni poliuretanski mat lak na osnovi topil za pohištvo (interier). Hitro sušeči dvokomponentni prozorni lak na osnovi akrilatne smole za doseganje naravnega videza neobdelanega lesa. Zelo dobra mehanska in kemijska odpornost, dober mat efekt, poživilja videz lesa, lep izgled por.																																			
Posebne lastnosti	 • ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine) obstojnost na kemijske vplive: 1-B1 obstojnost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) obstojnost na praske: 4-E (≥ 0,5 U) • DIN 68861 (pohištvene površine) Del 1: kemijska obstojnost 1B Del 2: obstojnost na drgnjenje: 2D (od 50 do 150U). Del 4: obstojnost na praske: 4E (>0,5 do ≤ 1,0 N) • EN 13501-1 (odziv na ogenj) težko gorljiva iverna plošča – tudi furnirana: B-s1, d0 • Francoska uredba DEVL1104875A Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+																																			
Področje uporabe	 • Za lakiranje normalno obremenjenih pohištvenih površin (spalnice, dnevne sobe) področje uporabe III – IV po ÖNORM A 1610-12. • Zaradi matiranega izgleda površine, ni primeren za površine izpostavljene praskam in drgnjenju • Primeren za lakiranje površin, ki so beljene z vodikovim peroksidom																																			
OBDELAVA																																				
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. • Adler PUR-Naturmatt že vsebuje optimalno količino svetlobnih zaščitnih delcev, ki varujejo pred porumenitvijo, zato ni primerno dodajanje. • Ni primeren za lakiranje temnih ali temno luženih lesov. • Upoštevajte delovne smernice za PUR lake.																																			
Mešalno razmerje	 10% 82029 10 utežnih delov ADLER PUR Naturmatt 26132 1 utežni del ADLER PUR-Härter 82029 ADLER PUR-Naturmatt se lahko uporablja izključno s trdilcem in v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.																																			
Uporabni čas mešanice	 1 delovni dan; mešanica se lahko uporabi še naslednji dan, vendar jo je potrebno zmešati s svežo mešanico v razmerju 1:1. Dodatno podaljšane uporabnega časa mešanice ni več mogoče.																																			
Način nanosa	 5% <table><thead><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>0,23-0,28</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>100-120</td><td>3-4</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td>22</td><td>22</td><td>18</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td colspan="3">Ca. 80-120 g/m² na nanos; celotna količina: max: 250g/ m²</td></tr></tbody></table>				Način nanosa	Airless	Airmix, Aircat	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8	Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	3-4	Tlak razprševanja	-	1-2	-	Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019				Dodatek razredčila (%)	-	-	5	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	22	22	18	Količina nanosa	Ca. 80-120 g/m² na nanos; celotna količina: max: 250g/ m²		
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircat	Brizgalna pištola z lončkom																																	
Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8																																	
Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	3-4																																	
Tlak razprševanja	-	1-2	-																																	
Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019																																				
Dodatek razredčila (%)	-	-	5																																	
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	22	22	18																																	
Količina nanosa	Ca. 80-120 g/m² na nanos; celotna količina: max: 250g/ m²																																			

Čas sušenja (pri 23°C, 50% rel.vl.)	
	Brušenje in nadaljnje lakiranje
	Po ca. 1 uri
	Manipuliranje in skladanje
	Po sušenju preko noči
Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti.	
Čiščenje delovnih naprav 	ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev (masivni les, furnirane plošče). Prosim upoštevajte delovne smernice.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna.
Priprava podlage	Lesovi listavcev: brušenje - granulacija 150-180 Lesovi iglavcev: brušenje - granulacija 100-150
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x ADLER PUR-Naturmatt 26132
Vmesno brušenje 	Površine s temeljnim premazom zbrusimo z granulacijo 240-320. Paziti je potrebno, da ne pride do prekomernega brušenja (prebrušenja). Lesni prah je potrebno odstraniti. Vmesno brušenje moramo zagotoviti neposredno pred končnim lakiranjem, da dosežemo dobro vmesno oprijemljivost.
Končno lakiranje	1x ADLER PUR-Naturmatt 26132
NEGA	
Čistilno sredstvo ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Pri zelo matiranih površinah ne smemo uporabiti negovalnih olj, balzamov ali politur, saj lahko pride do sijaja oz. zmanjšamo mat učinek. Upoštevajte tehnični list izbranega produkta.	
Vsebnost	4kg, 20kg
Dodatni proizvodi	ADLER PUR-Harter 82029 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER DD Waschverdünnung 80077 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe 	1 leto, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Viskoznost ob dobavi	ca. 25 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Viskoznost mešanice	Ca. 22 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2-EN 141/EN 143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridružujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
 12-15 (nadomesti 11-15)