

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pigmofix RF	8103
Št. proizvoda	90695	
Opis	Dodatek k dvokomponentnim PUR lakom na osnovi topil, s katerim dosežemo dobro mehansko odpornost. Na stopnjo sijaja dodatek ne vpliva.	
Področje uporabe	 Uporablja se kot dodatek k ADLER Pigmopur-ju 2406 pri zadnjem, končnem lakiranju za dobro mehansko odpornost pred praskami.	
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro premešati. • Pigmofix RF 8103 ne vpliva na čas sušenja ADLER Pigmopur-ja 2406. Odlična obstojnost na praske nastane po 1 do 2 dneh. • V primeru, da želimo površino popraviti, jo je potrebno dobro očistiti z DD Aromatenfrei 80019 in skrbno zbrusiti. • <i>Prosim, upoštevajte »delovne smernice za PUR lake«</i> •	
Količina dodatka	 Dodamo lahko 10% Pigmofixa RF glede na celotno količino laka (računano brez količine trdilca in razredčila). Pred uporabo dobro pretresti! Dobro vmešati!	
Čiščenje delovnih naprav	 Takoj po uporabi delovne naprave očistiti z DD-Verdünnung Aromatenfrei 80019 ali z Waschverdünnung 80077.	
Rok trajanja	12 mesecev leto v originalno zaprti posodi.	
Skladiščenje	 Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, zmrzali in visokim temperaturam (nad 30°C).	
Vsebnost	 400 g	

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

03-22 (nadomesti 08-21)