



TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pigmopur Gloss NG	2419
Opis	2K - poliuretanski – pigmentni lak na osnovi topil za visoko-sijajne pohanštvene površine. Se hitro suši, daje visok sijaj in lesk. Odlikuje ga zelo dobra mehanska in kemijska odpornost, dobra zapolnjuje.	
Posebne lastnosti	 • ÖNORM A 1605-12 (pohanštvene površine): Obstojnost na kemijske vplive: 1-B1 Odpornost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) Odpornost na praske: 4-E (≥ 0,5 N) 5-B težko gorljive površine • DIN 68861 (pohanštvene površine): Del 1: obstojnost na kemijske vplive 1B Del 2: odpornost na drgnjenje 2-D (≥ 50 U do 150 U) Del 4: odpornost na praske 4-E (> 0,5 do ≤ 1,5 N) • Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A. 	
Področje uporabe	  Za lakiranje normalno obremenjenih pohanštvenih površin v notranjosti, npr. spalnice in dnevne sobe; področje uporabe III – IV po ÖNORM A 1610-12. Za težko gorljive in težko vnetljive	
OBDELAVA		
Napotki za obdelavo	  • Pred uporabo dobro premešati. • Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +10°C. • Visoke temperature in/ali nizka zračna vlaga pospeši sušenje, kar lahko negativno vpliva na potek dela. V tem primeru priporočamo dodatek do 10 % Verzögerer Pigmopur Gloss NG (8131) namesto DD-Verdüner 8519 (8519). • Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. • Prosim, upoštevajte »delovne smernice za PUR lake« (ARL 131) in za »lakiranje -visoki sijaj« (ARL 134).	
Mešalno razmerje	1 utežni del Pigmopur Gloss NG (2419) 1 utežni del PUR-Hardener 8434 (8434000210)  8434 Pigmopur Gloss NG (2419) se lahko uporablja izključno s trdilcem in v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.	
Odprti čas	3 h  Dodatno podaljšanje odprtega časa ni možno. Višje temperature skrajšajo odprti čas.	

Način nanosa:  0-10% 8519	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless (Airmix, Aircoat)</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>1,4 – 1,7</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>90-120</td><td>2,5 – 3,0</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>1,5 – 2,5</td><td>-</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td colspan="2">DD-Verdünner 8519</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>/</td><td>0-10</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td>17</td><td>16</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td colspan="2">100-130</td></tr></table> Lastnosti in vrsta podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točno vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.	Način nanosa	Airless (Airmix, Aircoat)	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,23-0,28	1,4 – 1,7	Tlak brizganja (bar)	90-120	2,5 – 3,0	Tlak razprševanja	1,5 – 2,5	-	Razredčilo	DD-Verdünner 8519		Dodatek razredčila (%)	/	0-10	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	17	16	Količina nanosa (g/m²)	100-130	
Način nanosa	Airless (Airmix, Aircoat)	Brizgalna pištola z lončkom																							
Šoba (mm)	0,23-0,28	1,4 – 1,7																							
Tlak brizganja (bar)	90-120	2,5 – 3,0																							
Tlak razprševanja	1,5 – 2,5	-																							
Razredčilo	DD-Verdünner 8519																								
Dodatek razredčila (%)	/	0-10																							
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	17	16																							
Količina nanosa (g/m²)	100-130																								
Čas sušenja (pri 23°C, 50% rel.vl.)  1h	<table><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po ca. 1 uri</td></tr><tr><td>Manipuliranje</td><td>Po 12 urah</td></tr><tr><td>Brušenje</td><td>Po najmanj 24 urah oz. po 3 dneh (priporočeno)</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti.	Nadaljnje lakiranje	Po ca. 1 uri	Manipuliranje	Po 12 urah	Brušenje	Po najmanj 24 urah oz. po 3 dneh (priporočeno)																		
Nadaljnje lakiranje	Po ca. 1 uri																								
Manipuliranje	Po 12 urah																								
Brušenje	Po najmanj 24 urah oz. po 3 dneh (priporočeno)																								
Čiščenje delovnih naprav  85198501	DD-Verdünner 8519 (8519) ali Waschverdünner (8501).																								
PODLAGA																									
Vrsta podlage	Masivni les, furnirane plošče, iverne plošče, iverne plošče prevlečene s folijo.																								
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna. Mora biti primerna za nanos premaza.																								
NANOS PLASTI																									
Delovni napotki pri lakiranju na zaprte pore a) nosilne plošče prevlečene s folijo (zbrušene z Gr 240): priporočamo enkratno nanos PUR-Ecofill (2416) ali Aduro Ecofill Smart (2317). b) masiven les ali furnirane iverne plošče: 2x-3x grundiramo z PUR-Ecofill (2416) ali Aduro Ecofill Smart (2317), vmesno brušenje Gr 280-360. c) MDF plošče, pred-izolirane z DD-Isoliergrund (25103) ali z Aduro Legnopur (2513): 2-3x grundiramo PUR-Ecofill (2416) ali Aduro Ecofill Smart (2317), vmesno brušenje Gr 280-360. Na MDF ploščah dobre kvalitete in visoke gostote (pri 19 mm ploščah, gostota večja od 700 kg/m³) lahko direktno uporabimo PUR-Ecofill (2416) ali Aduro Ecofill Smart (2317). Prosim upoštevajte ustrezni tehnični list.																									
Vmesno brušenje 	Gr 360-500 Odstraniti brusni prah. Vmesno brušenje moramo zagotoviti neposredno pred končnim lakiranjem, da dosežemo dobro vmesno oprijemljivost.																								
Končno lakiranje	2 x Pigmpur Gloss NG (2419) v zelenem barvnem odtenku. Brez vmesnega brušenja. Vmesni čas sušenja: najmanj 1 uro, max. 5 ur.																								
Naknadna obdelava (brušenje, poliranje)	Po 24 urah lahko brusimo, poliramo priporočljivo počakati 3 dni pred poliranjem.																								

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehati veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.