


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pigmotop 25361 ff
Opis	Hitro sušeči 2K poliuretanski končni lak na osnovi akrilatne smole. Zelo dobra mehanska in kemijska odpornost, odlična obstojnost proti porumenitvi.
	ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine) Obstojnost na kemijske vplive: 1-B1 Odpornost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) Odpornost na praske: 4-D ($\geq 1,0$ N) Odpornost na vnetljivost: 5-B (težko vnetljive pohištvene površine) DIN 68861 (pohištvene površine) 1.del: odpornost površin pohištva: kemična obremenitev 1B 2.del: odpornost na drgnjenje 2D (50 do 150U) 4.del: odpornost na praske 4D ($>1,0$ do $\leq 1,5$ N) ÖNORM A 3800-1 v zvezi z težko gorljivo podlago Težko gorljiv, prej B 3800-1, Q1, Tr1 - Izpolnjuje zahteve DIN 53160-1 in DIN 53160-12, kar se tiče obstojnosti na znoj in slino, kot tudi zahteve ÖNORM EN 71-3 Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi) Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+
Področje uporabe 	Za lakiranje močno obremenjenih pohištvenih površin v notranjosti, npr. mize, odlagalne površine v kuhinjah, bivalnih prostorih, kopalnicah, pisarnah; področje uporabe II – IV po ÖNORM A 1610-12. Za površine odporne proti praskam, še posebej za stole, mize, vrata in druge pohištvene površine. Za vnetljive oz. težko vnetljive površine.
OBDELAVA	
Napotki za obdelavo 	- Pred uporabo dobro pretresti. - ADLER Pigmotop lahko malenkostno spremeni barvni odtenek površin, lakiranih z ADLER Pigmpur ali ADLER Pigmocryl NG. Na končni barvni odtenek vpliva tudi količina nanosa in čas sušenja. Morebitno vmesno brušenje lahko znatno spremeni barvni odtenek, zato ga odsvetujemo. - Tudi pri skrbnem lakiranju lahko nastanejo nepravilnosti na površini (zaradi prahu ipd.). Po vmesnem sušenju najmanj 3 dni, lahko te nepravilnosti odstranimo s poliranjem.
Mešalno razmerje 	10 utežnih delov ADLER Pigmotop 25361 ff 1 utežni del ADLER PUR-Härter 82019 ADLER Pigmpur se uporablja izključno s trdilcem ADLER PUR-Härter 82019 v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.
Uporabni čas mešanice 	1 delovni dan; mešanica se lahko uporabi še naslednji dan, vendar jo je potrebno zmešati s svežo mešanico v razmerju 1:1. Nadaljnje podaljšanje uporabnega časa mešanice ni več mogoče.

Način obdelave																															
 0-10% 80019																															
 10-15% 80019																															
<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th><th>Polivanje</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>0,23-0,28</td><td>1,8</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>100-120</td><td>2-3</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Razredčilo ADLER DD-Verdünnung 80019 <table><tr><th>Dodatek razredčila (%)</th><th>0-10</th><th>0-10</th><th>10-15</th><th>0-10</th></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td>24</td><td>24</td><td>18</td><td>24</td></tr></table> Količina nanosa (g/ m²) Ca. 80-100 na nanos; celotna količina: max: 300		Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Polivanje	Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8	-	Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	2-3	-	Tlak razprševanja	-	1-2	-	-	Dodatek razredčila (%)	0-10	0-10	10-15	0-10	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	24	24	18	24
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Polivanje																											
Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8	-																											
Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	2-3	-																											
Tlak razprševanja	-	1-2	-	-																											
Dodatek razredčila (%)	0-10	0-10	10-15	0-10																											
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	24	24	18	24																											
Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa.																															
Po končanem potapljanju je potrebno posodo za potapljanje pokriti, da ne pride do tvorbe filma. Če pustimo posodo dlje časa stati, je potrebno vsebino precdediti, da preprečimo nastanek filma/geliranje.																															
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po ca. 1- 3 urah</td></tr><tr><td>Manipuliranje in skladanje</td><td>Po sušenju preko noči</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.	Nadaljnje lakiranje	Po ca. 1- 3 urah	Manipuliranje in skladanje	Po sušenju preko noči																										
Nadaljnje lakiranje	Po ca. 1- 3 urah																														
Manipuliranje in skladanje	Po sušenju preko noči																														
Čiščenje delovnih naprav 	ADLER DD-Verdünnung 80019 ali ADLER Waschverdünnung 80077																														
NANOS PLASTI																															
Temeljni premaz	- ADLER Pigmpur 24005 ff (odprte pore, zaprte pore), čas sušenja pri sobni temperaturi 3-24 ur, brez vmesnega brušenja. - ADLER Pigmocryl NG 31105 (odprte pore, zaprte pore) čas sušenja pri sobni temperaturi 12 ur – 3 dni, brez vmesnega brušenja. - ADLER PUR-Füllgrund HT 2530000200 Prosim upoštevajte tehnični list izbranega proizvoda.																														
Vmesno brušenje	ADLER PUR-Füllgrund HT ali drugi transparentni 2K pohištenvi laki: Gr 320 ali bolj fina (npr. lakiranje visoki sijaj). Če nanašamo ADLER Pigmotop 25361 na pigmentne lake, predhodno brušenje ni potrebno. Vmesni čas sušenja 3h-24h.																														
Zaključni premaz	1x ADLER Pigmotop 25361 vv v zeleni stopnji sijaja G10 do G70 ali 2x ADLER Pigmotop 25370, stopnja sijaja G100 Adler Pigmotop G100 se uporablja izključno pri lakiranju površin obdelanih z ADLER Pigmpurjem in drugimi PUR laki. Za visoki sijaj sta potrebna dva nanosa.																														
VZDRŽEVANJE in OBNOVA																															
Vzdrževanje	Čiščenje z ADLER Clean-Reiniger 96490. Nega površin stopnje sijaja G30 in G70 z ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210. Prosim upoštevajte tehnični list.																														
Vsebnost	4 kg, 20 kg																														
Barvni odtenki	G10 Stumpfmatt 25361 G30 Matt 25363 G50 Halbmatt 25365 G70 Seidenmatt 25367 G100 Glänzend 25370																														

Dodatni proizvodi	ADLER PUR-Härter 82019 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER PUR-Füllgrund HT 2530000200 ADLER Pigmopur 24005 ff ADLER Pigmocryl NG 3200 ff ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210
Rok trajanja	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C) Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja. 02-19 (nadomesti 05-17).