


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Poly-Feinspachtel		7526				
Opis	Univerzalni dvokomponentni poliestrski kit za pohištvo s kremasto teksturo. Dobro zapolnjuje, izravnava manjše praske in neenakosti s svojo fino strukturo, hitro se strdi, se dobro brusi, ima dober oprijem na kovini in lesu, tudi pri višjih temperaturah. Odporen na vodo, bencin, mineralna olja, razredčene kisline in baze.						
Posebne lastnosti	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A 						
Področje uporabe	Izdelek je posebej primeren za zapolnjevanje nepravilnosti pri lesenih pohištvenih površinah (interier), kot tudi za kovinske površine. 						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	- Temperatura proizvoda, objekta in sobna temperatura mora biti najmanj +10°C. - Optimalna delovna temperatura obdelave je 15-25°C pri relativni vlažnosti 40-80%. - Toplota pospeši strjevanje, mraz podaljša čas strjevanja. - Če je potrebno proizvod nanesti v debelejšem sloju, je treba uporabiti najmanjšo možno količino trdilca oz. nanašati v večkratnih slojih. - Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat. 						
Mešalno razmerje	100 ut. Poly-Feinspachtel (7526) 1-4 ut. delov trdilca 1 g ustreza cca. 4-5 cm stisnjenega kita (iz tube). Obe komponenti mešamo toliko časa, da nastane homogeni barvni odtenek. Če je dodatek trdilca večji od 4%, se zmanjša oprijem in poslabša sušenje. Če je trdilca manj kot 1%, se podaljša strjevanje ali je le-to nepopolno, površina ostane lepljiva. 						
Odprti čas	Mešanica je cca 2-6 min primerna za obdelavo. Podaljšanje odprtega časa ni možno. Visoke temperature skrajšajo odprti čas. 						
Način nanosa	Z lopatico. Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi 						
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>brušenje</td><td>Po 30 min</td></tr><tr><td>lakiranje</td><td>Po 3-5 urah</td></tr></table> Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.			brušenje	Po 30 min	lakiranje	Po 3-5 urah
brušenje	Po 30 min						
lakiranje	Po 3-5 urah						

Čiščenje delovnih naprav   8501 8017	Takoj po uporabi očistiti z Waschverdünner (8501) ali Nitro-Verdünner (8017). Posušene ostanke se ne da več očistiti z raztopinami, ampak jih odstranimo mehansko ali pri visokih temperaturah (>200°C).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les, kovina (železo, jeklo, aluminij)
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna.
Priprava podlage	Kovina: Na kovini je potrebno odstraniti morebitno rjo. Ostanke maščob in olja odstraniti z Entfetter (7233) (s flisom). S flisom in Entfetter (7233) mat zbrusiti. Les in leseni material: Proizvod nanesemo čimprej po brušenju - za boljši oprijem. Lesovi listavcev: brušenje z zrnatostjo 150-180. Lesovi iglavcev: brušenje z zrnatostjo 100-150. Stari premazi: Stare/ termoplastične akrilne premaze je potrebno odstraniti.
NANOS PLASTI	
Nanos proizvoda	1 x Poly-Feinspachtel (7526)
Vmesno brušenje	Mesto, na katerega se bo nanašal proizvod, je potrebno predhodno zbrusiti. Paziti je potrebno, da ne pride do prekomernega brušenja. Brusni prah je potrebno odstraniti. Pred lakiranjem, je potrebno površino, na katerega je bil nanešen proizvod predhodno zbrusiti.
Temeljni premaz	Pokrivni premaz: Obdelano površino s Poly-Feinspachtel lahko prelakiramo z: Les: Aduro Spritzfüller (2410) / PUR-Ecofill (2416) / Aduro Ecofill Smart (2317) / Bluefin Isospeed (3134) / itd. Končni premaz, odvisno od zahtev, s Pigmpur G50 (2406), Bluefin, Pigmocryl NG različne kvalitete. Kovina: 2K-Epoxy-Grund (5604) Končni premaz po potrebi z 2K-PU-Multilack Matt (4526) 2K-PU-Multilack Glänzend (4527) itd. Brezbarvni premaz za pohištvo: Obdelano površino z Poly-Feinspachtel lahko prelakiramo z 2K PUR lak sistemi: Aduro Legnopur (2513), Aduro Vento (2660), Aduro Strong (2528) in PUR-Naturmatt (2525) kot tudi z laki na vodni osnovi Bluefin Resist (2963) in Bluefin Unistar Thix (2966) Upoštevajte tehnični list proizvoda.
Vsebnost	1 kg
Barvni odtenki	Weiβ – vključno s trdilcem (7526080972) Schwarz - vključno s trdilcem (7526080973) Braun - vključno s trdilcem (7526081070) Dunkelbraun - vključno s trdilcem (7526081071) Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!
Dodatni proizvodi	Waschverdünner 8501 (8501) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Entfetter (7233) Aduro Spritzfüller (2410) PUR-Ecofill (2416) Aduro Ecofill Smart (2317) Bluefin Isospeed (3134) Pigmpur G50 (2406) 2K-Epoxy-Grund (5604)

	2K-PU-Multilack Matt (4526) 2K-PU-Multilack Glänzend (4527) Aduro Legnopur (2513) Aduro Vento (2660) Aduro Strong (2528) PUR-Naturmatt (2525) Bluefin Resist (2963) Bluefin Unistar Thix (2966) Upoštevati tehnični list proizvoda.
Rok trajanja in shranjevanje 	1 leto v originalno zaprti posodi. Hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od vlage, neposredne sončne svetlobe, zmrzali in visokih temperatur (nad 30 °C).
Varnostni napotki 	Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno uporabo. Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanjem najdete v priloženem varnostnem listu. Trenutno različico najdete na spletni strani www.adler-lacke.com.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.