


TEHNIČNI LIST



Ime proizvoda	Pullex Platin		4447				
Opis	Zaščitna lazura za les na osnovi topil, namenjena za zunanjo uporabo. Omogoča spektakularne, bleščeče, kovinske barvne odtenke. Dobro ščiti pred vodo in zagotavlja dolgoročno zaščito pred škodljivimi vremenskimi vplivi. Ne vsebuje aromатов in sikativov s kobaltom.						
Učinkovine	Premaz je zaščiten pred pojavom modrenja in plesnijo z biocidno učinkovino: Učinkovina: 2.4 g/kg (0.24 %) IPBC (3-jodo-2-propilbutil karbamat)						
Področje uporabe	 - Nemasivni in deloma masivni leseni deli v zunanosti npr. lesene hiše, lesene obloge, ograje, okenska polkna, balkoni, vrata. - za terasna tla priporočamo Pullex Bodenöl 4402. - Prosim upoštevajte ustrezni tehnični list.						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro pretresti. - Ne obdelovati pri temperaturi manj kot +5°C . - Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Ne obdelovati na direktni sončni svetlobi, dežju, pri ekstremni zračni vlažnosti, na vetru ali zmrzali. - Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. - Pri premazovanju lahko pride do iztekanja smole, ki je prisotna v lesu. - Vodoravne lesene dele tanko premažemo, da preprečimo luščenje zaradi velike debeline plasti. - Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. - Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. - Na macesnovem lesu in vrstah lesa, ki so bogate s sestavinami lahko ostanki čistil (visoka alkalnost) ali železni prah (nastajanje rje) povzročijo črno obarvanje. - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. - Upoštevajte delovni smernice ARL 500 za delo z zaščitnimi impregnacijami. - Upoštevajte delovni smernice ARL 505.						
Način obdelave	 <table><tr><td>Način nanosa</td><td>Mazanje</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (ml/m²),</td><td>80-100</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Pri bolj vpojnih lesovih je izdatnost cca 40% večja. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Natančne vrednosti lahko dobimo s preizkusom na originalni podlagi. Za dobro sušenje je potrebno upoštevati količino nanosa. Prevelika količina nanosa lahko podaljša čas sušenja.			Način nanosa	Mazanje	Izdatnost na nanos (ml/m²),	80-100
Način nanosa	Mazanje						
Izdatnost na nanos (ml/m²),	80-100						
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.			Nadaljnje lakiranje	Po ca. 12 urah		
Nadaljnje lakiranje	Po ca. 12 urah						

	Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (npr. hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.
Čiščenje delovnih naprav 	Takoj po uporabi očistiti z Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev in listavcev primeren za zunanost kot tudi ter lesni materiali (masivne lesene plošče, lameliran lepljen les BSH, dolžinsko spojen polni profil KVH).
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Upoštevajte: • ÖNORM B 2230-1. • ÖNORM B 3430-1. • DIN 18363 • BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z granulacijo 80 v smeri lesnih vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev lesnih sestavin, npr. smole in smolnatih žepkov. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Vrste lesa, ki vsebujejo veliko smole in eksotične vrste lesa s sestavinami, ki podaljšujejo čas sušenja, očistite s produktom Nitro-Verdünner Aromatenfrei (8017) (razredčilo). Če so prisotne alge, mah ali plesen, je potrebno površino obdelati z Aviva Fungisan 8308. Prosim, upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Po potrebi za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti: 1x Pullex Imprägnier-Grund (4436) impregnirati (velja za les razreda EN 350, 3-5) Čas vmesnega sušenja: cca 12 h. Zaščito za les je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list. Upoštevajte delovne smernice ARL 056 pri delu z zaščitno lazuro za les. Prosim, upoštevajte tehnični list.
Temeljni premaz	1X Pullex Platin (4447) Čas vmesnega sušenja: cca 12 h.
Zaključni premaz	1 x Pullex Platin (4447)
VZDRŽEVANJE	
Vzdrževanje	Obstojnost je odvisna od večjega števila dejavnikov: vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. Priporočamo letno vzdrževanje premaza. Po potrebi nedotaknjene površine očistimo (prah in umazanija) in 1x-2x premažemo s Pullex Platin (4447). Pri lesu listavcev z globokimi porami (hrast, iroko) je potrebno pogostejše vzdrževanje.

	Prosim, upoštevajte delovne smernice za premaz komponent po meri in delno po meri (vzdrževanje in prenova).
Vsebina	W30 4447000030: 0,75 l; 2,5 l
Barvni odtenki	Dodatni barvni odtenki so na voljo po ADLERjevi Color4You barvni karti. Pullex Platin Basis W30 (4447000030) - Na končni barvni odtenek vpliva lastna barva lesa, količina nanosa in barvni odtenek premaza za les. - Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! - Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. Najboljšo barvno obstojnost izkazujejo srednji barvni odtenki; presvetlim ali pretemnim barvnim odtenkom se pri ekstremnih vremenskih obremenitvah izogibamo.
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünner Aromatenfrei (8017) Pullex Bodenöl (4402) Pullex Imprägnier-Grund (4436)
Rok trajanja 	Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C). Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: EU mejna vrednost (Kat. A/e): 700g/l (2010). Pullex Platin vsebuje maksimalno 610 g/l HOS.
GISCODE	BSL40
Deklaracija po VdL-RL 01	Alkidna smola /anorganski beli in barvni pigmenti /organski pigmenti / pigmenti - efekt/ alifatski / glikoli in glikol etri / Dodatki / plastni silikati / zamreževalci / hidrofobna sredstva / sredstva za zaščito pred svetlobo / sredstva proti koži /sušilna sredstva / konzervansi. Vsebuje 3-jodo-2-propinilbutilkarbamat. Lahko povzroči alergijske reakcije. Informacije za alergike na tel. +43 5242 6922-713.
Varnostni napotki 	Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Pri brušenju uporabiti filter P2. Pri trdem lesu (bukev, hrast) priporočamo filter P3. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode. Hraniti izven dosega otrok. Med obdelavo in po njej zagotoviti dobro prezračevanje. Pri delu ne jejte, ne pijte in ne kadite. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suho ali razpokano kožo. Ne dovolite, da pride v odtoke, vodotoke ali tla. Upoštevati varnostni list.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-1 ZKL 4447 | 09/23