

Pullex Renovier-Grund

4416

Izravnalni premaz za les na osnovi topil za domače mojstre in komercialno uporabo

OPIS IZDELKA

Splošno

Polprosojen, izravnalni osnovni premaz za les za obnovo močno preperelih premazov za les na prostem. Premaz Pullex Renovier-Grund ne samo impregnira, temveč tudi izravnava in posvetli površino lesa. Izdelek je zaradi bencinov za lake brez aromатов kot topilo skoraj brez vonja.

Posebne lastnosti in standardi za preskušanje

- Prevlaka je zaščitena z biocidno aktivno snovjo pred glivami modrivkami in plesnijo.

Aktivna snov:

2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat

Področja uporabe



Dimenzijsko stabilni in delno dimenzijsko stabilni leseni elementi na prostem in v zaprtih prostorih, na primer lesena okna ali vhodna vrata.

Dimenzijsko nestabilni in delno stabilni leseni elementi na prostem, na primer lesene hišice, lesene obloge, nadstreški, profili, polkna, balkoni, vrata.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +5 °C.
- Optimalni pogoji obdelave so med 15 - 25 °C pri relativni vlažnosti zraka 40 - 80 %.
- Ne obdelujte pri močnem sončnem sevanju, dežju, izjemno visoki vlažnosti zraka, močnem vetru ali morebitni zmrzali.
- Preprečite sušenje prevelikih nanosov in s tem sl-Slojev, ki tvorijo film, sicer je treba izvesti brušenje z zrnavostjo 220 ali ustrezno brusno kopreno!
- Vodoravne lesene dele na tanko premažite, da preprečite luščenje zaradi prevelike debeline plasti.
- Smolikavosti zaradi tehnike premazovanja ni mogoče preprečiti.
- Izpiranje vodotopnih sestavin lesa, posebej pri močnih nalivih, se lahko z vsestranskim premazom in dodatnim premazom čelne površine čim bolj zmanjša.
- Na lesu macesna in sestavinsko bogatemu lesu lahko ostanki po čiščenju (visoka alkalnost) ali železov prah (nastanek rje) povzročijo črno obarvanje.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat. Odstopanja povzročajo težave s filmom in prijemom ter slabšo vremensko in barvno obstojnost.

- Prosimo, upoštevajte naše **ARL 500 – delovne smernice za premazovanje dimenzijsko nestabilnih in omejeno dimenzijsko stabilnih komponent – splošni del.**
- Upoštevajte našo direktivo **ARL 505 – Delovno direktivo za lake/glazure in olja na osnovi alkidnih smol.**

Način nanosa

80 –
125 ml
↓
1 m²

	Slikarstvo
Količina nanosa na nanos (ml/m ²)	80 - 125

Izdelek je pripravljen za uporabo.

Oblika, karakteristike površine obdelovanca in način nanosa vplivajo na dejansko porabo. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.

Za dobro presušitev je treba obvezno upoštevati navedene količine nanosa. Prevelike debeline plasti povzročijo občutno zakasnitev sušenja!

Časi sušenja

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)



Možnost prelakiranja (laki na osnovi topil)	24 Ura/-e
Možnost prelakiranja (laki na vodni osnovi)	48 Ura/-e

Navedene vrednosti so okvirne. Sušenje je odvisno od podlage, debeline premazne plasti, temperature, pretoka zraka in relativne vlažnosti.

Nizke temperature in/ali visoka vlažnost zraka lahko podaljšajo čas sušenja.

Na lesu, bogatem s sestavinami (npr. hrast, Iroko), lahko pride do poznejšega sušenja.

Pri obnovi s prekrivnimi sistemi premazov na vodni osnovi je treba obvezno upoštevati čase sušenja 48 Ura/-e! V nadaljevanju je treba Pullex Renovier-Grund (4416) zbrusiti!

Čiščenje delovnih naprav

7231

Takoj po uporabi očistite z Adlerol Terpentinölersatz (7231).

PODLAGA**Vrsta podlage**

Les iglavcev in listavcev, kot tudi za zunanjo uporabo primerne vrste lesnih materialov, kot so plošče iz masivnega lesa, lepljeni lamelirani les (BSH), masivni gradbeni les (KVH), itd.

Lastnosti podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez ločilnih snovi, kot so maščoba, vosek, silikon, smola, itd. in brez lesnega prahu; poleg tega je treba preveriti, ali je površina primerna za premazovanje.

Pogoj za dolgo življenjsko dobo premaza je upoštevanje načel konstruktivne zaščite lesa.

Prosimo, upoštevajte naslednje dokumente:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Podatkovni list BFS št. 18

Vlažnost lesa

Les iglavcev: 15 % ± 2 %

Les listavcev: 12 % ± 2 %

Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z zrnastostjo 80–120 v smeri vlaken, temeljito čiščenje in odstranjevanje morebitnih lesenih komponent, kot so smole in smolni žepi. Les, ki vsebuje smolo, in eksotični les z vsebnostjo snovi, ki upočasnjujejo čas sušenja, čistite z Nitro-Verdünnern 8017 (8017). Alge, zelene obloge ali plesni na zunanjih površinah lahko obdelamo z Aviva Fungisan (8308). Dimenzijsko nestabilni leseni elementi: Preperel, siv les, stare nenosilne ostanke barve, prah in nečistoče očistite ročno z medeninasto žično krtačo ali strojno z najlonsko skledasto krtačo. Nepoškodovane, nevpojne stare premaze brusite z zrnastostjo 80. Dimenzijsko stabilni leseni elementi: Odstranite stare, nenosilne premaze. Trdne stare premaze zbrusite (z zrnastostjo 80) in nato še enkrat (z zrnastostjo 120).
STRUKTURA PREMAZA	
Temeljni premaz	1 x Pullex Renovier-Grund (4416) Visoko vpojne lesene površine dvakrat premažite (»mokro na mokro« brez vmesnega sušenja). Čas vmesnega sušenja: pribl. 12 Ura/-e
Vmesno brušenje	Z zrnastostjo 220 – 280 ali ustrezno brusno kopreno
Zaključni premaz	V odvisnosti od področja uporabe: npr.: Pullex Top-Lasur (4421) / Pullex Fenster-Lasur (4405) / Pullex Color (4403) / Samtalkyd (4514) / Brilliantalkyd (4503) / Pullex Aqua-Color (5325)
NAVODILA ZA NAROČANJE	
Velikosti pakiranja	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l
Barvni odtenki/stopnje sijaja Color4You 	Standardna(-e) barva(-e): Beige, wie 50236 (4416057101) Lärche (4416057113) Dodatne barvne odtenke je mogoče zmešati prek sistema ADLER za mešanje barv Color4you. Osnovni lak(-i): Pullex Renovier-Grund# Basis Gelb (50255) Pullex Renovier-Grund Basis W20 (50256) Končni odtenek je odvisen od osnovne barve lesa, količine nanosa, odtenka impregnacije/osnovnega premaza in barvnega odtenka zaključnega premaza. Za oceno končnega barvnega odtenka je priporočljivo izdelati barvni vzorec na originalni podlagi z izbrano strukturo premaza. Za zagotavljanje enakosti barvnih odtenkov na površini uporabljajte samo material z enako številko serije. Za zagotavljanje enakosti barvnih odtenkov se standardnih barvnih odtenkov na eni površini ne sme obdelovati z niansiranimi barvnimi odtenki (mešalni sistem). Obarvane izdelke obdelajte v 3 mesecih. Prosimo, upoštevajte naše ARL 800 – delovne smernice za delo (vključno z nego in vzdrževanjem) z napravami za doziranje ADLER Mix, Pur Mix in Color4You.

Dodatni izdelki

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)
 Aviva Fungisan (8308)
 Pullex Top-Lasur (4421)
 Pullex Fenster-Lasur (4405)
 Pullex Color (4403)
 Samtalkyd (4514)
 Brilliantalkyd (4503)
 Pullex Aqua-Color (5325)

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 5 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Priporočamo, da vsebino odprtega vsebnika spravite v manjše vsebnike, da se prepreči želiranje/tvorjenje kože.

Odprte posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

Tehnični podatki

Vsebnost HOS v zmesi, pripravljeni za uporabo: mejna vrednost v skladu z Direktivo 2004/42/ES za Pullex Renovier-Grund (kat. A/h): 750 g/l.
 Pullex Renovier-Grund vsebuje največ 500 g/l HOS.

GISCODE

BSL40

Sestavine v skladu z VdL-RL01

Alkidne smole / Alifatske spojine / Anorganski pigmenti, beli in barvni / Organski pigmenti / Dodatki za površinsko obdelavo / Glikol eter / Sredstva za zamreženje / Suhe snovi (sikativi) / Sredstva za izboljšanje svetlobne obstojnosti / Sredstva proti tvorbi kože / 3-jodo-2-propinil butilkarbamat
 Vsebuje 3-jodo-2-propinil butilkarbamat. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Varnostni podatki

Pred uporabo preberite oznako na izdelku.

Pri uporabi krp, gobic, delovnih oblačil ipd., prepojenih z oksidativno sušečimi izdelki, obstaja nevarnost samovžiga! Shranjujte jih pod vodo ali v zaprtih kovinskih posodah oziroma jih razgrnite in pustite, da se posušijo.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpoko kože.

Pri brušenju uporabite prašne filtre P2 / P3.

Če potrebujete zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali oznako izdelka.
 Hraniti izven dosega otrok.

Med obdelavo in sušenjem poskrbite za dobro zračenje.

Med delom ne uživajte hrane in pijače ter ne kadite.

Preprečite izpuste v okolje.

Vsebino in embalažo zavržite v skladu z nacionalnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani www.adler-lacke.com.