


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Samtalkyd	4514																								
Opis	Univerzalni svilnato-mat končni lak na osnovi topil. Je dobro odporen proti vremenskim vplivom in porumenelosti. Se dobro suši, izkazuje dobro odpornost proti praskam, visoka prekrivnost, visoko zapolnjuje, dobra odpornost proti kapljanju. Okolju prijazen zaradi višje vsebnosti trdnih delcev in topil brez aromатов.																									
Področje uporabe	 • Za les in kovino v notranjosti in zunanosti. • Zaradi vonja ni primeren za notranje površine pohištva in omar.																									
OBDELAVA																										
Napotki za delo:	 • Uporabiti samo v brizgalnih kabinah, ki ustrezajo HOS predpisom. • Pred uporabo dobro pretresiti. • Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj 5°C. • Najbolj optimalni pogoji za obdelavo so 15-25°C, pri relativni zračni vlažnosti 40-80%.																									
Način obdelave	 20% 80367 11 ↓↓↓ 14m² <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Mazanje</th><th>Valjčkanje</th><th>Brizgalna pištola</th></tr><tr><td>Šoba Ø (mm)</td><td>-</td><td>-</td><td>1,8-2</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>-</td><td>-</td><td>2,-2,5</td></tr><tr><td>Razredčilo</td><td>-</td><td>-</td><td>KH-Spritz-Verdünnung 80367</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>-</td><td>20</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (ml/m²)¹</td><td colspan="2">Cca. 14</td><td>Cca. 11</td></tr></table> ¹vključen dodatek razredčila in izgubo pri brizganju Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.		Način nanosa	Mazanje	Valjčkanje	Brizgalna pištola	Šoba Ø (mm)	-	-	1,8-2	Tlak brizganja (bar)	-	-	2,-2,5	Razredčilo	-	-	KH-Spritz-Verdünnung 80367	Dodatek razredčila (%)	-	-	20	Izdatnost na nanos (ml/m²) ¹	Cca. 14		Cca. 11
Način nanosa	Mazanje	Valjčkanje	Brizgalna pištola																							
Šoba Ø (mm)	-	-	1,8-2																							
Tlak brizganja (bar)	-	-	2,-2,5																							
Razredčilo	-	-	KH-Spritz-Verdünnung 80367																							
Dodatek razredčila (%)	-	-	20																							
Izdatnost na nanos (ml/m²) ¹	Cca. 14		Cca. 11																							
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Prašno suh (ISO 1517)</td><td>Po cca. 2–3 h</td></tr><tr><td>Se ne lepi</td><td>Po cca. 5-6 h</td></tr><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po cca 12h</td></tr></table>  12h Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne smemo izpostavljati direktni sončni svetlobi. Za zagotovitev popolnega sušenja je nujno, da se upošteva priporočeno količino nanosa. Previsoka količina nanosa povzroči znatno daljši čas sušenja. Nizke temperature in/ali visoka zračna valažnost lahko podaljša čas sušenja. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi.		Prašno suh (ISO 1517)	Po cca. 2–3 h	Se ne lepi	Po cca. 5-6 h	Nadaljnje lakiranje	Po cca 12h																		
Prašno suh (ISO 1517)	Po cca. 2–3 h																									
Se ne lepi	Po cca. 5-6 h																									
Nadaljnje lakiranje	Po cca 12h																									
Čiščenje delovnih aparatov	Z ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301 oz. ADLER Pinselreiniger 8079. Za odstranitev zasušenih ostankov laka priporočamo r ADLER Abbeizer Express 8313.																									

PODLAGA	
Vrsta podlage	Les leseni materiali, kovina, trdi PVC.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Podlaga mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage. Upoštevati ÖNORM B2230 del 2, VOB. Del C, DIN 18363. oddelek 3. Nestabilne premaze je potrebno popolnoma odstraniti.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Les in leseni gradbeni elementi: Ostre robove je potrebno zgladiti. Lesne sestavine (smola) je potrebno odstraniti. Železo in jeklo: Potrebno je odstraniti rjo; ostanke maščob odstraniti z ADLER Entfetter 80394 Cink, aluminij in ostale neželezne kovine Z ADLER Entfetter 80394 in brusnim flisom mat zbrusimo. Trd PVC in umetni materiali, ki se lahko premažejo Z ADLER Entfetter 80394 in brusnim flisom mat zbrusimo Stari premazi Zbrusimo z granulacijo 120 in očistimo. Prosim upoštevajte tehnični list izbranega proizvoda.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti po potrebi impregniramo 1x z Pullex Imprägnier-Grund 4436 (velja za lesove, ki ustrezajo EN 350, 3-5) Zaščitno sredstvo je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list.
Temeljni premaz	Les in leseni gradbeni elementi: 1 x ADLER Alkyd-Grund 4501 Surov les iglavcev v zunajosti oz. les, ki je občutljiv na glive prej premažemo 1 x z Pullex Imprägnier-Grund 4436. Železo in jeklo: Interier: 1 x ADLER Metallgrund 4512 ali ADLER Unigrund LM 4516 Eksterier: 2 x ADLER Metallgrund 4512 ali ADLER Unigrund LM 54065 ff Cink 2 x ADLER Unigrund LM 4516 ali ADLER 2K-Epoxi-Grund 5604 Aluminij in ostale neželezne kovine 1 x ADLER Unigrund LM 4516 ali ADLER 2K-Epoxi-Grund 5604 Eloksiran aluminij in jeklo je potrebno dobro mat zbrusiti in v roku 60 min z ADLER 2K-Epoxi-grund 5604 grundirati.

	Umetne mase 1 x ADLER Unigrund LM 4516 ali ADLER 2K-Epoxi-Grund 5604. Zaradi različnih materialov je potrebno preizkusiti oprijemljivost. Star premaz Pri intaktnih premazih je potrebno preveriti ustreznost proizvoda. Pulverlack: Priporočamo generalno grundiranje z ADLER 2K Epoxi-Grund 5604. Potrebno je preveriti ustreznost proizvoda, Upoštevajte tehnični list!
Vmesno brušenje 	Gr 240 Odstraniti brusni prah.
Vmesni premaz	1 x ADLER Samtalkyd 4514 Vmesni čas sušenja: ca. 12 h
Končni premaz	1 x ADLER Samtalkyd 4514
NEGA IN OBNOVA	
Nega in obnova	Obstojnost lesenih delov v zunanosti je odvisna od mnogih dejavnikov. To so predvsem vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je pomembna pravočasna nega. Če je potrebno intaktne površine pobrišemo (prah in umazanija) in 1 -2 x z ADLER Samtalkyd 4514 premažemo. Upoštevati delovne smernice ARL 504.
Vsebnost	375 ml; 750 ml; 2,5 l; 10 l
Barvni odtenki	Weiß W10 52351 Rapsgeib RAL 1021 52361 Verkehrsrot RAL 3020 52362 Feuerrot RAL 3000 52363 Enzianblau RAL 5010 52364 Laubgrün RAL 6002 52366 Moosgrün RAL 6005 52367 Nussbraun RAL 8011 52370 Tiefschwarz RAL 9005 52372 Silbergrau RAL 7001 52373 Lichtgrau RAL 7035 52374 Cremeweiß RAL 9001 52375 Nadaljnji barvni odtenki so na voljo po ADLERjevi barvni karti Color4you. Weiß W10 52351 Basisgelb 52355 Basis W20 52352 Basisrot 52356 Basis W30 52354 Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! Beli in tonirani odtenki lahko pri umetni svetlobi spremenijo barvni odtenek.

	Tonirane barvne odtenke je potrebno uporabiti v roku 3 mesecev.
	ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301 ADLER KH-Spritzverdünnung 80367 ADLER Pinselreiniger 8079 ADLER Abbeizer Express 8313 ADLER Alkyd-Grund 4501 ADLER Metallgrund 4512 ADLER Unigrund LM 4516 ADLER Entfetter 80394 ADLER 2K-Epoxi-Grund 5604 Pullex Imprägnier-Grund 4436
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 5 let, originalno zaprto. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Priporočamo, da ostanke prelijete v manjše posode, da se prepreči geliranje oz. tvorba filma.
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: EU-mejna vrednost za ADLER Samtalkyd (Kat. A/d): 300 g/l (2010). ADLER Samtalkyd vsebuje maksimalno 300 g/l VOC.
GISCODE	BSL20
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Pri obdelavi obvezna uporaba zaščitnih rokavic in očal.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

06-21 (ersetzt 02-19)