

TECHNOMELT DORUS HKP 21

Opis proizvoda:

DORUS HKP 21 izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	EVA
Tip proizvoda	talilno lepilo
Namen:	lepljenje robnih trakov
Izgled:	Patroni Naravni, beli, rjavi

Uporaba

- Hitrost lepljenja robnih trakov s HolzHer kartušo je 10 m/min
- Robni trakovi: masivni les, furnir, melamin, poliester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*

**Primernost je odvisna od lastnosti posameznih materialov, na katere so nalepljeni robni trakovi in od temeljnega premaza.*

Lastnosti

- Univerzalno talilno lepilo
- Hitro taljenje
- Zelo dobro zamreženje

Tehnične lastnosti

Točka mehčanja (Ring & Kugel): ~108 °C
Viskoznost (Brookfield): mPas / 200 °C ~87.500
Toplotna odpornost: cca. 90 °C
testirano na hrastovem furnirju debline 0,6 mm z uporabo Henklove metode povečevanja temperature

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne ukrepe.

Temperatura obdelave:

Priporočena delovna temperatura v šobi za nanos: 200 – 220 °C
Posebej v primeru dolgih in debelih panelov, je primerno izbrati višjo temperaturo.

Tlak stiskanja mora biti dovolj visok, da se vroče lepilo enakomerno porazdeli in ustvari enakomeren lepilni film.

Po možnosti uporabljati samo za ravne robove, ne za profilirane ali zaokrožene površine.

V kolikor se na robnih trakovih kaže rahla bočna ukrivljenost, potem vedno konkavno stran obračamo k plošči, da se lepilni spoj lepo zapre.

Pri robnih materialih s slabšim oprijemom se pred lepljenjem priporoča uporaba temeljnega nanosa (primer-ja) npr. TECHNOMELT PRIMER 183/1

Razno:

Temperatura materiala in sobna temp.: ≥ 18 °C
Vlaga materiala: 8 – 12%
Čas segrevanja: 2 – 4 min

Varnostna opozorila

Če prekoračimo priporočeno delovno temperaturo, se lahko tvorijo zdravju škodljivi razgradni produkti.

Vonj, ki se sprošča, lahko povzroči draženje. Če prekoračena delovna temperatura traja daljši čas, obstaja dodatna nevarnost razgradnih produktov.

V vsakem primeru je potrebno poskrbeti za preprečitev nastajanja hlapov – poskrbite za dobro zračenje in odzračevanje (npr. odsesovanje).

Skladiščenje

Rok trajanja je najmanj 2 leti, če se skladišči na hladnem in suhem mestu.

Označevanje

Upoštevajte varnostni list!

TECHNOMELT DORUS HKP 21

Omejitev odgovornosti

Opomba:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki je izven našega nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, zato Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene.

Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS in Henkel France SA dodatno upoštevajte naslednje:

V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno, odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru ne sme presegati zneska zadevne dobave.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S.

velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:

Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in veljajo za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj nad katerimi nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi primernost izdelka in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, previdnost ob uporabi izdelka ter ustrezno zaščito ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili kakršnokoli škodo in poškodbe. Glede na navedeno **korporacija Henkel izrecno zavrača vse odgovornosti, specifične ali predpostavljene, zaradi posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z izpadom prihodka**. Tukaj navedeni podatki različnih procesov in sestave izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. Priporočamo, da vsak uporabnik izdelek

testira glede na svoj namen uporabe pred ponovno uporabo s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta izdelek je lahko krit z enim ali več patentov notraj ali izven ZDA.

Uporaba blagovne znamke

V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v tem dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation, registrirane v ZDA ali drugje. Znak ® označuje blagovno znamko registrirano pri uradu U.S. Patent in Trademark Office.

Reference 0.1