

TECHNOMELT DORUS KS 922

Opis proizvoda:

TECHNOMELT KS 922 izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	polipropilen
Tip proizvoda	talilno lepilo
Namen:	Lepljenje robov
Izgled:	Granule naraven

Uporaba

- Robno lepljenje, pomik od 15 m/min
- Robovi: furnir, melamin, poliester, PVC*, ABS*, PP*, CPL*, večslojni furnir, masiven les

**Primernost je odvisna od lastnosti posameznih materialov, na katere so nalepljeni robni trakovi in od temeljnega premaza.*

Priporočamo predhoden preizkus ustreznosti.

Lastnosti

- Zelo visoka odpornost na toploto
- Visoka termična obstojnost
- Skoraj brez vonja
- Dobra fleksibilnost v hladnem
- Čista obdelava
- Dobro omočenje
- Gladke površine, tudi pri zelo fleksibilnih materialih
- Tesen spoj

Tehnične lastnosti

TECHNOMELT DORUS KS 922

Temperatura zmečanja (Kofler),	150°C
Viskoznost (Brookfield-, 200°C, mPa.s):	~80.000
Odpornost na temperaturo °C	>120

testirano na hrastovem furnirju debeline 0,6 mm z uporabo Henklove metode povečevanja temperature

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne ukrepe.

Priporočena delovna temperatura

v talilnem loncu:	190 – 210 °C
na valju za nanos:	190 – 210 °C

Skladiščenje

Rok trajanja 1 leto, v originalno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru.

Označevanje

Upoštevajte varnostni list!

Izključitev odgovornosti:

Navedeni podatki, zlasti priporočila za uporabo in področja uporabe naših proizvodov, temeljijo na našem dosedanjem znanju in izkušnjah. Zaradi uporabe različnih delovnih materialov in zaradi spremenljivih delovnih pogojev, ki niso pod našim nadzorom, priporočamo temeljito povpraševanje o prikladnosti naših proizvodov za potrebne postopke in uporabo. Odrekamo se vsaki odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi podatki ali kakršnimkoli ustreznim nasvetom, razen v primeru odgovornosti za skrajno nepazljivost ali lažne namene.