

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda


Terra Wax-Oil

7036

Opis

Ekološko olje za les, ki vsebuje vosek. Narejeno na osnovi naravnih surovin, namenjeno za površine v notranjosti. Za naravne, matirane površine s prijetnim otipom. Produkt se enostavno obdeluje in ne vsebuje topil in mehčalcev.

Posebne lastnosti



- ADLER Green-Label Produkt** - se izkazuje v 3 kategorijah: okolje, zdravje & varnost kot tudi življenjska doba.
- Ne vsebuje kemijske zaščite za les.
- Proizvod ustreza zahtevam **ÖNORM EN 71-3** Varnost igrač; migracija določenih elementov (težki elementi)
- Proizvod ustreza zahtevam **DIN 53160-1 in DIN 53160-2**, kar se tiče obstojnosti na znoj in slino.
- Izpolnjuje kriterije »Baubook«
- Ustreza francoski uredbi **DEVL1104875A**

Področje uporabe



- Leseni elementi iz lesa iglavcev v notranjosti , kot npr. stenski in stropni elementi ter vidni strešni nosilci.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Pred uporabo dobro pretresti.
- Temperatura proizvoda, obdelovanca in sobna temperatura mora biti najmanj +10°C.
- Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%.

Način obdelave



Način nanosa	Mazanje	Brizgalna pištola z lončkom
Nanos	2x	2x
Šoba (mm)	-	1,8-2,0
Tlak brizganja (bar)	-	3-4
Izdatnost/nanos (m²/l)	Ca. 10	

Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo.

Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.

Čas sušenja

(pri 23°C in 50% rel.vl.)



Nadaljnje lakiranje	Po ca. 6 urah
Popolnoma suh	Po ca. 16 urah


Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.

Poskrbite za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje).

Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja.

Čiščenje delovnih naprav

Takoi po uporabi očistiti z vodo. Zasušene ostanke odstraniti z Abbeizer Express 8313.

	
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Upoštevati ÖNORM B2230 del 1. Gl. VOB, del C, DIN 18363, odstavki 3; lakiranje.
Vlažnost lesa	15% ± 2%
Priprava podlage	Brušenje: Gr 120-180 Ostre robove zbrusiti, iztekajoče lesne sestavine odstraniti (npr. smola).
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1 x Terra Wax-Oil 7036 Vmesni čas sušenja: 6 ur.
Vmesno brušenje 	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 240-280. Odstraniti lesni prah.
Temeljni premaz	1 x Terra Wax-Oil 7036
NEGA IN OBNOVA	
Nega	Po potrebi intaktne površine obrisati (prah) in odstraniti umazanijo in 1x premazati z Terra Wax-Oil 7036.
Vsebnost	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Barvni odtenki	Terra Wax-Oil Farblos, se lahko tonira 7036 000220 Ostali barvni odtenki so na voljo po Adlerjevjeve Color4you sistemu. Končni barvni odtenek je odvisen od lastne barve lesa, količine nanosa, barvnega odtenka impregnacije in barvnega odtenka končnega premaza. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. Toniran izdelek uporabiti v roku 3 mesecev.
Dodatni proizvodi	Abbeizer Express 8313
Rok trajanja 	Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi. Ne izpostavljati direktni sončni svetlobi, vlažnosti in zmrzali; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: mejna vrednost za Terra Wax-Oil (Kat.A/e): 130 g/l (2010) Terra Wax-Oil vsebuje največ <5 g/l HOS.
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Pri brušenju uporabiti filter P2/P3.