



TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aduro High Gloss		2634
Št. proizvoda	2634000100		
Opis	Poliuretanski 2K prozorni lak na osnovi topil za doseganje visokega sijaja. Se hitro suši, odlikuje ga dobra mehanska in kemijska odpornost, odličen sijaj in zelo dobro zapolnjuje.		
Posebne lastnosti	   ÖNORM A 1605-12 (pohištvene površine) Obstojnost na kemijske vplive: 1-B1 Obstojnost na drgnjenje: 2-D (≥ 50 U) Odpornost na praske: 4-E (≥ 0,5 N) Odpornost na vnetljivost: 5-B (težko vnetljive pohištvene površine) DIN 68861 (pohištvene površine) Del 1: Obstojnost na kemijske vplive: 1B Del 2: Obstojnost na drgnjenje: 2D (od 50 do 150 U). Del 4: Odpornost na praske: 4-E (≥ 0,5 N do ≤ 1,0 N) ÖNORM A 3800-1 (prej B 3800-1); v zvezi z težko gorljivo podlago Q1. Tr1 SOLAS 74/88 Kap. II-2 Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A.		
Področje uporabe	 Za lakiranje normalno obremenjenih pohištvenih površin v notranjosti kot npr. mize, odlagalne površine, druge vidne in nevidne površine, površine za sedenje – področje uporabe III do IV po ÖNORM A 1610-12 v kombinaciji z ustreznim temeljnim lakom. Za težko gorljive oz. vnetljive konstrukcije.		
OBDELAVA			
Napotki za obdelavo	- Proizvod je potrebno pred uporabo pretresti. - Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +10°C. - Znatno povišane temperature in/ali nizka vlažnost pospešijo sušenje, kar lahko negativno vpliva na postopek dela. V teh primerih priporočamo dodajanje do 10 % Pigmpur Gloss NG (8131) namesto razredčila DD Thinner 8519 (8519). - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Upoštevati delovne smernice za delo s PUR laki (ARL 131).		
Mešalno razmerje	 3 utežni deli Aduro High-Gloss (2634) 1 utežni del PUR-Hardener 8420 S (8420000210) Aduro High-Gloss (2634) se lahko uporablja izključno z navedenim trdilcem v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.		
Uporabni čas mešanice	 4 h Nadaljnje podaljšanje odprtega časa ni možno. Visoke temperature skrajšajo uporabni čas mešanice.		

Način nanosa  0-10% 8519 	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airmix/Aircoat</th><th>Brizganje pod pritiskom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>1,5 – 1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100</td><td>2,5-3,0</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja (bar)</td><td>1-5</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>0-10</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td colspan="2">13</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td colspan="2">80-100</td></tr></table> Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.	Način nanosa	Airmix/Aircoat	Brizganje pod pritiskom	Šoba (mm)	0,23-0,28	1,5 – 1,8	Tlak brizganja (bar)	100	2,5-3,0	Tlak razprševanja (bar)	1-5	-	Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)			Dodatek razredčila (%)	-	0-10	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	13		Količina nanosa (g/m²)	80-100	
Način nanosa	Airmix/Aircoat	Brizganje pod pritiskom																							
Šoba (mm)	0,23-0,28	1,5 – 1,8																							
Tlak brizganja (bar)	100	2,5-3,0																							
Tlak razprševanja (bar)	1-5	-																							
Razredčilo DD-Verdünner 8519 (8519)																									
Dodatek razredčila (%)	-	0-10																							
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	13																								
Količina nanosa (g/m²)	80-100																								
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Prelakiranje</td><td>Po 10 min</td></tr><tr><td>Manipuliranje</td><td>Po 12 urah</td></tr><tr><td>Brušenje in poliranje</td><td>Po 24 h do max 3 dni</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti	Prelakiranje	Po 10 min	Manipuliranje	Po 12 urah	Brušenje in poliranje	Po 24 h do max 3 dni																		
Prelakiranje	Po 10 min																								
Manipuliranje	Po 12 urah																								
Brušenje in poliranje	Po 24 h do max 3 dni																								
Čiščenje delovnih naprav  8519  8501	Takoj po uporabi očistiti z DD-Verdünner 8519 (8519) ali Waschverdünner (8501).																								
NANOS PLASTI																									
Temeljni premaz	Brezbarvni: Aduro Füllgrund HT (2530) Vmesno brušenje Gr 280-360 Barvni: Pigmopur G50 (2406) v želenem barvnem odtenku (s predhodnim nanosom temeljnega kita (lakiranje na zaprte pore), čas sušenja pri sobni temperaturi najmanj 1 uro do največ 8 ur brez vmesnega brušenja.																								
Vmesno brušenje	Brezbarvni: Gr 360/500/600. Vmesno brušenje mora biti neposredno pred končnim lakiranjem, da zagotovimo dobro oprijemljivost. Barvni: Na Pigmopur G50 (2406) lahko brez vmesnega brušenja uporabimo Aduro High-Gloss (2634). Vmesno sušenje max. 8 ur.																								
Končno lakiranje	2 x Aduro High-Gloss (2634) Brez vmesnega brušenja. Vmesno sušenje: cca 10 - 30 min																								
Naknadna obdelava (brušenje, poliranje, zlaganje)	Po 24 h sušenju pri sobni temperaturi (max. 3 dni).																								

ČIŠČENJE IN NEGA	
Čiščenje in nega	Clean-Möbelreiniger (7202).
NADALJNI NAPOTKI	
Vsebnost	3kg, 18kg
Dodatni proizvodi	Aduro Füllgrund HT (2530) Clean-Möbelreiniger (7202) DD-Verdünner 8519 (8519) Pigmopur G50 (2406) PUR-Hardener 8419 (8419) PUR-Hardener 8420 S (8420) Verzögerer Pigmopur Gloss NG (8131) Upoštevati tehnični list proizvoda.
Čas uporabe 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto – ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C. Ne sme zmrzniti.
Tehnični podatki	<u>Viskoznost ob dobavi:</u> ca. 12-14s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2). Več informacij je na voljo v varnostnem listu.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

2-0 ZKL 2634 | 03/25 | nadomesti 1-0