


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Aduro Vitea2651 000105																																
Opis	Hitro sušeči 2-K poliuretanski mat lak na akrilatni osnovi za doseganje naravnega videza lesenih površin. Zelo dobra mehanska in kemijska odpornost, lepa porasta slika in mat efekt.																																
Obstojnost na kemijske vplive	ÖNORM A 1605-12 obremenitveni razred: 1-B1																																
Odpornost na drgnjenje	ÖNORM A 1605-12 obremenitveni razred: 2-D (≥ 50 U)																																
Odpornost na praske	ÖNORM A 1605-12 obremenitveni razred: 4-D (≥ 1,0 U)																																
	DIN 68861 (pohištvene površine) Del 1: kemijska obremenitev: 1B Del 2: odpornost na drgnjenje: 2D (50 do 150 U) Del 4: odpornost na praske: 4D (>1,0 do ≤ 1,5N). ÖNORM A 3800-1 (prej B1 3800-1); - razred vnetljivosti: težko gorljiv B1 v zvezi z težko gorljivo podlago - Q1 pri gorenju se sprošča malo dima - Tr1 ne kaplja Ustreza francoski uredbi DEV1104875A, A+ .																																
 Področje uporabe	Za lakiranje močno obremenjenih pohištvenih površin, za notranjo ureditev: mize, odlagalne površine v kuhinjah in bivalnih prostorih, kopalnicah, pisarnah, ličnice in druge vidne površine, obremenjene površine za sedenje in nevidne površine. Področje uporabe III – IV po ÖNORM A 1610-12. Produkt ni primeren za površine obdelane z vodikovim peroksidom!																																
OBDELAVA																																	
 Napotki za obdelavo	- Pred uporabo proizvod dobro pretresti! - Aduro Vitea vsebuje optimalno količino zaščitnega sredstva proti svetlobi, ki ščiti pred porumenitvijo, zato se ne sme dodajati koncentrat <i>Lichtschutzkonzentrat 90712</i>. - Zaradi izrazitega mat efekta odsvetujemo lakiranje temnih ali temno luženih lesov. Prosim upoštevajte delovne smernice za PUR pohištvene lake.																																
 Mešalno razmerje	10 utežni deli Aduro Vitea 2651 000105 1 utežni del ADLER PUR-Härter 8239 000210 Aduro PUR-Vitea se lahko uporablja izključno s trdilcem ADLER Pur-Härter 8239 000210 v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanje lahko vodi do napak.																																
 Uporabni čas mešanice	8h Uporabni čas mešanice s svežim lakom ni možno.																																
 Način nanosa:	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>0,23-0,28</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>80-100</td><td>3-4</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila (%)</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td></tr><tr><td>Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td>21</td><td>21</td><td>18</td></tr><tr><td>Količina nanosa</td><td colspan="3">Ca. 100-130 g/m² na nanos; celotna količina: max: 250g/ m²</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšnjo uporabo.	Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8	Tlak brizganja (bar)	100-120	80-100	3-4	Tlak razprševanja	-	1-2	-	Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019				Dodatek razredčila (%)	-	-	5	Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	21	21	18	Količina nanosa	Ca. 100-130 g/m² na nanos; celotna količina: max: 250g/ m²		
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom																														
Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8																														
Tlak brizganja (bar)	100-120	80-100	3-4																														
Tlak razprševanja	-	1-2	-																														
Razredčilo ADLER DD-verdünnung 80019																																	
Dodatek razredčila (%)	-	-	5																														
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	21	21	18																														
Količina nanosa	Ca. 100-130 g/m² na nanos; celotna količina: max: 250g/ m²																																

	Lastnosti in vrsta podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točno vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom.					
	Za dobro sušenje (presušitev) je potrebno upoštevati priporočeno količino nanosa. Prekomeren nanos znatno podaljša čas sušenja.					
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table><tr><td>Brušenje in poliranje</td><td>Po cca 3 urah</td></tr><tr><td>Zlaganje, manipuliranje</td><td>Preko noči</td></tr></table>	Brušenje in poliranje	Po cca 3 urah	Zlaganje, manipuliranje	Preko noči	
Brušenje in poliranje	Po cca 3 urah					
Zlaganje, manipuliranje	Preko noči					
	Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, izmenjave zraka in relativne zračne vlažnosti.					
Čiščenje delovnih naprav 	ADLER DD-Verdünnung 80019 ali ADLER Waschverdünnung 80077					
PODLAGA						
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni, furnirani). Upoštevajte delovne smernice za lakiranje različnih lesnih vrst z 2K PUR laki .					
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez silikonov in smole. Preveriti je potrebno primernost podlage za nanos proizvoda.					
Priprava podlage	Les listavcev: brušenje z zrnatostjo 150-180 Les iglavcev: brušenje z zrnatostjo 120-150					
NANOS PLASTI						
Temeljni premaz	1x Aduro Vitea 2651 000105					
Vmesno brušenje 	Gr 280-320. Paziti, da ne pride do prebrušenja! Vmesno brušenje mora biti neposredno pred končnim lakiranjem, da zagotovimo dobro oprijemljivost.					
Končno lakiranje	1x Aduro Vitea 2651 000105					
ČIŠČENJE & NEGA						
Čiščenje in nega	ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Nega z ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222 000210. Prosim upoštevajte tehnični list.					
Vsebnost	4 kg, 20 kg					
Stopnje sijaja	Brezbarven, mat 2651 000105					
Dodatni proizvodi	ADLER PUR – Härter 8237 000210 ADLER DD- Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER Clean Möbelreiniger 96490 ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222 000210					
NADALJNI NAPOTKI						
Čas uporabe 	1 leto, originalno zaprto – ne izpostavljati direktni sončni svetlobi in vlažnosti; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.					
Tehnični podatki	Viskoznost ob dobavi: ca. 22 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C) Viskoznost mešanice: ca. 21 s po DIN 53211 (4mm čaša, 20°C)					
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Potrebno se je izogniti vdihavanju hlapov laka (uporaba zaščitne maske s filtrom A2/P2-EN 141/EN 143).					

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridružujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

10-20 (nadomesti 02-18)