

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Classic		1333								
Opis	Arova Classic je lužilo na vodni osnovi, namenjeno za doseganje manj poudarjene strukture pri lesovih listavcev. Lahko se prelakira z z brezbarvnimi vodnimi laki; možno je tudi nadaljnje lakiranje z laki na osnovi topil. Zardai specialnih barvnih pigmentov je dobro obstojno na svetlobi.										
Posebne lastnosti Standardi	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+										
Področje uporabe	Produkt je v kombinaciji z ustreznim lakom namenjen za pohištvne površine v notranjosti, področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. Za nepoudarjeno sliko luženja na lesovih listavcev s finimi ali grobimi porami. Uporablja se ga v kombinaciji z ustreznim pokrivnim lakom.										
OBDELAVA											
Napotki za delo:	• Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Proizvod, ki je ostal v nanašalni pištoli, ali s prahom onesnažen proizvod ne smemo vrniti nazaj v originalni vsebnik. • Lahko se nanaša z Airmix ali Airless postopkom. Nanos s čopičem ali gobico je primeren samo za manjše površine. • Pri manj vpojnih lesnih vrstah zadostuje manjši nanos, pri bolj vpojnih lesnih vrstah je potreben večji nanos lužila. • Pri bolj poroznih lesovih kot so jesen ali hrast se lahko doseže markanten in poudarjen izgled por, če lužilo takoj po nanosu obrišemo sprva počez in potem vzdolžno v smeri rasti lesnih vlaken. • Še bolj enakomeren izgled luženja dosežemo z dodatkom do max. 10% Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775). Pri lesovih kot so javor ali bukev se lahko z dodatkom k lužilu izravnavajo nepravilnosti, ki nastanejo kot posledica različne zmožnosti vpijanja različnih struktur lesa. Pri količinah, ki presegajo 10% dodatka k lužilu lahko pride do motenj pri oprijemu. • Različne vrste lesa, kot so hrast, macesen itd., vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvnimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja, priporočamo grundiranje Aduro Primer (2523). • Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila(ARL 110). • Upoštevajte ustrezni tehnični list.										
Način nanosa	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Brizgalna pištola z lončkom</td></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>2,0-2,5</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>8</td></tr></table> ¹Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5	Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom										
Šoba (mm)	1,5										
Tlak brizganja (bar)	2,0-2,5										
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8										

Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	
	Lakiranje z laki na osnovi topil
	Po 12 urah
	Lakiranje z laki na vodni osnovi
	Po 5 urah
Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti. Ne smemo izpostavljati direktni sončni svetlobi (prehitro sušenje).	
Čiščenje delovnih aparatov	
	
Takoj po uporabi očistiti z vodo. Za odstranitev posušenih ostankov priporočamo Aqua-Cleaner (8004) (1:1 razredčen z vodo).	
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev s finimi ali grobimi porami Posebej primeren za bukev, javor, ptičji javor, jelšo, češnjo, oreh, hrast, jesen.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.
Priprava podlage	Brušenje Gr 150-180 Zbrušen les omočiti, ko se posuši – gladko zbrusiti z Gr 180-220. Pri masivnem hrastovem lesu je ta korak obvezen.
NANOS PLASTI	
Nanos lužila	Arova Classic (1333) 2 x enakomerno in s presežkom nanese po dolgem, v smeri rasti lesnih vlaken; tako da površine postanejo na izgled mokre.
Naslednji premaz	Lahko lakiramo z laki na osnovi topil ali laki na vodni osnovi. Za svetle barvne odtenke se priporoča Aduro Legnopur (2513) ali Bluefin Resist (2963). Pri nanosu laka, ki ni obstojen na svetlobi, se lahko barvni odtenek sčasoma spremeni; s staranjem se ta efekt ojača.
Vsebnost	1 l, 5l
Barvni odtenki	 Standardni barvni odtenki: Brezbarven (1333400100) Bambus (1333400110) Vanille (1333400120) Curry (1333400130) Safran (1333400140) Lichtbraun (1333400150) Thymian (1333400160) Bernstein (1333400170) Nussbaum Hell (1333400180) Cherry (1333400190) Antik (1333400200) Pfeffer (1333400210) Nussbaum Dunkel (1333400220) Kakao (1333400230) Wenge (1333400240) Espresso (1333400250) Vsi odtenki se lahko med seboj mešajo in po potrebi redčijo z brezbarvnim Arova Classic Farblos (1333400100). Pri močnem redčenju lahko pride do spremembe barvnega odtenka, kar se s staranjem še ojača.

	Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Za komisijo je potrebno vedno uporabiti lužila iste šarže.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Aqua-Cleaner (8004) Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775) Bluefin Resist (2963) Upoštevati tehnični list proizvoda.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2-EN141/EN143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.